

بررسی تأثیر عملکرد فاصله هوایی در جذب صوت پانل‌های آکوستیکی ساخته شده از الیاف نخل خرما

مهدی علیشیری^۱
امیرهومن حمصی^{۲*}
حبیب‌اله خادمی اسلام^۳
صدیقه بصیر جعفری^۴
محمد طلایی پور^۵

^۱ دانشجوی دکتری رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

^۲ استاد، گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

^۳ استاد، گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

^۴ استادیار فیزیک، گروه صدا، دانشکده فنی و مهندسی رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

^۵ دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مسئول مکاتبات:

h_hemmasi@srbiau.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

چکیده

با توجه به کاربرد فراوان پانل‌های آکوستیکی در صنعت و اهمیت استفاده از الیاف طبیعی به عنوان جایگزین مناسب جاذب‌های آکوستیکی از الیاف مصنوعی، در این تحقیق امکان ساخت پانل‌های آکوستیکی با استفاده از الیاف نخل خرما به همراه چسب سیلیکات سدیم مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی اثر متغیر ضخامت، دانسیته، طول خرده ذرات، درصد چسب و فاصله هوایی بر روی ضریب جذب صوت نمونه‌های تحقیق بر اساس استاندارد ISO 10534-2 در پنج فرکانس ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز اندازه‌گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش ضخامت، قله ضریب جذب صوت به سمت فرکانس‌های پایین‌تر شیف‌ت پیدا می‌کند و با افزایش دانسیته، ضریب جذب صوت افزایش و در فرکانس‌های بالاتر کاهش را نشان می‌دهد و همچنین با افزایش طول خرده ذرات، ضریب جذب صوت افزایش و در فرکانس ۴۰۰۰ هرتز اثر معکوس داشته است و با افزایش درصد چسب، در فرکانس‌های بالاتر، ضریب جذب صوت کاهش پیدا کرد و همچنین اثر فاصله هوایی ۲۵ و ۴۱ میلی‌متر بر روی ضریب جذب صوت، در بهترین پانل‌های ساخته شده تحقیق با ضخامت ۳۲ و ۱۶ میلی‌متر مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس، پانل‌های با ضخامت کمتر و همچنین اعمال فاصله هوایی بیشتر منجر به تقویت ضریب جذب صوت در همه فرکانس‌ها گردید که این امر می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مصرفی این نوع پانل‌ها در حوزه آکوستیک بدون آلوده کردن محیط زیست با استفاده از چسب سیلیکات سدیم ایفا نماید.

واژگان کلیدی: سیلیکات سدیم، ضریب جذب صوت، لوله امپدانس، نخل خرما.

مقدمه

تخته‌های آکوستیکی امروزه در صنعت کاربرد فراوانی داشته و انواع مختلف پانل‌های چوبی، لیگنوسلولوزی، معدنی و... به‌عنوان عایق صوت و کنترل‌کننده جذب صدا در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حال حاضر

جاذب‌های صوتی مورد استفاده در فضای‌های داخلی و خارجی در گروه‌های مواد گرانوله، سلولی و الیافی طبقه‌بندی می‌شوند. جاذب‌های متخلخل ساخته شده بر پایه الیاف رشته‌ای به دلیل داشتن شبکه‌هایی از حفره‌های به هم پیوسته، در هنگام اندرکنش موج صوتی با دیواره

فرکانس ۲۰۰۰ هرتز افزایش می یابد و در فرکانس ۴۰۰۰ هرتز دچار افت میشود. در بین عامل های متغیر میزان درصد ضایعات در نمونه و چگالی بر میزان جذب صوت آنها اثر معنی داری داشته است [۱۴]. Carvalho و همکاران (۲۰۱۵) با ۳ نوع گونه ی باگاس، کاج جنگلی و اکالیپتوس اقدام به ساخت سازه ی جاذب صوت پرداختند. آنها خواص صوتی تخته های حاصل از باگاس را به عنوان محصولی حاصل از ضایعات کشاورزی با تخته های ساخته شده از کاج جنگلی و اکالیپتوس مورد مقایسه قرار دادند. نتایج حاکی از آن بود که در فرکانسهای بالاتر تخته های ساخته شده از باگاس جذب صوت بالاتری نسبت به دو نوع گونه ی چوبی دارند [۱۵]. در تحقیقی دیگری که توسط Taban و همکاران (۲۰۱۹) انجام شد، نتایج نشان داد که خاصیت جذب صوتی نمونه ها تهیه شده از الیاف نخل خرما به طور قابل توجهی با افزایش بسامد، بیشتر می شود و افزایش ضخامت مواد در چگالی ثابت، نقش عمده ای در تضعیف امواج صوتی به ویژه در بسامدهای پایین تر (کمتر از ۱۰۰۰ هرتز) دارد. مقایسه داده های حاصل از آزمایش و مدل های تجربی نشان داد که با افزایش ضخامت، مقادیر پیش بینی شده برای ضریب جذب آکوستیکی مواد، به داده های حاصل از آزمایش نزدیک می شوند. افزایش فاصله هوایی در پشت نمونه تا ۳ سانتی متر، در بسامدهای کمتر از ۱۰۰۰ هرتز، افزایش ضریب جذب صوتی را به همراه خواهد داشت [۱۶]. Lamyaa و همکاران (۲۰۱۲) نتایج آزمون های تجربی نشان می دهد الیاف نخل خرما به عنوان جاذب های صدا که در فرکانس های پایین و بالا ویژگی های آکوستیکی خوبی دارد و می تواند به عنوان جایگزینی برای محصول تجاری مبتنی بر سنتتیک (مصنوعی) مورد استفاده قرار گیرد. نمونه ها با ضخامت های مختلف و نیز نمونه ها با ضخامت یکسان اما با چگالی های مختلف آزمون شدند. علاوه بر این، نمونه های دارای خواص مشابه اما دارای مدت زمان فشردگی متفاوت نیز مورد بازرسی قرار گرفتند [۱۷]. صفحه جاذب صدا، پتانسیل خوبی را برای یک محصول سازگار با محیط زیست نشان می دهد. این پانل جاذب صدا، نوآورانه به دلیل این واقعیت که، ارزان تر، سبک تر و سازگار با محیط زیست

های آنها، انرژی صوتی را به انرژی حرارتی تغییر می دهند [۳-۱]. امروزه، مطلوب ترین عایق های صوتی موجود در بازار، مواد متشکل از الیاف شیشه ای یا الیاف معدنی هستند. این مواد، علیرغم مزایای قابل توجه شان، می توانند تأثیر منفی بر روی سلامت افراد داشته باشند و ممکن است به سیستم تنفسی و بینایی آنها آسیب بزنند و یا در صورت تماس فیزیکی، منجر به عوارض پوستی شوند. از سوی دیگر، الیاف طبیعی سلولزی، برخلاف الیاف شیشه ای، مشکوک به ایجاد عوارض ریوی مانند سرطان ریه نیستند [۴،۵]. استفاده از پانل های آکوستیکی ساخته شده از الیاف طبیعی، به دلیل وجود خواص زیست تخریب پذیری بیشتر، وزن سبک تر، چگالی کمتر، قیمت ارزانتر و غیر سمی بودن، باعث شده است تا این مواد به عنوان جایگزین های مناسبی برای جاذب های آکوستیکی ساخته شده از الیاف مصنوعی مطرح شوند [۹-۶]. تا کنون بررسی های زیادی با توجه به فراوانی مکانی هر یک از این منابع گیاهی، مطالعاتی درباره قابلیت آنها در جذب امواج صوتی انجام شده است. Iannace & Berardi (۲۰۱۷) نشان دادند که افزایش تراکم نمونه های الیاف طبیعی کف، باعث افزایش ضریب جذب صوتی در محدوده بسامد های میانی و بالا می شود [۱۰]. Fouladi و همکاران (۲۰۱۰) نیز در خصوص الیاف طبیعی نارگیل، ذرت و نیشکر، گزارش کردند که تخلخل بیشتر در نمونه های تهیه شده از این الیاف موجب افزایش مقدار ضریب جذب صوت توسط آنها می شود [۱۱]. ALRahman و همکاران (۲۰۱۳) نشان دادند که کاهش اندازه قطر الیاف در مواد میکرو متخلخل مانند الیاف نخل و الیاف نارگیل، موجب افزایش مقاومت جریان هوا و ضریب جذب صوت می شود [۱۲]. در رابطه با استفاده از پسماندهای کشاورزی در ساخت تخته های عایق صوت پذیرفته است که از جمله Zulkifli و همکاران (۲۰۰۸) در بررسی های خود اظهار داشتند که تخته های ساخته شده از پسماندهای کشاورزی و ضایعات پوست درختان جنگلی ویژگی های جذب صوت مناسبی داشته و قابل مقایسه با تخته های عایق صوت تجاری می باشند [۱۳]. در تحقیقی که توسط Saadatnia (۲۰۰۵) انجام شد، مشخص شد که با افزایش فرکانس، ضریب جذب تخته های ساخته شده از صنوبر تا

در اتاق کلیما با رطوبت نسبی ۶۵ درصد و دمای ۲۰ درجه سانتی گراد متعادل سازی شدند. سپس با استفاده از روش وزنی، رطوبت نهایی پانل ها اندازه گیری شد. ضمن اینکه از یک نمونه دیسک تنه نخل خرما با ضخامت ۳۲ میلیمتر از ارتفاع برابر سینه به عنوان نمونه شاهد (شکل ۴) تهیه شد. آزمایش های مربوط به ضریب جذب صوت توسط لوله امپدانس و بر اساس روش تابع انتقال با در نظر گرفتن استاندارد (ISO10534-2) با دستگاه تولید امواج ساکن ۱ (شکل ۵) مدل Sw477+Sw422 شرکت BSWA چین موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استفاده شد. برای ساخت تخته هازدستگاه پرس هیدرولیک Bergmo و برای جدا سازی رشته ها از دستگاه شات پلاست استفاده شد. عوامل متغیر در ساخت نمونه پانل آکوستیکی عبارتند از ضخامت تخته که در دو اندازه ۱۶ و ۳۲ میلی متر، دانسیته های ۳۵۰ و ۴۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب، دو نوع طول خرده ذرات ۵۰ و ۱۰۰ میلی متر و مقدار چسب در دو سطح ۱۰ و ۲۰ درصد که با احتساب سه بار تکرار تعداد ۴۸ نمونه حاصل گردید و مناسب ترین نمونه تخته ها از نظر ضریب جذب صوت در ضخامت ۱۶ و ۳۲ میلی متر انتخاب و اثرفاصله هوایی ۴۱ و ۲۵ میلی متر مورد بررسی قرار گرفت.

ضریب جذب صوت تخته ها در فرکانس های ۲۵۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز مورد ارزیابی قرار گرفت. لازم به ذکر است ضریب کاهش صدا^۱ (NRC) میانگین عددی است که از ضریب جذب صوت در فرکانس های ذکر شده حاصل می گردد. در این بررسی از طرح کاملاً تصادفی استفاده شد و تجزیه واریانس، آنووا (ANOVA) صورت گرفت. اثرات مستقل و متقابل هریک از عامل های متغیر و ویژگی های مورد بررسی در سطح ۱ و ۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیه محاسبات با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. (جدول ۲).

هستند در مقایسه با آزیست و مواد مصنوعی بر پایه پشم سنگ پتانسیل بالایی دارد. الیاف نخل با لایه ضخیم تر به طور قابل توجهی در ضریب جذب صوت در فرکانس های پایین و بالا به ویژه پس از پوشش با لاتکس به علت افزایش سختی، افزایش می یابد. در کشورهای پیشرفته استفاده از مواد چوبی و لیگنو سلولزی مانند پسماندهای کشاورزی برای ساخت عایق های صوتی در حال توسعه می باشد [۱۶]. هدف از این تحقیق بررسی امکان ساخت پانل های آکوستیکی با ضرایب جذب صوتی مناسب از ضایعات محصولات کشاورزی (تنه نخل خرما) و چسب معدنی (سیلیکات سدیم) می باشد.

مواد و روش ها

در این تحقیق از تنه نخل خرما (Phoenix dactylifera) تهیه شده از روستای ماران قلعه شهرستان جیرفت و چسب سیلیکات سدیم با فرمول شیمیایی Na_2SiO_3 با چگالی $2/4 \text{ gr/cm}^3$ که محلولی شامل SiO_2 و Na_2O (سیلیس به سودا) به نسبت حدود ۳/۴ در آب و محلولی قلیایی است (۱۴ تا $\text{PH}=7$)، تهیه شده از کارخانه شرکت پترو کوپرزاد استفاده گردید. جهت تولید پانل ها ابتدا تنه نخل (گرده) با رطوبت اولیه حدود ۴۰ درصد اندازه گیری و تهیه شد و سپس با اهر نواری تبدیل به الوار و دپو گردید و پس از گذشت حدود ۶ ماه به روش خشک کردن در هوای آزاد به رطوبت حدود ۱۲ درصد رسید. الوارهای خشک شده به ابعاد ۲۰ در ۵ سانتی متر برش و برای تبدیل به رشته ها (شکل ۱) به روش مکانیکی وارد دستگاه شات پلاست (شکل ۲) شد و جهت جدا سازی ابتدا از الک مش ۸ و سپس از الک مش ۵ استفاده شد. سپس در آن رطوبت خرده ذرات به ۳ الی ۴ درصد تقلیل داده شد و در نهایت قطر رشته ها بین ۰/۸ تا ۱ میلی متر مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای ساخت تخته ها ابتدا طبق جدول ۱ خرده ذرات تنه نخل با چسب سیلیکات سدیم به شکل افشان مخلوط شدند. رطوبت کیک ۱۰ درصد در نظر گرفته شد. با استفاده از قالب ها، کیک تشکیل و تحت بار ۵۰ کیلوگرم بر سانتی مترمربع و دمای ۱۱۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۱۵ دقیقه در دستگاه پرس قرار گرفت، پس از ساخت نمونه ها (شکل ۳)، به مدت ۲ هفته

¹ Impedance tube

² Noise Reduction Coefficient

جدول ۱. مشخصات پانل های ساخته شده تحقیق

شماره نمونه	ضخامت (میلیمتر)	دانسیتته (کیلوگرم بر مترمکعب)	طول خرده ذرات (میلی متر)	چسب (%)
۱	۱۶	۳۵۰	۵۰	۱۰
۲	۱۶	۳۵۰	۵۰	۲۰
۳	۱۶	۴۵۰	۵۰	۱۰
۴	۱۶	۴۵۰	۵۰	۲۰
۵	۱۶	۳۵۰	۱۰۰	۱۰
۶	۱۶	۳۵۰	۱۰۰	۲۰
۷	۱۶	۴۵۰	۱۰۰	۱۰
۸	۱۶	۴۵۰	۱۰۰	۲۰
۹	۳۲	۳۵۰	۵۰	۱۰
۱۰	۳۲	۳۵۰	۵۰	۲۰
۱۱	۳۲	۴۵۰	۵۰	۱۰
۱۲	۳۲	۴۵۰	۵۰	۲۰
۱۳	۳۲	۳۵۰	۱۰۰	۱۰
۱۴	۳۲	۳۵۰	۱۰۰	۲۰
۱۵	۳۲	۴۵۰	۱۰۰	۱۰
۱۶	۳۲	۴۵۰	۱۰۰	۲۰




شکل ۳. نمونه ساخته شده



شکل ۲. نمونه ها در دستگاه شات پلاست



شکل ۱. خرده ذرات (رشته) تنه نخل



شکل ۵. تصویر شماتیک از اجزای ساختاری لوله امپدانس



شکل ۴. نمونه شاهد

نتایج و بحث

دانسیته در همه فرکانس ها بجز فرکانس های ۲۵۰ و ۲۰۰۰ هرتز نیز معنی دار گردید و اثر متغیر طول خرده ذرات فقط در فرکانس ۵۰۰ هرتز معنی دار نشد. اثر عوامل متقابل متغیرهای مختلف تحقیق بر روی ضریب جذب صوت به شرح جدول ذیل می باشد.

مطابق با جدول ۲ اثر متغیرهای تحقیق بر روی ضریب جذب صوت مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس مشخص گردید که اثر متغیر ضخامت و درصد چسب بر روی همه فرکانس ها معنی دار شده و همچنین اثر متغیر

جدول ۲. نتایج تجزیه تحلیل واریانس اثر مستقل و متقابل متغیرهای مختلف بر روی ضریب جذب صوت

دامنه فرکانس (هرتز)					منابع متغیر
۴۰۰۰ Hz	۲۰۰۰ Hz	۱۰۰۰ Hz	۵۰۰ Hz	۲۵۰ Hz	
*/*** **	*/*** **	*/*** **	*/*** **	*/*** **	ضخامت
*/*** **	*/۸۲ ^{ns}	*/*** **	*/*** **	*/۱۷۵ ^{ns}	دانسیته
*/*** **	*/۰۰۲ **	*/۰۰۳ **	*/۸۲۴ ^{ns}	*/*** **	طول خرده ذرات
*/*** **	*/*** **	*/*** **	*/*** **	*/*** **	درصد چسب
*/*** **	*/*** **	*/*** **	*/*** **	*/۴۱۲ ^{ns}	ضخامت × دانسیته
*/*** **	*/*** **	*/*** **	*/*** **	*/۰۶۱ ^{ns}	ضخامت × طول خرده ذرات
*/*** **	*/*** **	*/*** **	*/*** **	*/*** **	ضخامت × درصد چسب
*/*** **	*/*** **	*/*** **	*/*** **	*/*** **	دانسیته × طول خرده ذرات
*/*** **	*/*** **	*/۰۰۱ **	*/*** **	*/*** **	دانسیته × درصد چسب
*/۱۶۷ ^{ns}	*/*** **	*/*** **	*/*** **	*/۰۱۸ *	طول خرده ذرات × درصد چسب

*^{ns} بدون تفاوت معنی دار

* معنی دار در سطح ۵ درصد

** معنی دار در سطح ۱ درصد

انرژی صوتی دارد. همانطور که در نمودار ۱ مشاهده می گردد، در دانسیته ۴۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب در فرکانس های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز، ضریب جذب صوتی جاذب ۳۲ میلی متری بالاتر از ضریب جذب صوتی جاذب ۱۶ میلی متری است (به ترتیب ۰/۳۵، ۰/۷۶، و ۰/۱، ۰/۲۴) در نتیجه در فرکانس های پایین تر، اثربخشی و کارایی مواد جاذب در تضعیف صوت مستقیماً مرتبط با میزان ضخامت آنها است. همچنین Taban و همکاران در سال (۲۰۱۹) و Xie و همکاران در سال (۲۰۰۴) نیز در تحقیقات خود دریافتند که با زیاد شدن ضخامت و تخلخل، ضریب جذب مواد افزایش پیدا می کند [۱۶، ۱۹]. دلیل این امر می تواند ناشی از فرآیند استهلاکی طولانی تر در اثر رسانایی حرارتی و ویسکوز میان هوا و مواد جاذب در کامپوزیت باشد، که با افزایش ضخامت کامپوزیت موجب افزایش میزان جذب صوت خواهد شد [۲۰]. آزمون های انجام شده بر روی موادی از قبیل کاه شالی، ضایعات نساجی، پشم شیشه، لاستیک خرد شده، نمد الیاف و مواد پلی استر، همگی نشان داده اند که


اثر ضخامت بر روی ضریب جذب صوت

در رابطه با اثر متغیر ضخامت بر روی ضریب جذب صوت در این تحقیق، نتایج نشان داد، بیشترین اثر در فرکانس های میانی ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز می باشد که شایان ذکر است که این اثر در فرکانس ۴۰۰۰ هرتز تاثیر معکوس داشته است و همچنین با افزایش ضخامت، قله ضریب جذب به سمت فرکانس های پایین تر شیفت پیدا می کند. که علت این امر را می توان به اثر طول موج های متفاوت و انرژی متفاوت موج که به علت ساختار آناتومی ماده جذب کننده صوت از یک سو و همچنین انعکاس امواج صوتی از سوی دیگر ارتباط دارد که Fasihi در سال (۲۰۰۱) نیز به نتایج مشابه ای دست یافت [۱۸].

مطابق با شکل ۶ خاصیت جذب صوت تخته های ساخته شده از الیاف تنه نخل خرما با افزایش فرکانس به طور قابل توجهی افزایش می یابد، به طوریکه در فرکانسهای پایین، ضرایب جذب کم و در فرکانسهای بالا، ضرایب جذب افزایش می یابند. ضخامت مواد، به ویژه در فرکانس های پایین تر، نقش بسیار عمده ای در تضعیف

ضخامت مواد جاذب صوت، بدون در نظر گرفتن نوع جاذب (الیافی یا متخلخل)، اثر یکسانی بر میزان جذب صوت دارد.

افزایش ضخامت مواد جاذب باعث بیشتر شدن جذب صوت، به ویژه در بسامد های پایین تر خواهد شد [۲۳-۲۱]. بنابراین، همچنانکه مشاهده می شود، افزایش



شکل ۶. اثر ضخامت و دانسیته بر روی ضریب جذب صوت


میزان جذب صوت بیشتری دارند که علت آن را می توان به افزایش میزان انرژی امواج و بالا رفتن قدرت نفوذ آنها و بافت متخلخل این تخته ها با دانسیته کم ارتباط داد.

اثر طول خرده ذرات بر روی ضریب جذب صوت

در رابطه با اثر طول خرده ذرات بر روی ضریب جذب صوت در این تحقیق مطابق با شکل ۷، بیشترین اثر در فرکانس ۲۰۰۰ هرتز می باشد و در فرکانس ۴۰۰۰ هرتز تاثیر معکوس داشته که با افزایش طول خرده ذرات ضریب جذب صوت در این فرکانس کاهش یافته است. نتایج در مورد طول خرده ذرات تخته ها نشان می دهد که تخته هایی با طول خرده ذرات بالاتر باعث افزایش ضریب جذب صوت در فرکانس های میانی می گردد که دلیل این امر آن است که فرکانس ارتعاشات طبیعی الیاف با طول آن، نسبت معکوس دارد و هرچه قدر طول الیاف بیشتر شود فرکانس طبیعی ارتعاشات آن که می تواند باعث میرایی انرژی امواج صوتی همفرکانس برخوردکننده به آن باشد کمتر است و در نتیجه جذب بهتری را در فرکانس های پایین تر از خود نشان می دهد و در فرکانس های بالاتر مانع از ورود امواج به درون پانل می شود.

اثر دانسیته بر روی ضریب جذب صوت

در رابطه با اثر دانسیته بر روی ضریب جذب صوت در این تحقیق مطابق با شکل ۶ بیشترین اثر در فرکانس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ هرتز می باشد و در فرکانس ۴۰۰۰ هرتز تاثیر معکوس داشته که با افزایش دانسیته ضریب جذب صوت در این فرکانس کاهش یافته است. که علت آن رابطه میزان خلل و فرج و میزان تراکم ماده یعنی مقدار درصد مواد جذب کننده موجود در یک حجم مشخص با ضریب جذب صوت می باشد. دانسیته تخته های مورد بررسی، ویژگی دوگانه ای را در برابر جذب صوت در فرکانس های متفاوت نشان می دهند. در فرکانس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ هرتز میزان جذب در تخته های با دانسیته بالاتر، بیشتر است که علت آن انرژی کم این فرکانس ها می باشد که هرچه ماده بیشتری در واحد حجم تخته وجود داشته باشد، میزان انرژی جذب شده نیز بیشتر میشود. اما در تخته های با دانسیته کمتر، به دلیل خلل و فرج بیشتر در ساختار تخته، امواج کم انرژی این فرکانس ها از آن عبور کرده و کمتر جذب ماده میشوند که Saadatnia در سال (۲۰۰۵) و Hang-Seung در سال (۲۰۰۳) نیز در تحقیقات خود به نتایج مشابهی دست یافتند [۱۴،۲۴]. تخته های سبکتر در فرکانس های بالاتر،



شکل ۷. اثر طول خرده ذرات و درصد چسب بر روی ضریب جذب صوت

نفوذ امواج صوتی به پانل نیز کاهش می یابد و این امر باعث کاهش ضریب جذب صوت می شود.


مقایسه ضریب کاهش صدا (NRC) نمونه ها در

ضخامت ۱۶ و ۳۲ میلیمتر

مطابق با شکل ۸، نمونه شماره ۴ ساخته شده در تحقیق با دانسیته ۴۵۰ کیلو گرم بر مترمکعب و با طول خرده ذرات برابر با ۵۰ میلیمتر و درصد چسب برابر با ۲۰ درصد درمقایسه با سایر نمونه های ساخته شده تحقیق با ضخامت ۱۶ میلی متر، دارای بیشترین ضریب کاهش صدا یعنی ۰/۲۶ برخوردار می باشد.

اثر درصد چسب بر روی ضریب جذب صوت


در رابطه با اثر درصد چسب بر روی ضریب جذب صوت در این تحقیق مطابق با شکل ۷ نشان داد در فرکانس های میانی ۵۰۰ و ۱۰۰۰ هرتز با افزایش درصد چسب ضریب جذب صوت کاهش یافته است و در فرکانس ۲۰۰۰ هرتز با افزایش میزان درصد چسب، ضریب جذب صوت نیز افزایش یافته است. نتایج در مورد میزان درصد چسب تخته ها نشان می دهد که با افزایش میزان چسب در تخته های ساخته شده در تحقیق منجر به کاهش ضریب جذب صوت تا فرکانس ۲۰۰۰ هرتز می گردد. زیرا افزایش درصد چسب، باعث افزایش امپدانس آکوستیکی سطحی پانل هم می شود که در نتیجهی افزایش عدم تطبیق امپدانس،



شکل ۸. مقایسه ضریب کاهش صدا تخته های ساخته شده با ضخامت ۱۶ میلیمتر

برابر با ۵۰ میلی متر و درصد چسب برابر با ۲۰ درصد در بین نمونه های تحقیق با بالاترین ضریب کاهش صدا و در مقایسه با نمونه شاهد از ضریب کاهش صدا بالاتری برخوردار می باشد.


مطابق با شکل ۹، به مقایسه ضریب کاهش صدا در تخته های ساخته شده با ضخامت ۳۲ میلی متر در تحقیق با نمونه شاهد پرداخته شده است. نمونه شماره ۱۲ با دانسیته ۴۵۰ کیلو گرم بر مترمکعب و با طول خرده ذرات




شکل ۹. مقایسه ضریب کاهش صدا تخته های ساخته شده با ضخامت ۳۲ میلیمتر با نمونه شاهد

میلیمتر شده است. مطابق با شکل ۱۱، اثر فاصله هوایی باعث افزایش ضریب جذب صوت در تمام فرکانس ها به جزء ۲۰۰۰ هرتز در تخته های ساخته شده با ضخامت ۳۲ میلیمتر با فاصله هوایی ۲۵ میلیمتر شده است.

مقایسه ضریب جذب صوت نمونه های ۱۶ و ۳۲ میلیمتر با فاصله هوایی ۴۱ و ۲۵ میلیمتر مطابق با شکل ۱۰، اثر فاصله هوایی باعث افزایش ضریب جذب صوت تا فرکانس ۲۰۰۰ هرتز در تخته های ساخته شده با ضخامت ۱۶ میلیمتر با فاصله هوایی ۲۵



شکل ۱۰. مقایسه ضریب جذب صوت در بهترین نمونه تحقیق با ضخامت ۱۶ میلیمتر با فاصله هوایی ۲۵ میلیمتر



شکل ۱۱. مقایسه ضریب جذب صوت در بهترین نمونه تحقیق با ضخامت ۳۲ میلیمتر با فاصله هوایی ۲۵ میلیمتر

دهد که افزایش فاصله نمونه از سطح سخت پشت آن اثر مثبتی بر ضریب جذب صوت در محدوده بسامد های پایین دارد. آنان دریافتند که با حرکت مقادیر حداکثر جذب به سمت بسامد های پایین تر، ضرایب جذب صوت در بسامدهای متوسط و بالا کاهش می یابند [۲۶]. دلیل این رفتار، احتمالاً ناشی از افزایش امپدانس مواد جاذب است. در این حالت، رزونانس آکوستیکی به سمت بسامد های پایین تر حرکت می کند و در نتیجه موجب بهبود جذب در آن محدوده می شود.

مطابق با شکل ۱۲، همانطور که ملاحظه می شود ضریب جذب صوت نمونه ۱۶ میلیمتر با فاصله هوایی ۴۱ میلیمتر بیشتر یا برابر با ضریب جذب صوت نمونه ۳۲ میلیمتر با فاصله هوایی ۲۵ میلیمتر در تمام فرکانس ها می باشد. مطابق با مطالعه Fatima و همکاران (۲۰۱۱) مشاهده شد که بیشتر شدن فاصله پشت نمونه، باعث افزایش میزان ضریب کاهش صدا می شود [۲۵]. همچنین بر مبنای گزارش Fouladi و همکاران (۲۰۱۳)، آزمون ها و بررسی های انجام شده بر روی الیاف نارگیل نشان می



شکل ۱۲. مقایسه ضریب جذب صوت در بهترین نمونه های تحقیق با ضخامت ۱۶ و ۳۲ میلیمتر با فاصله هوایی

حدود ۶۰ درصد ضریب کاهش صدا را بدون آلوده کردن محیط زیست، افزایش و تولید نمود. مطابق با یافته های تحقیق با مقایسه ضریب جذب صوت در تخته های ۱۶ و ۳۲ میلیمتر با فاصله هوایی ۴۱ و ۲۵ میلیمتر، می توان با استفاده از تخته با ضخامت کمتر و فاصله هوایی بیشتر بجای تخته با ضخامت بیشتر، استفاده نمود که از نظر کاهش هزینه مصرفی و تامین منابع اولیه تولید بسیار حائز اهمیت می باشد.

نتیجه گیری

در ساخت پانل ها به علت ارزانی و غیر سمی بودن از سیلیکات سدیم (فاقد گاز فرمالدهید) می توان به عنوان چسب استفاده نمود. با توجه به مقایسه ضریب جذب صوت تخته ها با نمونه شاهد در این تحقیق می توان پیشنهاد نمود که با استفاده از پسماند کشاورزی (تنه نخل خرما) و چسب معدنی (سیلیکات سدیم)، پانل های آکوستیکی با ضریب کاهش صدا مناسب حدود ۰/۳۸ که نسبت به تنه نخل خرما به عنوان نمونه شاهد، در

- [1] Arenas JP, Crocker MJ., 2010. Recent trends in porous sound-absorbing materials. *Sound Vibr*,44(7):12-8.
- [2] Rwwiire S, Tomkova B, Militky J, Hes L, Kale BM., 2017. Acoustic and thermal properties of a cellulose nonwoven natural fabric (barkcloth). *Appl Acoust*, 116:177-83.
- [3] Bansod PV, Mittal T, Mohanty AR., 2016. Study on the acoustical properties of natural jute material by theoretical and experimental methods for building acoustics applications. *Acoust Australia*,44(3):457-72.
- [4] Jawaid M, Khalil HA.,2011. Cellulosic/synthetic fibre reinforced polymer hybrid composites: A review. *Carbohydrate Polymers*,86(1):1-18.
- [5] Jayamani E, Hamdan S.,2013. editors. Sound absorption coefficients natural fibre reinforced composites. *Adv Mat Res, Trans Tech Publ*.
- [6] Thakur VK, Thakur MK, Gupta RK.,2014. Raw natural fiber-based polymer composites. *Int Journal Polymer Analys Characteriz*,19(3):256-71.
- [7] Kalia S, Kaith B, Kaur I., 2009. Pretreatments of natural fibers and their application as reinforcing material in polymer composites—a review. *Polymer Engineer Sci*,49(7):1253-72.
- [8] Asdrubali F.,2006. editor Survey on the acoustical properties of new sustainable materials for noise control. *Proceed Euronoise*.
- [9] Alsaeed T, Yousif B, Ku H., 2013. The potential of using date palm fibres as reinforcement for polymeric composites. *Mat Design*, 43:177-84.
- [10] Berardi U, Iannace G.,2017. Predicting the sound absorption of natural materials: Best-fit inverse laws for the acoustic impedance and the propagation constant. *Appl Acoust*,115:131-8.
- [11] Fouladi MH, Nor MJM, Ayub M, Leman ZA.,2010. Utilization of coir fiber in multilayer acoustic absorption panel. *Appl Acoust*,71(3):241-9.
- [12] ALRahman LA, Raja RI, Rahman RA.,2013. Experimental study on natural fibers for green acoustic absorption materials. *Am J Appl Sci*,10(10):1307.
- [13] Zulkifli, R., Mohd Nor, MJ, Mat Tahir, MF., Ismail, A.R., Nuawi, MZ., 2008. Acoustic properties of multi-layer coir fibers sound absorption panel. *Journal of Applied Sciences* 8(20). 3709-3714.
- [14] Saadatnia, M.A., 2005. Comparison of sonic properties of insulated boards from Spruce with insulated boards from mixture of two types of agriculture wastes (Wheat and Grain stem) with Spruce. M.Sc thesis. Tehran University.
- [15] Carvalho, S., Lourival, M., Mendesa, A., Jeimy B., 2015. Acoustic Characterization of Sugarcane Bagasse Particleboard Panels (*Saccharum officinarum* L). *Materials Research*. 18(4): 821-827.
- [16] Taban E, Khavanin A, Ohadi A, Jonidi Jafari A, Faridan M.,2019. Modelling of date palm fibre composite acoustic behaviour using differential evolution algorithm. *Iran Occupational Health*, (Jun-Jul);16(2):94-108.
- [17] Lamyaa Abd-Rahman, Raja Ishak Raja, Roslan Abdul Rahman and Zawawi Ibrahim.,2012. Acoustic Properties of Innovative Material from Date Palm Fibre. *American Journal of Applied Sciences* 9 (9): 1390-1395, 2012 ISSN 1546-9239 © 2012 Science Publication
- [18] Fasihi, F., 2001. *Acoustic Engineering*. Television University Publication. 136 P.
- [19] Xie ZK, Ikeda T, Okuda Y, Nakajima H.,2004. Characteristics of sound absorption in lotus-type porous magnesium. *Japanese J Appl Physics*,43(10R):7315.
- [20] Mamtaz H, Fouladi MH, Al-Atabi M, NarayanaNamasivayam S.,2016. Acoustic absorption of natural fiber composites. *J Engineer*.
- [21] Nick A, Becker U, Thoma W.,2002. Improved acoustic behavior of interior parts of renewable resources in the automotive industry. *J Polymers Environ*,10(3):115-8.
- [22] Tiuc AE, Vasile O, Vermesan H.,2015. Acoustic performance of composite materials made from textile waste. *Romanian J Acoust Vibr*,12(2):111.

- [23] Asdrubali F, D'Alessandro F, Schiavoni S.,2008. Sound absorbing properties of materials made of rubber crumbs. *J Acoust Soc Am*,123(5):3037-48.
- [24] Hang-Seung, Y., dac- junkim.,2003. Rice straw-wood particle composite for sound absorbing wooden construction material *biere source technology* 78, 117-121.
- [25] Fatima S, Mohanty.A., 2011.Acoustical and fire-retardant properties of jute composite materials. *Applied acoustics*. *Appl Acoustic*,72(2-3):108-14.
- [26] Fouladi MH, Nassir MH, Ghassem M, Shamel M, Peng SY, Wen SY, et al.,2013. Utilizing Malaysian natural fibers as sound absorber. *Modeling and Measurement Methods for Acoustic Waves and for Acoustic Microdevices: InTech*.

Assessing the effect of air- gap in acoustic panels' sound absorption made of date palm fiber

Abstract

By considering the high consumption of acoustic panels in the related industries and the importance of natural fibers' consumption as proper sound absorber replacement for synthetic fibers, the probability of producing acoustic panels made of date-palm-trunk fibers and sodium silicate adhesive is assessed. The effect of thickness, density, particle length, adhesive percentage and air-gap on sound absorption coefficient are measured according to ASTM 10534-2 ISO at 250, 500, 1000, 2000 and 4000 Hz frequencies. The results reveal that an increase in thickness shifts the sound absorption coefficient peak towards lower frequencies. An increase in density increases the sound absorption coefficient and at high frequencies it decreases. An increase in particle length increases sound absorption coefficient and at 4000 Hz this process is reversed. An increase in adhesive percentage decrease sound absorption coefficient at high frequencies. The effect of 25 and 41 mm air-gap on sound absorption frequency on the best produced panels of 32 and 16 mm thick, respectively, is assessed. Panels of low thickness at higher air-gap enhance sound absorption coefficient at all frequencies. This fact can be highly contributive in reducing production cost of environment-friendly acoustic panels where, silicate sodium adhesive is consumed.

Keywords: Sodium silicate, Sound absorption coefficient, Impedance tube, Date Palm.

M. Alishiri¹
A. H. Hemmasi^{2*}
H. Khademi Eslam³
S. Basirjafari⁴
M. Talaeiypour⁵

¹ Ph.D. Student, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box 14965/115, Tehran, Iran

² Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box 14965/115, Tehran, Iran

³ Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box 14965/115, Tehran, Iran

⁴ Assistant professor, Department of Sound, Faculty of Engineering, IRIB University, P.O. Box 19395-1746, Tehran, Iran

⁵ Associate professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box 14965/115, Tehran, Iran

Corresponding author:
h_hemmasi@srbiau.ac.ir

Received: 2022/01/11
Accepted: 2022/01/14