

اصلاح خواص چوب راش (*Fagus orientalis*) از طریق عبور جریان الکتریسیته

چکیده

برای اصلاح خواص چوب، روش‌های مختلف مکانیکی، شیمیایی و حرارتی وجود دارد که هدف آنها مسدود کردن و کاهش واکنش پذیری گروه‌های هیدروکسیل پلیمرهای دیواره سلولی است. هدف این پژوهش اصلاح خواص چوب راش ایرانی (*Fagus orientalis*) از طریق عبور جریان الکتریسیته است. برای هدایت جریان الکتریسیته به درون چوب علاوه بر آب از محلول نمک و نانو ذرات نقره هرکدام در دو سطح استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از اندازه‌گیری خواص فیزیکی و مکانیکی از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. نتایج نشان داد که عبور جریان الکتریسیته کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش را بهتر کرده است. عبور جریان از طریق محلول نمک ۲۰ درصد و نانو ذرات نقره (ppm) ۲۰۰ مقاومت خمشی چوب راش را به ترتیب ۲۵ و ۲۹ درصد افزایش داد. در اثر عبور جریان از طریق هردو ناقل، مدول الاستیسیته چوب راش چهار برابر شد. راندمان کاهش واکنش‌دهی حجمی چوب راش توسط محلول نمک و نانو ذرات نقره به ترتیب ۳۰ و ۳۵ درصد به دست آمد.

واژگان کلیدی: نانو ذرات نقره، راش، جریان الکتریسیته، مدول الاستیسیته، مقاومت خمشی و کاهش واکنش‌دهی.

جواد ترکمن^{۱*}

محمدآقاجان کردی^۲

حسین رنگ‌آور^۳

^۱ دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، ایران

^۲ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، ایران

^۳ دانشیار گروه صنایع چوب دانشگاه شهیدرجایی تهران، ایران

مسئول مکاتبات:

j.torkaman@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

مقدمه

چوب پلی مری طبیعی است که به دلیل داشتن ترکیبات آب‌دوست به‌ویژه سلولز و همی سلولز به‌شدت نم پذیراست. جذب رطوبت علاوه بر کاهش مقاومت مکانیکی، باعث واکنش‌دهی ابعاد چوب می‌شود و همچنین محیط مناسبی برای فعالیت عوامل مخرب قارچی ایجاد می‌کند. پلیمرهای سلولز، همی سلولز و لیگنین دیواره سلولی چوب دارای گروه‌های هیدروکسیل هستند که از طریق ایجاد پیوند هیدروژنی با مولکول‌های آب نقش اصلی در واکنش بین آب و چوب را بازی می‌کنند. آب برای قرار گرفتن بین پلیمرهای دیواره سلولی نیاز به فضا دارد که نتیجه آن واکنش‌دهی چوب است [۱]. واکنش‌دهی چوب در بسیاری از کاربردهای چوب ایجاد مشکل می‌کند که برای اصلاح

آن روش‌های مختلفی ارائه شده که در حال حاضر روش تیمار حرارتی یک روش پرکاربرد و تجاری است. تیمار حرارتی علاوه بر کاهش گروه‌های هیدروکسیل دیواره سلولی چوب باعث کاهش مقاومت مکانیکی و کاهش وزن چوب در حرارت بالا نیز می‌شود [۲ و ۳]. کاهش وزن چوب ناشی از تغییر ماهوی پلیمرهای چوب و تخریب زنجیره سلولزی در قسمت کریستالی است [۴ و ۵]. در تیمار حرارتی انتقال حرارت به درون چوب از طریق انتقال و جابجایی هوا از میان روزنه‌ها و آوندهای چوب انجام می‌شود درحالی‌که در نمونه‌های حاوی ذرات نقره و مس انتقال حرارت از طریق هدایت انجام می‌شود که نتیجه آن شتاب بیشتر انتقال حرارت به قسمت‌های درونی است [۶ و ۷]. الکتریسیته (برق) از ذرات ریزی بنام الکترون

مکانیکی شود. لذا هدف این گزارش بررسی تأثیر یون‌های فلزی نانو ذرات نقره و کلرید سدیم در شرایط متفاوت از نظر غلظت و ولتاژ بر روی سرعت عبور جریان الکتریسیته در راستای اصلاح خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش است.

مواد و روش‌ها

در این پژوهش از چوب درختان نمونه‌برداری شده راش ایرانی (*Fagus orientalis*) در جنگل‌های رامسر، طرح جنگلداری بنشکی استفاده شده است. در ابتدا تخته‌هایی به ابعاد $۸۰ \times ۱۵ \times ۲/۵$ سانتی‌متر در جهت طولی از گرده‌بینه درخت راش تهیه و سپس به مدت ۶۰ روز در هوای آزاد قرار داده تا به رطوبت تعادل محیط برسند. پس از تعادل رطوبتی تخته‌ها برش داده شدند. وزن و ابعاد نمونه‌های بریده شده با ترازوی دیجیتال و کولیس با دقت $۰/۰۱$ اندازه‌گیری شدند. به منظور تزریق محلول کلرید سدیم و نانو ذرات نقره و همچنین عبور جریان الکتریسیته، یک دستگاه طراحی و ساخته شد. بخش‌های اصلی دستگاه شامل ترانسفورماتور برای تبدیل ولتاژ برق ۲۲۰ ولت به ولتاژهای ۲۰۰ الی ۱۰۰۰ ولت. همچنین دستگاه دارای فشارسنج جهت اندازه‌گیری فشار داخل سیلندر و آمپر متر برای اندازه‌گیری سرعت جریان برق و هیگرومتر برای سنجش دماست. دستگاه دارای یک سیلندر اشباع است که به یک سیستم فشار و خلأ جهت تزریق محلول کلرید سدیم و نانو ذرات نقره متصل است که به طور کامل در گزارش قبلی به آن اشاره شده است [۹]. نانو ذرات نقره به دو صورت پودر (کامپوزیت) و مایع (کلوئید) تولید می‌شود. در فناوری نانو ذرات نقره، یون‌های نقره به شکل کلوئید در داخل محلول به حالت سوسپانسیون قرار دارند. محلول نانو ذرات نقره مورد استفاده محصول شرکت ایالات متحده آمریکا است که از شرکت نانو پیشگامان واقع در شهر مشهد خریداری شده است؛ و به صورت محلول سیاه‌رنگ با دانسیته ۱۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب است. نمک مورد استفاده نیز از شرکت گل‌ها تهیه شده است. برای اشباع نمونه‌ها از سیلندر تحت فشار استفاده شد. نمونه‌ها به طور جداگانه در محلول‌های کلرید سدیم با غلظت‌های ۲۰ و ۴۰ درصد و

تشکیل شده که در بین اتم‌های مواد حرکت می‌کند. قابلیت هدایت جریان الکتریسیته در بین مواد مختلف فرق می‌کند. مقاومت ترشی میزان قابلیت هدایت جریان الکتریسیته را نشان می‌دهد. چوب و پلیمرهای طبیعی مقاومت الکتریکی بالا و هدایت حرارتی کم دارند و نارسانا هستند. وجود یون‌های فلزی نظیر نانو ذرات نقره در داخل چوب و پلیمرهای طبیعی مقدار هدایت حرارتی و الکتریکی را افزایش می‌دهد [۸]. تیمار حرارتی بر روی خواص فیزیکی چوب اثر مثبت و بر روی خواص مکانیکی آن اثر منفی دارد. در حالی که نتایج عبور جریان الکتریسیته از طریق آب نشان‌دهنده بهبود هردو خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش است [۹]. Siahposht و همکاران (۲۰۱۲) اثر تیمار حرارتی بر روی چوب‌های صنوبر و راش اشباع شده با نانو نقره و نانو مس را مورد بررسی و نتیجه گرفتند که تیمار حرارتی باعث کاهش وزن، جذب آب و واکنش‌پذیری ضخامت نمونه‌ها می‌شود [۱۰]. چوب‌های دارای نمک‌های قابل حل در آب و دیگر مواد الکترولیتی نسبت به چوب نرمال هادی‌تر هستند [۱۱]. استفاده از موادی نظیر کلرید سدیم و نانو ذرات نقره به دلیل داشتن توان هدایت حرارتی بالا به تقویت رسانایی چوب کمک می‌کنند [۱۰]. افزایش غلظت نمک باعث کاهش pH شده و در نتیجه دسترسی به یون‌های H^+ را افزایش می‌دهد [۱۲]. یون‌های نمک در داخل چوب ثابت دی‌الکتریک و هدایت حرارتی آن را افزایش می‌دهند [۱۳]. دانسیته چوب با افزایش غلظت نمک افزایش می‌یابد و بر روی پایداری ابعاد آن مؤثر است [۱۴]. Zigon و همکاران (۲۰۲۱) تأثیر غلظت‌های مختلف محلول کلرید سدیم بر روی خواص الکتریکی و نم‌پذیری سطح چوب گونه‌های نوئل و راش جنگلی را بررسی و نتیجه گرفتند که وجود یون‌های سدیم و کلر، رطوبت تعادل چوب را افزایش و مقاومت الکتریکی را کاهش می‌دهند [۱۵]. این گزارش قصد دارد در ادامه کار قبلی در مورد تأثیر شوک ناشی از عبور جریان الکتریسیته بر خواص چوب راش [۹]. اطلاعات بیشتری از عبور جریان الکتریسیته از طریق یون‌های فلزی نانو ذرات نقره و کلرید سدیم برای اصلاح خواص چوب راش ارائه دهد. به طوری که منجر به روش جدید برای اصلاح خواص چوب بدون کاهش مقاومت

الکتریسیته درج شده است. نتایج نشان می‌دهد که عبور جریان الکتریسیته توسط محلول کلرید سدیم و نانو ذرات نقره در چوب راش خواص فیزیکی و مکانیکی را در مقایسه با نمونه شاهد تغییر داده است. به طوری که تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد تفاوت معنی‌داری بین شاهد و نمونه‌های تیمار شده با جریان الکتریسیته را نشان می‌دهد ($P\text{-Value} < 0.05$). این تفاوت در خواص مکانیکی خیلی بیشتر از خواص فیزیکی است. به طوری که روش مقایسه میانگین آزمون توکی این تفاوت‌ها را نشان می‌دهد به نحوی که مدول الاستیسیته نمونه‌های اشباع از آب تقریباً سه برابر و نمونه‌های اشباع شده با محلول کلرید سدیم و نانو ذرات نقره بیش از چهار برابر شده و مقاومت خمشی با توجه به ناقل الکتریسیته به ترتیب ۲۰، ۲۵ و ۲۹ درصد در مقایسه با شاهد افزایش نشان می‌دهد... ویژگی‌های فیزیکی جذب آب و واکنشیدگی حجمی پس از ۲ ساعت غوطه‌وری در آب تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌دهند ($P > 0.05$). در حالی که این ویژگی‌ها پس از ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهند ($P < 0.05$). به طوری که روش مقایسه میانگین توکی نشان می‌دهد بین نمونه‌های اشباع شده با آب، محلول کلرید سدیم و نانو ذرات نقره از نظر خواص فیزیکی تفاوتی مشاهده نمی‌شود در حالی که هر سه نسبت به شاهد دارای تفاوت معنی‌داری هستند.

محلول نانو ذرات نقره با غلظت‌های (ppm) ۲۰۰ و (ppm) ۴۰۰ در فشار ۲/۵ بار به روش سلول تهی اشباع شدند؛ و به مدت ۱۵ دقیقه جریان الکتریسیته با ولتاژهای ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰۰ ولت از نمونه‌ها عبور داده شد.

ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی

ویژگی‌های فیزیکی نمونه‌ها مطابق استاندارد ASTM D1037 تعیین شد. برای اندازه‌گیری مدول الاستیسیته (MOE) و مقاومت به خمش (MOR) مطابق استاندارد ISO 13061-4 از دستگاه Instron model 4486 با سرعت بارگذاری ۵ میلی‌متر بر دقیقه واقع در آزمایشگاه مکانیک چوب دانشگاه شهید رجایی تهران استفاده شد.

تجزیه و تحلیل آماری

برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل و متقابل بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده شده است. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون Tukey در نرم‌افزار SPSS انجام شده است.

نتایج و بحث

در جدول ۱- مقدار متوسط خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش در شرایط مختلف از نظر عبور جریان

جدول ۱- مقایسه متوسط خواص مکانیکی و فیزیکی چوب راش

نمونه	مدول الاستیسیته (مگا پاسکال)*	مقاومت خمشی (مگا پاسکال)*	جذب آب (۲۴ ساعت)*	واکنشیدگی حجمی (۲۴ ساعت)*
بدون عبور جریان (شاهد)	6892 ± 150	76 ± 2	60 ± 1	15 ± 0.6 ^a
عبور جریان از طریق آب	20100.6 ± 1227 ^b	91.77 ± 1.52 ^b	48.72 ± 1.27 ^{bcd}	11.8 ± 0.54 ^{bcd}
عبور جریان از طریق محلول کلرید سدیم (۲۰٪)	31684 ± 1500 ^{dc}	95 ± 2.5 ^{dc}	50 ± 2 ^{bcd}	10 ± 0.7 ^{bcd}
عبور جریان از طریق نانوذرات نقره (۲۰۰ ppm)	32715 ± 1250 ^{dc}	98 ± 3 ^{dc}	47 ± 1.5 ^{bcd}	9.5 ± 0.8 ^{bcd}

* تفاوت معنی‌دار در سطح خطای ۵ درصد bcd و dc عدم تفاوت معنی‌داری


جریان الکتریسیته شده است. در نتیجه عبور جریان الکتریسیته از چوب راش مقدار دمای آن افزایش می‌یابد به طوری که حداکثر جریان عبور کرده در ولتاژ ۱۰۰۰ ولت

همان‌طور که در شکل ۱ و ۲ مشاهده می‌شود مقدار عبور جریان الکتریسیته از چوب راش تابع ولتاژ برق و یون فلزی است. به طوری که افزایش ولتاژ باعث افزایش عبور

برای نمونه‌های اشباع از آب تقریباً نیم میلی‌آمپر و برای نمونه‌های اشباع از محلول نمک و نانو ذرات نقره یک میلی‌آمپر به دست آمده است که نشان‌دهنده دو برابر شدن سرعت جریان الکتریسیته در نمونه‌های حاوی یون‌های فلزی سدیم و نقره است؛ و در همین شرایط دمایی داخل نمونه‌ها به ترتیب به ۶۰ و ۸۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است.


Aghajankordi و همکاران (۲۰۲۰) نشان دادند که افزایش زمان عبور جریان عبور الکتریسیته از ۵ دقیقه به ۱۵ دقیقه مقدار جریان و دما را افزایش می‌دهد درحالی‌که افزایش بیشتر زمان باعث تخریب ساختار چوب و کاهش مقاومت مکانیکی می‌شود [۹]. در شرایط مشابه از نظر ولتاژ و زمان میزان عبور جریان از چوب اشباع شده با محلول کلرید سدیم و نانو ذرات نقره دو برابر شده و دمایی چوب به ۸۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است؛ بنابراین بر اساس خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش اشباع شده با محلول کلرید سدیم بهترین سرعت عبور جریان ۸۴ میلی‌آمپر در ولتاژ ۶۰۰ ولت و با دمایی ۶۰ درجه

سانتی‌گراد به دست آمده است؛ بنابراین نتایج نشان می‌دهد که هرچه عبور جریان بیشتر و دمایی داخل چوب کمتر باشد نتایج بهتری حاصل می‌شود. انتقال سریع حرارت امکان تخریب ساختار و پیرولیز چوب را افزایش می‌دهد [۱۶]. در تیمار گرمادهی الکتریکی افزایش زمان گرمادهی از ۱۵ دقیقه به ۳۰ دقیقه بیش از ۱۵ درصد مقاومت مکانیکی را کاهش داده است که با توجه به ضعیف بودن توان هدایت حرارتی چوب دمایی بیش از ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد خواص چوب را به‌طور دائم تغییر می‌دهد [۱۷]. ضریب هدایت حرارتی چوب را به‌عنوان مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک واحد چوب گذشته و حرارت سطح آن را یک درجه بالا می‌برد، تعریف می‌کنند. ضریب هدایت حرارتی چوب راش ۰/۲ و آب ۰/۶ کالری بر سانتی‌متر مربع می‌باشد؛ بنابراین با اشباع کردن چوب از آب می‌توان مقاومت الکتریکی چوب را کاهش و ضریب هدایت الکتریکی چوب را افزایش داد. زمانی که رطوبت در چوب بالا است رسانایی چوب افزایش پیدا می‌کند [۹].



شکل ۱-


متوسط عبور جریان الکتریسیته و دمای داخل چوب راش اشباع شده با آب مقطر را نشان می‌دهد.



شکل ۲- متوسط عبور جریان الکتریسیته و دمای داخل چوب راش اشباع شده با محلول کلرید سدیم و نانو ذرات نقره را نشان می‌دهد.


باعث افزایش سرعت جریان و در نتیجه افزایش دما و کاهش مقاومت مکانیکی چوب می‌شود. با توجه به نتایج اثرات متقابل بیشترین مقدار مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی چوب راش در اثرات متقابل فشار اتمسفر و ولتاژ ۶۰۰ ولت در غلظت ۲۰ درصد کلرید سدیم و غلظت ۲۰۰ ppm نانو ذرات نقره حاصل شده است. Hosinzadeh و همکاران (۲۰۱۹) گزارش دادند که تیمارهای حرارتی ترکیبات دیواره سلولی چوب راش را تغییر می‌دهد به طوری که در تیمار حرارتی ۱۶۰ درجه سانتی‌گراد بر مدول الاستیک تأثیری ندارد و رفتار خزشی چوب را بهبود می‌بخشد اما در دماهای بالاتر باعث تخریب پلیمرهای دیواره سلولی چوب راش شده است [۱۹]. همچنین تیمار حرارتی در دمای بالا باعث کاهش وزن و کاهش مقاومت چوب می‌شود [۲۰]. تغییر در خواص مکانیکی چوب تابع تغییر در ترکیبات اصلی چوب یعنی سلولز، همی سلولز و لیگنین است که برای تشخیص مکانیسم عمل تأثیر عبور جریان الکتریسیته بر این ترکیبات نیازمند بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد از روش‌های طیف‌سنجی و میکروسکوپ الکترونی برای دستیابی به بسیاری از جنبه‌های پنهان عبور جریان الکتریسیته در چوب استفاده شود.

همان‌طور که نمودار شکل ۳ نشان می‌دهد که نوع انتقال‌دهنده جریان الکتریسیته در چوب راش بر روی جذب آب مؤثر است به طوری که بیشترین درصد جذب آب مربوط به آب خالص و کمترین مقدار مربوط به محلول نانو ذرات نقره است. جذب آب دیواره سلولی چوب باعث واکنش‌دهی آن می‌شود به طوری که مشاهده می‌شود عبور جریان الکتریسیته توسط هر سه ناقل باعث کاهش واکنش‌دهی چوب راش به ترتیب ۳۰، ۲۰ و ۳۵ درصد شده است؛ که کمترین مقدار مربوط به آب خالص و بیشترین مقدار مربوط به محلول نانو ذرات نقره است. Torkaman و همکاران (۲۰۱۸) گزارش دادند که عبور جریان الکتریسیته ۲۲۰ ولت از طریق آب خالص توانسته میزان هم‌کشیدگی و واکنش‌دهی حجمی چوب‌های زبان-گنجشک، گیلاس وحشی و کاج را به ترتیب در حدود ۱۶، ۱۲ و ۸ درصد کاهش دهد [۱۸]. با توجه به شکل‌های ۴ و ۵ اثر مستقل غلظت کلرید سدیم و نانو ذرات نقره بر خواص مکانیکی چوب راش دارای تفاوت معنی‌داری هستند ($P\text{-Value} < 0.05$). به طوری که در غلظت ۲۰ درصد کلرید سدیم و غلظت ۲۰۰ ppm نانو ذرات نقره بیشترین مقدار مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی مشاهده شده است. غلظت زیاد یون‌های فلزی سدیم و نقره




شکل ۳-

مقدار متوسط جذب آب، کاهش واکشیدگی حجمی چوب راش را با توجه به نوع ناقل جریان الکتریسیته را نشان می‌دهد.



شکل ۴- میانگین مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی چوب راش اشباع شده با آب و غلظت کلرید سدیم را نشان می‌دهد.



شکل ۵- متوسط مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی چوب راش اشباع شده با محلول نانو ذرات نقره را نشان می دهد

ولت این دو محلول به ترتیب مقدار واکنشیدگی حجمی را ۳۰ و ۳۵ درصد در مقایسه با نمونه شاهد کاهش دادند و همچنین مقاومت خمشی را به ترتیب ۲۵ و ۲۹ درصد افزایش دادند و نیز هردو محلول مقدار مدول الاستیسیته را چهار برابری نمودند.

نتیجه گیری

به طور کلی استفاده از محلول ۲۰ درصد کلرید سدیم و محلول ۲۰۰ ppm نانو ذرات نقره سرعت عبور جریان الکتریسیته را در چوب راش دو برابر کرده است که در نتیجه آن دمای داخل چوب ۲۰ درجه سانتی گراد افزایش یافته است. در شرایط فشار اتمسفر و ولتاژ ۶۰۰

منابع

- [1] Browning, B.L., 1963. The wood-water relationship. In *The Chemistry of Wood*, New York: Wiley 405-439.
- [2] Rezayati Charani, P., Mohammadi Rovshandeh, J., Mohebbi, B., Ramezani, O., 2007. Influence of hydrothermal treatment on the dimensional stability of beech wood. *Caspian Journal of Environmental Sciences*. Vol. 5 No.2 pp. 125~131
- [3] Talaei, A., Karimi, A., Yaghoobi, K., 2012. Mechanical properties of hydrothermally treated beech wood in buffered mediums. *The International Research Group on Wood Preservation*, IRG Document No.: IRG/WP 12-40597.
- [4] Siahposht, H., Ghorbani, M., and Taghiyari, H. R., 2012. Study on the Effect of Heat Treatment on Physical Properties of Poplar and Beech Woods Impregnated with Nano-Copper and Nano-Silver *Iranian Journal of Wood and Paper Industries*, Vol. 3, No. 1. 109-117. (In Persian).
- [5] Yildiz, S., and Gumuskaya, E., 2007. The effects of thermal modification on crystalline structure of cellulose in soft and hardwood. *Building and Environment* 42: 62-67.
- [6] Taghiyari, H.R., 2011a. Study on the Effect of Nano-Silver Impregnation on Mechanical Properties of Heat-Treated *Populus nigra*, *Wood Sci. and Tech.*, Springer-Verlag, 45: 399 – 404 pp.
- [7] Taghiyari, H.R., 2011b. Effects of nano-silver on gas and liquid permeability of particleboard. *Digest*

Journal of Nanomaterials and Bioresources, Vol. 6, No 4, October-December, 1517 – 1525pp.

- [8] Diantoro, M., Nahari Sani Hidayati, N., Latifah, R., Fuad, A., Nasikhudin, N., Sujito, S., and Hidayat, A., 2016. Electrical Conductivity Modification Using Silver Nano Particles of *Jatropha Multifida* L. and *Pterocarpus Indicus* W. Extracts Films, AIP Conference Proceedings, p. 30034.
- [9] Aghajankordi, M., Torkaman, J., Rangavar, H., 2020. The effect of electric shock on the physical and mechanical properties of beech wood, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 11, No. 3, pp:355-365 (In Persian).
- [10] Latif, M., 2009. Heat Conduction, third edition, Springer, 412-416 pp.
- [11] Simpson W, TenWolde A .1999. Physical properties and moisture relations of wood. Wood handbook: wood as an engineering material. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, General technical report FPL; GTR-113, Madison, pp 3.1–3.24
- [12] Lima FL, Vieira LA, Mukai M, And rade GMC, Fernandes GRP., 2017. The electric impedance of aqueous KCl and NaCl solutions: salt concentration dependence on components of the equivalent electric circuit. J Mol Liq 241:530–539. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.06.069>
- [13] Sikder, S. S., Uddin, K. A., Rahman, M. M., And Bhuiyan, A. H., (2009). Effect of salinity on dynamic dielectric properties of Sundori wood of Bangladesh. Bangladesh Journal of Physics, 7, 55-61.
- [14] Pařil, P., Dejmál, A., 2014. Moisture absorption and dimensional stability of poplar wood impregnated with sucrose and sodium chloride. Maderas Ciencia y tecnologia 16(3):299–311. <https://doi.org/10.4067/S0718-221X2014005000023>
- [15] Žigon, J., Petrič, M., And Dahle, S., 2021. Dielectric and surface properties of wood modified with NaCl aqueous solutions and treated with FE-DBD atmospheric plasma. Eur. J. Wood Prod. 79, 1117–1128. <https://doi.org/10.1007/s00107-021-01708-z>
- [16] Talaei, A., Karimi, A.N., Ebrahimi, Gh., Mirshokraee, S.A., 2012. Comparative Study of Heat-Treated Beech Wood in Hot Water and Steam Mediums. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 2, No. 1, pp: 27-38. (In Persian).
- [17] Mirzaei, GH., Mohebbi, B., and Tasooji, M., 2012. The effect of hydrothermal treatment on bond shear strength of beech wood. European Journal of Wood and Wood Products. 10.1007/s00107-012-0608-9.
- [18] Torkaman, J., Asadi. Khansari, R., and Aghajankordi, M., 2018. The effect of electricity on the shrinkage and swelling of the wood. The 2nd National Conference on Knowledge and Innovation in the Wood and Paper Industry. Tehran University. Karaj. Iran (In Persian).
- [19] Hosinzadeh, F., Zabihzadeh, S.M., Dastoorian, F., 2019. Creep behavior of heat-treated beech wood and the relation to its chemical structure. Construction and Building Materials. Vol: 226, NO:3, PP:220-226
- [20] Taghiyari, H. R., Enayati, A. A., Gholamiyan, H., 2013a. Effects of nano-silver impregnation on brittleness, physical and mechanical properties of heat-treated hardwoods. Wood Science and Technology, Volume 47, Issue 3, pp 467-480.

Modification of the Beech (*Fagus orientalis*) Wood Properties via Electricity

Abstract

There are various mechanical, chemical, and thermal methods to improve the properties of wood to block and reduce the reactivity of hydroxyl groups of cell wall polymers. This study aims to modify the properties of oriental beech wood (*Fagus orientalis* Lipsky) via the passage of electricity. Three substances of water, salt solution in two levels, and silver nanoparticles in two levels were used to transfer electricity in wood. The experimental design was a factorial test based on a completely randomized design to analyze the data obtained from the measurement of physical and mechanical properties. The results showed that the passage of electricity improved all the physical and mechanical properties of beech wood. Electric current passing via a 20% salt solution, and 200 ppm silver nanoparticles increased the moduli of rupture of beech wood, respectively by 25% and 29%. Electric current passing by both increased the moduli of elasticity by more than fourfold. The volumetric anti-swelling efficiencies of beech wood were calculated as 30% and 35%, respectively.

Keywords: Silver nanoparticles, Beech, Electric current, Modulus of elasticity, Modulus of rupture, Anti-swelling efficiency.

J. Torkaman^{1*}
M. Aghajankordi²
H. Rangavar³

¹ Associate Professor of Natural Resources Faculty, University of Guilan, Guilan, Iran

² M.Sc. graduated student, Department of the wood industry, Faculty of materials engineering and new technologies, Shahid Rajaei teacher training university, Tehran, Iran

³ Associate Professor, Department of the wood industry, Faculty of materials engineering and new technologies, Shahid Rajaei teacher training university, Tehran, Iran

Corresponding author:
j_torkaman@yahoo.com

Received: 2021/11/08
Accepted: 2022/04/09