

بررسی مقاومت اتصال بیسکویت چوبی در تخته فیبر نیمه سنگین و تخته خرده چوب تحت بارهای کششی و برشی در اعضای T و L شکل

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی توان نگهداری اتصال T شکل، مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی اتصال‌های L شکل ساخته شده با بیسکویت چوبی بود. نوع چندسازه اعضای اتصال شامل تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) و تخته خرده چوبو اندازه بیسکویت ۱۰ و ۲۰ (یک بیسکویت در هر اتصال)، متغیرهای این تحقیق بودند. پس از ساخت نمونه‌ها با استفاده از چسب پلی‌وینیل استات (PVAc)، آزمون‌های توان نگهداری اتصال T شکل، مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های L شکل انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مستقل نوع چندسازه و اندازه بیسکویت با سطح اعتماد ۹۵ درصد بر توان نگهداری، مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی قطری اتصال‌های بیسکویت، معنی‌دار است. نتایج هم‌چنین نشان داد که اتصال‌های T شکل ساخته شده با بیسکویت چوبی از اعضای MDF، توان نگهداری بیشتری از اتصال‌های با اعضای تخته خرده چوب دارند. توان نگهداری اتصال‌های T شکل ساخته شده با بیسکویت ۲۰ نسبت به اتصال‌های ساخته شده با بیسکویت ۱۰ بیشتر بود. مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی قطری اتصال‌های ساخته شده L شکل با اعضای MDF بیشتر از اتصال‌های ساخته شده با اعضای تخته خرده چوب بود. اتصال‌های L شکل ساخته شده با بیسکویت ۲۰ مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی بالاتری را نسبت به اتصال‌های ساخته شده با بیسکویت ۱۰ نشان دادند. در مجموع بیشترین مقدار توان نگهداری، مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی، در اتصال‌های ساخته شده با MDF و بیسکویت ۲۰ مشاهده شد.

واژگان کلیدی: اتصال بیسکویت، توان نگهداری، مقاومت برشی، ظرفیت لنگر خمشی، MDF، تخته خرده چوب.

مقدمه

در صنایع مبلمان و دکوراسیون داخلی جهت تولید فرآورده‌های کاربردی و نمایشی (دکوراتیو) شامل انواع میل و صندلی، میزهای اداری و مطالعه، میزهای پذیرایی، کابینت و کمد دیواری، کنسول‌ها، مبلمان اتاق خواب، دکوراسیون نمایشگاهی، فروشگاه‌ها، آتلیه‌ای و غیره از مواد چندسازه چوبی مانند تخته فیبر نیمه سنگین

(MDF) و تخته خرده چوب استفاده می‌شود. رفتار این فرآورده‌ها در محصول‌های ساخته شده، می‌بایست در برابر اثرهای فیزیکی و مکانیکی بررسی گردد و این مسئله فواید بسیاری به لحاظ فنی، زیبایی‌شناختی و اقتصادی برای طراحان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد داشت

عبدالله حسین زاده^{۱*}

^۱ استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، مازندران، ایران

مسئول مکاتبات:

abdollah279@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۳/۰۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۴/۰۹

^۱ Medium density fiberboard

رابطه بررسی کرد. طبق نتایج در مجموع، ظرفیت لنگر خمشی در حالت بارگذاری فشاری بیشتر از بارگذاری کششی است. در بارگذاری کششی، ظرفیت لنگر خمشی اتصال حاصل از تخته خرده چوب، بیشتر از اتصال حاصل از MDF بوده، در حالی که در بارگذاری فشاری این کمیت در اتصال MDF بیشتر از تخته خرده چوب گزارش شده است [۶]. Zhang و Eckelman (۱۹۹۳) در بررسی اتصال‌های گوشه‌ای ساخته شده از تخته خرده چوب با پین بیان داشتند که ظرفیت لنگر خمشی اتصال در حالت بارگذاری فشاری به مقاومت چسبندگی داخلی تخته ارتباط دارد ولی این ظرفیت در حالت بارگذاری کششی تحت تأثیر چسبندگی بین سطوح قرار می‌گیرد [۷]. Vassiliou و Barboutis (۲۰۰۸) در یک آزمایش اثر نوع چسب، نوع صفحه و نوع بیسکویت را بر مقاومت کششی اتصال بررسی نموده و پی بردند که اتصال ساخته شده با MDF قدرت بیشتری از اتصال مشابه در تخته خرده چوب ایجاد می‌کند. قدرت کششی اتصال بیسکوییتی با چسب پلی‌اورتان بالاتر از چسب پلی‌وینیل استات بود و همچنین قدرت کششی اتصال بیسکویت چوبی تقویت شده با چسب، بیشتر از اتصال مشابه بیسکویت پلاستیکی بود [۸]. Altun و همکاران (۲۰۱۰) مقاومت فشاری اتصال گوشه‌ای در MDF به کمک پین دم چلچله از جنس پلی‌وینیل کلراید با استفاده از سه نوع چسب پلی‌وینیل استات، پلی‌اورتان و سیانو آکریلات را مطالعه کردند [۹]. Tankut و Tankut (۲۰۰۴) در آزمایشی که به منظور ارزیابی اثر برخی عوامل بر مقاومت اتصال‌های گوشه‌ای مبلمان ساخته شده با بیسکویت چوبی انجام دادند، بیان داشتند که اتصال چسبیده و ساخته شده از تخته خرده چوب زیر بار کششی، ظرفیت لنگر خمشی بیشتری از اتصال مشابه در تخته فیبرنیمه سنگین‌دارد. هرچند زیر بار فشاری در گوشه، اتصال‌های مذکور در تخته فیبر نیمه-سنگین مقاومت بیشتری از تخته خرده چوب از خود نشان دارند. بهترین فاصله بین بیسکویت‌ها به لحاظ مقاومتی ۶/۵ تا ۷/۵ سانتی‌متر تعیین شد [۱۰]. Tankut و Tankut (۲۰۰۹) تأثیر نوع اتصال دهنده (قلیف، بیسکویت و دوپل با شیار مارپیچی و صاف)، نوع چسب و جنس پانل بر مقاومت به لنگر خمشی را بررسی کردند و نشان دادند که

[۱]. برای ایجاد تنوع در حجم، فرم، شکل و طرح این سازه‌ها، اتصال‌های متنوعی به کار می‌روند که ارجحیت در انتخاب آنها توسط صنعت‌گران به‌طور کلی مانند مقاومت مناسب، سرعت ساخت، سادگی اتصال، مخفی بودن و هزینه کمتر ساخت بستگی دارد. اتصال‌های استفاده شده در ساخت سازه‌های چوبی تحت تأثیر بارهای فشاری، کششی، خمشی و برشی یا ترکیبی از آنها قرار می‌گیرند و مقاومت و سفتی اتصال به‌طور معمول مقاومت و سفتی مبلمان را تعیین می‌کند. بنابراین در طراحی اتصال‌های سازه‌ها، لازم است متغیرهای مهم در مقاومت و استحکام آنها بررسی گردد [۲ و ۳]. اتصال دهنده بیسکویت از جمله اتصال دهنده‌های مخفی است که از جنس چوب یا پلاستیک بوده و استفاده از آن می‌تواند علاوه بر تسریع در فرآیند ساخت، استحکام سازه را نیز تقویت نماید. بیسکویت‌ها در اتصال‌های ساخته شده با آنها، رطوبت چسب‌های پایه آبی را جذب نموده و با واکنشیدن در شیرها، باعث ایجاد اتصال مناسب و محکم می‌شوند [۳]. Omrani و همکاران (۲۰۱۹) در مطالعه‌ای ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری را بررسی کردند. آنها در ارزیابی اثر عوامل مؤثر، اتصال‌ها را از دو نوع چوب راش و نراد، یک تا دو بیسکویت در اندازه ۱۰ و ۲۰ و سه نوع چسب پلی وینیل استات، پلی‌اورتان و اوره فرمالدهید ساختند. نتایج نشان داد که ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های ساخته شده با گونه‌ی راش نسبت به گونه‌ی نراد بیشتر بوده و با افزایش اندازه و تعداد بیسکویت، ظرفیت تحمل تنش افزایش یافت [۴]. این محققین در بررسی دیگری تحمل تنش اتصال T شکل ساخته شده با بیسکویت چوبی را با شرایط مشابه و استفاده از یک بیسکویت در اتصال، مورد آزمون قرار داده و در نهایت بهترین عملکرد اتصال‌های ساخته شده با بیسکویت را با اتصال‌های ساخته شده با دوپل چوبی مقایسه نمودند. اتصال‌های ساخته شده با بیسکویت نسبت به اتصال‌های ساخته شده با دوپل چوبی، توان نگهداری بیشتری را نشان دادند [۵]. Rashedi (۲۰۱۷) ظرفیت لنگر خمشی اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته شده با قلیفدر تخته خرده چوبو MDF را مطالعه و اثر عمق نفوذ و جنس قلیف را در این

تواند گامی مؤثر جهت کمک به صنایع مبلمان باشد تا در انتخاب و جایگزینی این نوع اتصال‌ها، آگاهانه عمل نمایند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نوع چندسازه MDF و تخته خرده چوب و اندازه بیسکویت بر توان نگهداری در اعضای T شکل، مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی قطری در اعضای L شکل انجام پذیرفت.

مواد و روش‌ها

در این بررسی از دو نوع فرآورده چندسازه چوبی MDF و تخته خرده چوب به‌عنوان اعضای اتصال و دو اندازه بیسکویت برای ساخت اتصال‌ها استفاده شد. MDF و تخته خرده چوب مورد استفاده در این تحقیق از شرکت پارس نئوپان (نشتارود مازندران) از نوع بدون روکش با ضخامت ۱۶ میلی‌متر تهیه شدند. خواص فیزیکی مانند دانسیته و میزان رطوبت و خواص مکانیکی مانند مدول - گسیختگی (MOR)، مدول الاستیسیته (MOE) و چسبندگی داخلی (IB) چندسازه‌های مورد استفاده، مطابق استانداردهای مربوط [۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸] اندازه‌گیری و در جدول ۱ ارائه شده است. از تخته‌های انتخابی، نمونه‌هایی به ابعاد ۱۵۰ میلی‌متر (در طول تخته) در ۱۰۰ میلی‌متر (در عرض تخته) به‌عنوان اعضای اتصال آماده شدند. قطعات بیسکویتی شکل که از جنس تخته لایه چوب راش فشرده شده است، با نام تجاری ماکیتا با دو شماره ۱۰ و ۲۰ تهیه شد (شکل ۱. الف). طول، عرض و ضخامت بیسکویت شماره ۱۰ و ۲۰ به ترتیب $4 \times 19 \times 54$ و $4 \times 23 \times 60$ میلی‌متر و نسبت قطر کوچک به قطر بزرگ در آنها تقریباً یک‌سوم بود (شکل ۱). برای چسباندن بهتر اعضای اتصال توسط بیسکویت، از چسب سرد نجاری پلی-وینیل استات (PVAc) موسوم به چسب چوب ۸۰۱ مشهد استفاده شد که جرم ویژه آن $1/0.8$ گرم بر سانتی-مترمکعب و مقدار مواد جامد آن حدود ۶۰ درصد بود.

مقاومت به لنگر خمشی در حالت بارگذاری کششی بیشتر از بارگذاری فشاری است. آنها بیان داشتند که مقاومت اتصال‌های ساخته‌شده با MDF و دوپل با شیار مارپیچی بیشتر است [۱۱]. Kahvand و همکاران (۲۰۱۴) اثر گونه‌ی چوبی، تعداد و اندازه بیسکویت و نوع چسب را بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال با بیسکویت و بین چوبی مورد مطالعه قرار داده و دریافتند که تمامی این عوامل بر ظرفیت لنگر خمشی اثر معنی‌داری داشته‌اند. با افزایش تعداد و اندازه بیسکویت، ظرفیت لنگر خمشی اتصال افزایش یافت و اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت نسبت به بین چوبی، استحکام بیشتری داشتند [۱۲]. Kociszewski (۲۰۰۵) در یک بررسی نتیجه گرفت که با افزایش اندازه بیسکویت و تعداد آنها، مقاومت فشاری اتصال گوشه‌ای در تخته خرده چوب بیشتر و تنش ناشی از آن، کمتر می‌شود [۱۳]. Burke و Boryen (۲۰۰۶) از چهار اندازه بیسکویت در اتصال گوشه‌ای L شکل در چوب کاج استفاده کرده و دریافتند که با افزایش اندازه بیسکویت، مقاومت اتصال نیز افزایش پیدا می‌کند [۱۴]. Rangavar و Abbasi (۲۰۱۷) در تحقیقی به بررسی ظرفیت لنگر خمشی و تحمل تنش (گوشه‌ی داخلی و بیرونی) در اتصال‌های بیسکویتی L شکل ساخته‌شده از چوب ماسیو، تخته خرده چوب MDF با بیسکویت اندازه‌ی صفر، ۱۰ و ۲۰ پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که با افزایش اندازه‌ی شماره‌ی بیسکویت از صفر تا ۲۰ (افزایش طول و عرض بیسکویت)، لنگر خمشی و ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های ساخته‌شده افزایش می‌یابد و کمترین مقدار این خواص در اندازه‌ی بیسکویت شماره‌ی صفر مشاهده شد. همچنین نتایج بررسی جنس اعضای اتصال نشان داد که بیشترین ظرفیت تحمل تنش در اتصال‌های ساخته‌شده از گونه‌ی راش بوده است که به ترتیب بیشتر از اتصال‌های ساخته‌شده از چوب صنوبر، MDF و تخته خرده چوب بود [۲]. علی‌رغم مطالعه‌ها با انجام - شده، در روش کارگاهی صنعت مبلمان، ساخت کابینت - های جعبه‌ای دارای اتصال‌های T و L شکل از مواد چندسازه MDF و تخته خرده چوب، همچنان به کمک پیچ فلزی و بدون استفاده از چسب، انجام می‌گیرد که به‌مرور زمان مشکلاتی را به لحاظ ثبات برای این سازه‌ها به وجود می‌آورد. لذا بررسی‌های بیشتر در این ارتباط و بر روی فرآورده‌های داخلی ارزیابی‌های مقاومتی مقایسه‌ای می -

² Modulus of rupture


³ Modulus of elasticity

⁴ Internal bonding


⁵ polyvinyl acetate

جدول ۱. ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه‌های اعضای اتصال

IB (مگا پاسکال)	MOE (مگا پاسکال)	MOR (مگا پاسکال)	دانسیته (گرم بر سانتی مترمکعب)	رطوبت (درصد)	نوع ماده اولیه
۰/۶۵	۲۶۹۰	۲۴/۵	۰/۷۴	۶/۵	MDF
۰/۵۵	۱۹۸۰	۱۵/۵	۰/۷۳	۷/۵	تخته خرده چوب



ج



ب



الف

شکل ۱. الف. بیسکویت‌های شماره ۱۰ و ۲۰. ب. اتصال T شکل ج. اتصال L شکل

نجاری تحت فشار نگه‌داشته شدند. آزمون‌های ساخته‌شده سپس به مدت دو هفته در شرایط آزمایشگاه با دمای ± 2 ۲۵ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ± 5 ۶۵ درصد به تعادل رطوبتی رسیده و توسط دستگاه آزمون مکانیکی Universal PT۲۰L ساخت شرکت سنتام، تحت بارکشی در اتصال T شکل، باربرشی و بارکشی قطری در اتصال L شکل قرار گرفتند تا مقاومت اتصال بیسکویت در اعضای حاصل از MDF و تخته خرده چوب محاسبه شود. در همه آزمون‌ها، بارگذاری تا نقطه شکست و جدا شدن اعضا ادامه یافت. در بارگذاری برشی، تمرکز تنش اعمالی بر محور تقارن طولی بیسکویت در محل اتصال گوشه، عمود بر قطعه افقی و مماس با قطعه عمودی بود. برای محاسبه توان نگه‌داری اتصال بیسکویت از رابطه ۱ و برای محاسبه مقاومت برشی از رابطه ۲ استفاده شد. لنگر خمشی اتصال بیسکویت در بارگذاری کششی نیز از رابطه ۳ حاصل شد.

با توجه به سه نوع آزمون مکانیکی اتصال و سه تکرار در آزمایش، برای هر آزمون ۱۲ نمونه و در مجموع ۳۶ آزمون‌ساخته‌شده. آزمون‌های T شکل برای آزمون توان نگه‌داری اتصال تحت کشش (شکل ۱. ب) و آزمون‌های L شکل (اتصال گوشه‌ای) برای آزمون‌های برشی و لنگر خمشی در بارگذاری کششی قطری (شکل ۱. ج) ساخته شدند. با توجه به اندازه و شکل بیضوی بیسکویت، در وسط عرض و نیز ضخامت قطعات به وسیله دستگاه بیسکویت-زن، شیارزنی انجام شد. سپس بیسکویت‌ها و شیارهای ایجادشده با چسب پلی‌وینیل استات چسب‌زنی شده، بیسکویت‌ها در شیار قرار گرفته و قطعات آزمون به-دقت مونتاژ و اتصال‌های T و L شکل ساخته شدند. آزمون‌ها طوری ساخته شدند که تنها محل اتصال اعضا در هر دو نوع اتصال، خود بیسکویت باشد. برای خشک‌شدن چسب، اعضای ساخته‌شده به مدت ۲۴ ساعت به وسیله گیره

$$P = \frac{F_{max}}{2A}, \quad A = \pi \left(\frac{D}{2} \times \frac{d}{2} \right), \quad P = [F_m / (2\pi \left(\frac{D}{2} \times \frac{d}{2} \right))] \quad (1)$$

که در آن P ، توان نگه‌داری اتصال بیسکویت (مگا پاسکال)، F_{max} ، بار یا نیروی حداکثر در نقطه شکست (نیوتن)، A ، سطح بیضوی بیسکویت (میلی مترمربع)، π ،


به میلی‌متر می‌باشند. D و d به ترتیب قطرهای بزرگ و کوچک بیسکویت

$$P = \frac{F_{max}}{A}, \quad A = x, \quad P = \frac{m}{t \times l} \quad (2)$$


در این رابطه M_t ، ظرفیت لنگر خمشیدر بارگذاری کششیبرحسب نیوتن متر، P_{max} ، بار حداکثربرحسب نیوتن و Y_t بازوی لنگر در بارگذاری کششیبرحسب متر است.

در این رابطه p ، مقاومت برشی اتصال بیسکویت (مگا پاسکال)، F_{max} ، بار حداکثر (نیوتن)، A ، سطح مقطع بیسکویت (میلی متر مربع)، t و l ، ترتیب ضخامت و طول بیسکویت به میلی متر هستند.


$$M_t = \frac{P_{max}}{2} \times Y_t \quad (3)$$



ب




الف



ج

شکل ۲. نیمرخ بارگذاری اتصال‌ها: الف، توان نگهداری اتصال، مقاومت برشی، ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی



ب



الف



ج

شکل ۲. تصاویر بارگذاری اتصالات: الف، توان نگهداری اتصالب، مقاومت برشی، ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی

نتایج و بحث

جدول ۲ مقادیر میانگین مقاومت‌های کششی و برشی و نیز ظرفیت لنگر خمشی اتصالات حاصل از تیمارهای مختلف را که از قطعات دو نوع چندسازه MDF و تخته خرده چوب و دو اندازه بیسکویت ۱۰ و ۲۰ حاصل شدند، نشان می‌دهد.

برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج از آزمون فاکتوریل دو عامله متعادل در قالب طرح کامل تصادفی استفاده شد. در این رابطه اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر ویژگی‌های اندازه‌گیری شده به تفکیک مورد ارزیابی قرار گرفتند.

جدول ۲. میانگین مقاومت‌های اندازه‌گیری شده اتصال ساخته شده از بیسکویت در تیمارهای مختلف

نوع چندسازه	اندازه بیسکویت	توان نگهداری اتصال T (MPa)		مقاومت برشی در اتصال L (MPa)		لنگر خمشی در بارگذاری کششی (N.m)	
		مقدار	انحراف معیار	مقدار	انحراف معیار	مقدار	انحراف معیار
MDF	۱۰	۰/۴۴	۰/۰۳۲	۲۲/۷۶	۲/۸۰	۴۰/۷۶	۳/۸۰
	۲۰	۰/۵۲	۰/۰۲۶	۳۱/۷۸	۲/۴۰	۴۲/۲۴	۶/۹۰
تخته خرده چوب	۱۰	۰/۳۸	۰/۰۴۵	۱۷/۸۰	۲/۲۰	۲۲/۵۰	۴/۹۰
	۲۰	۰/۴۳	۰/۰۵۵	۲۰/۶۶	۲/۹۰	۳۳/۷۳	۳/۵۵

توان نگهداریدر اتصال T

میانگین مقادیر اندازه‌گیری شده توان نگهداری اعضای اتصال ساخته شده با بیسکویت چوبی در جدول ۲ و نتایج تجزیه و واریانس اثرات مستقل و متقابل نوع چندسازه و اندازه بیسکویت بر توان نگهداری اتصال در جدول ۳ ارائه شده است. طبق این نتایج اثر مستقل نوع چندسازه و اندازه بیسکویت بر توان نگهداری اتصال، در سطح اعتماد ۹۵ درصد معنی‌دار است. توان نگهداری اتصال ساخته شده از MDF به‌طور میانگین ۱۹/۶ درصد بیشتر از توان نگهداری

اتصال ساخته شده از تخته خرده چوب بود که این مقایسه در شکل ۳ نشان داده شده است. همچنین اتصالاتی ساخته شده با بیسکویت ۲۰ به‌طور میانگین ۱۵/۸ درصد توان بیشتری نسبت به اتصالات ساخته شده با بیسکویت ۱۰ داشتند (شکل ۴). طبق نتایج تجزیه واریانس جدول ۳ اثر متقابل نوع چندسازه و اندازه بیسکویت بر توان نگهداری اتصال معنی‌دار نبود، با این وجود بالاترین مقدار توان نگهداری در اتصال ساخته شده از MDF و بیسکویت ۲۰ به دست آمد. بررسی شرایط شکست آزمون‌ها تحت بارگذاری


می‌شود، در نتیجه هرچه سطح اتصال صاف‌تر باشد، چسب عملکرد بهتری خواهد داشت. چسب‌خوری سطوح اتصال در MDF نیز با توجه به ساختار متراکم آن، بهتر از تخته خرده چوب است که در نتیجه سبب افزایش مقاومت اتصال ساخته شده با اعضای MDF توسط بیسکویت شده است [۲].

کشش‌نشان داد که قطعات اتصالی پس از تسلیم شده بیسکویت در اتصال در برابر نیروی کششی از هم جدا شده‌اند و این امر مستقیماً به مقاومت چسبندگی بین سطوح بیسکویت و سطوح تماس در محل شیار چندسازه بستگی دارد. چسب پلی‌وینیل استات که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت چسبی تماسی است به طوری که هنگام استفاده، بین چوب و چسب چوب‌اتصال‌فیزیکی برقرار


جدول ۳. نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل متغیر بر توان نگه‌داری اتصال T ساخته شده از بیسکویت چوبی

منابع تغییرات	درجه آزادی	میانگین مربعات	F	Sig.
نوع چندسازه	۱	۰/۰۱۸	۱۰/۷۲۳	*۰/۰۱
اندازه بیسکویت	۱	۰/۰۱۳	۷/۳۸۳	*۰/۰۲
نوع تخته × اندازه بیسکویت	۱	۰/۰۰۱	۰/۲۳۸	n.s./۰۶۳

n.s: معنی‌دار نیست؛ * در سطح ۰,۰۵ خطا معنی‌دار است



شکل ۳. اثر مستقل نوع چندسازه بر توان نگه‌داری اتصال T



شکل ۴. اثر مستقل اندازه بیسکویت بر توان نگه داری اتصال T

بیسکویت چوبی در جدول ۲ و نتایج تجزیه واریانس اثرات مستقل و متقابل نوع چندسازه و اندازه بیسکویت بر مقاومت برشی اتصال در جدول ۴ ارائه شده است. نتایج نشان داد که اثرات مستقل نوع چندسازه و اندازه بیسکویت با سطح اعتماد ۹۵ درصد بر مقاومت برشی اتصال، معنی دار بوده است. بنابراین، مقاومت برشی اتصال‌های ساخته شده از MDF، ۴۱/۸۰ درصد نسبت به اتصال‌های ساخته شده از تخته خرده چوب بالاتر بود که این مقایسه در شکل ۵ نشان داده شده است. اتصال‌های ساخته شده از بیسکویت ۲۰ نسبت به بیسکویت ۱۰، ۲۸/۱۰ درصد مقاومت برشی بیشتری نشان دارند (شکل ۶). طبق نتایج تجزیه واریانس جدول ۳ اثر متقابل نوع چندسازه و اندازه بیسکویت بر مقاومت کششی اتصال معنی دار نبود، اما به لحاظ کمی بالاترین مقدار مقاومت برشی در اتصال ساخته شده از MDF و بیسکویت ۲۰ به دست آمد.

همچنین می‌توان گفت که افزایش اندازه بیسکویت از ۱۰ به ۲۰ منجر به افزایش قطر کوچک و بزرگ و در نتیجه سطح کلی بیسکویت شده و این امر سبب افزایش سطح چسب‌خوری و نیز واکنشیدگی بیسکویت در اثر جذب رطوبت چسب می‌شود [۲ و ۵]. به این سبب مقاومت اتصال T شکل حاصل از بیسکویت شماره ۲۰ در برابر بارگذاری کششی بیشتر از اتصال حاصل از بیسکویت شماره ۱۰ به دست آمد که با نتایج تحقیقات Omrani و همکاران (۲۰۲۰) در مورد توان نگهداری اتصال‌های T شکل اعضای چوب راش و نراد با بیسکویت چوبی مطابقت دارد [۵].

مقاومت برشی در اتصال L

میانگین مقادیر مقاومت برشی اعضای اتصال‌های ساخته شده از چندسازه‌های MDF و تخته خرده چوب توسط


جدول ۴. نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل متغیر بر مقاومت برشی اتصال L ساخته شده از بیسکویت چوبی

Sig.	F	میانگین مربعات	درجه آزادی	منابع تغییرات
**./۰۰	۳۰/۶۷	۱۹۴/۰۰	۱	نوع چندسازه
**./۰۰	۱۶/۷۴	۱۰۵/۹۱	۱	اندازه بیسکویت
n.s./۰۶	۴/۴۸	۲۸/۳۶	۱	نوع تخته × اندازه بیسکویت


n.s. معنی دار نیست؛ ** در سطح ۰,۰۱ خطا معنی دار است

داشت و شکست نیز درست در وسط تخته اتفاق افتاد. این امر ارتباط نزدیکی با چسبندگی داخلی تخته دارد. به همین دلیل MDF با چسبندگی داخلی بالاتر مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهد. بعد از شکست تخته از وسط، سمت بیرونی عضو تحت خمش قرار می‌گیرد. عضو MDF در مقاومت و مدول خمشی هم قوی‌تر از تخته خرده چوب است. به همین دلیل اتصال ساخته شده با MDF مقاومت بیشتری از خود نشان داده است. از طرف دیگر فضای خالی MDF در وسط تخته که اتصال دهنده در آن قرار دارد، کمتر است، طوری که چسب کمتری به داخل آن نفوذ کرده و اتصال محکم‌تری ایجاد می‌کند. در این خصوص بیسکویت شماره ۲۰ مقاومت برشی بیشتری در اتصال ایجاد کرد که این می‌تواند به علت ایجاد سطوح چسبندگی وسیع‌تر با اعضای اتصال باشد.

وضعیت شکست اتصال‌ها در بارگذاری برشی نشان داد که بار حداکثر سبب شکست و جدا شدن اعضای اتصال از جنس چندسازه‌های MDF و تخته خرده چوب شد و اتصال دهنده‌های بیسکویت تحت بار، سالم ماندند. اتصال دهنده بیسکویت، قطعاتی از چوب راش کمی فشرده هستند که با دانسیته بالاتر و ساختار لایه‌ای، نسبت به اعضای اتصال از جنس چندسازه، از استحکام بیشتری برخوردارند، لذا طی بارگذاری مقاومت کرده و تنش وارده را به اعضا و سطح اتصال منتقل و سبب شکست و جداسازی آنها شدند. لذا ضعف اتصال‌های ساخته شده از MDF و تخته خرده چوب را می‌توان به مقاومت کم اعضای اتصال در برابر تنش وارده نسبت داد [۲ و ۱۰]. طبق مشاهده آزمون برشی اتصال گوشه‌ای، اتصال دهنده بیسکویت در وسط یعنی جایی که کمترین کیفیت اتصال را دارد، قرار



شکل ۵- اثر مستقل نوع چندسازه بر مقاومت برشی اتصال L



شکل ۶- اثر مستقل اندازه بیسکویت بر مقاومت برشی اتصال L.

اتصال دهنده بیسکویت و چندسازه توسط چسب پلی-وینیل استات بستگی دارد که در این مورد اتصال‌های بیسکویت در MDF، توان بالاتری را نشان دارند [۷]. همگنی و تراکم بافت بیشتر، چسبندگی داخلی و مدول‌های گسیختگی و الاستیسیته بالاتر چندسازه MDF نسبت به تخته خرده چوب را نیز می‌توان در این رابطه اثرگذار دانست. نتایج این بررسی با نتایج مطالعه Atar و همکاران (۲۰۰۹) هم‌خوانی دارد [۳]. طبق نتایج ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی قطری اتصال‌های ساخته شده با بیسکویت شماره ۲۰ به میزان ۲۰/۰۷ درصد بیشتر از ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته شده با بیسکویت شماره ۱۰ بود (شکل ۸).

ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی قطری

میانگین مقادیر مقاومت لنگر خمشی در بارگذاری کششی قطری در اتصال L در جدول ۲ و نتایج تجزیه واریانس اثرات مستقل و متقابل نوع چندسازه چوبی و اندازه بیسکویت بر این ویژگی در جدول ۵ ارائه شده است. طبق این نتایج اثر مستقل نوع چندسازه چوبی و نیز اندازه بیسکویت با سطح اعتماد ۹۵ درصد بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال بیسکویت در بارگذاری کششی قطری، معنی‌دار می‌باشد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته شده با چندسازه MDF در حالت بارگذاری کششی قطری ۴۷/۶۳ درصد بیشتر از اتصال‌های ساخته شده از تخته خرده چوب است (شکل ۷). این تفاوت به کیفیت چسبندگی بین سطوح تماس بین

جدول ۵. نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل متغیر بر لنگر خمشی در بارگذاری کششی اتصال L ساخته شده از بیسکویت چوبی

Sig.	F	میانگین مربعات	درجه آزادی	منابع تغییرات
**./۰۰	۳۸/۵۹	۵۳۷/۶۰	۱	نوع چندسازه
**./۰۰	۸/۶۹	۱۲۱/۰۹	۱	اندازه بیسکویت
ns./۰۰۵۳	۵/۱۲	۷۱/۳۴	۱	نوع تخته × اندازه بیسکویت


n.s: معنی‌دار نیست؛ **: در سطح ۰،۰۱ خطا معنی‌دار است

مقدار توان لنگر خمشی در اتصال‌های ساخته شده از چندسازه MDF و بیسکویت شماره ۲۰ مشاهده شد. مطابق نتایج میانگین ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی قطری اتصال بیسکویت شماره ۱۰ و ۲۰


هرچند نتایج تجزیه واریانس جدول ۵ نشان داد که اثر متقابل عوامل متغیر بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته شده از بیسکویت معنی‌دار نیست ولی بالاترین

۱۴/۰۴ و ۳۸/۹۳ نیوتن متر بیان داشتند [۱]. در مقایسه، نتایج این بررسی نشان می‌دهد که استفاده از اتصال بیسکویت در چندسازه MDF و تخته خرده چوب ظرفیت‌های بیشتری را در توان لنگر خمشی اتصال گوشه، نسبت به اتصال‌های مشابه با پیچ فلزی که در صنعت میلمان متداول است، ایجاد می‌کند.

برای چندسازه MDF به ترتیب ۴۰/۷۶ و ۴۲/۲۴ نیوتن متر و برای تخته خرده چوب به ترتیب ۲۲/۵۰ و ۳۳/۷۳ نیوتن متر برآورد شد. Imirzi و همکاران (۲۰۱۶) در بخشی از مطالعه روی مقاومت به کشش و فشار قطری اتصال‌های L و T شکل ساخته شده با پیچ فلزی (طول ۵۰ و ضخامت ۴ میلی‌متر) از انواع چندسازه چوبی، ظرفیت لنگر خمشی در بارگذاری کششی را در تخته تراشه و MDF به ترتیب



شکل ۷- اثر مستقل نوع چندسازه بر لنگر خمشی در بارگذاری کششی قطری



شکل ۸- اثر مستقل اندازه بیسکویت بر لنگر خمشی در بارگذاری کششی قطری

واریانس نشان داد که اثر مستقل نوع چندسازه بر مقاومت یا توان نگهداری اتصال دهنده بیسکویت در اتصال T شکل در سطح اعتماد ۹۵ درصد معنی‌دار شده و اتصال‌های ساخته شده از MDF، توان نگهداری بیشتری داشتند. همچنین اثر مستقل نوع چندسازه بر مقاومت برشیو

نتیجه گیری

این پژوهش با هدف بررسی اثر نوع چندسازه و اندازه بیسکویت بر توان نگهداری اتصال‌های T شکل، مقاومت برشی اتصال‌های L شکل و ظرفیت لنگر خمشی اتصال L شکل در بارگذاری کششی انجام شد. نتایج تجزیه

برشی و نیز ظرفیت لنگر خمشی در اتصال‌های L شکل در سطح اعتماد ۹۵ درصد معنی‌دار شد. اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت شماره ۲۰ همواره توان نگاه‌داری، مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی بیشتری را نسبت به اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت ۱۰ نشان دادند. از آنجایی‌که بیسکویت ۲۰ دارای سطح بزرگ‌تری از بیسکویت ۱۰ می‌باشد، علت بالاتر بودن مقادیر توان نگاه‌داری، مقاومت برشی و ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های حاصل را می‌توان به سطوح تماس بالاتر بیسکویت‌های ۲۰ نسبت داد که در محل شیاریا جذب رطوبت چسب، واکشیده شده و اتصال‌های قوی‌تری ایجاد می‌نمایند.

ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های L شکل ساخته‌شده با بیسکویت در سطح اعتماد ۹۵ درصد معنی‌دار شد و اتصال‌های حاصل از چندسازه MDF مقادیر معنی‌دار بیشتری را نشان‌دارند. با توجه به استفاده از چسب پلی‌وینیل استات که از نوع تماسی با چسبندگی فیزیکی است، می‌توان بیان نمود که اعضای MDF طی شیارزنی، سطوح صاف‌تری ایجاد نمودند و با توجه به تراکم و ساختار همگن‌تر، کیفیت چسبندگی مطلوب‌تری را هنگام ساخت اتصال با بیسکویت به وجود آوردند که این امر سبب استحکام بیشتر اتصال‌های حاصل از آنها گردید. طبق نتایج تجزیه واریانس، اثر مستقل اندازه بیسکویت بر توان نگاه‌داری اتصال T شکل در سطح اعتماد ۹۵ درصد و بر مقاومت

منابع

- [1] Imirzi, H., O., Ozkaya, K., and Efe, H., 2016. Determination of the strength of L-type corner joints obtained from wood-based board materials using different joining techniques. *Forest products journal*, vol. 66, No. (3/4), P:214-224.
- [2] Rangavar, H., and Abbasi, M., 2017. Investigation of the bending moment and stress carrying capacity in L-shaped biscuit joints fabricated with solid wood and wood based composite. *Iranian Journal of Forest and Wood Products*, Vol. 69, No. 4, P:789-798. (in Persian)
- [3] Atar, M., Ozcifci, A., Altinok, M., and Celikel, U. 2009. Determination of diagonal compression and tension performances for case furniture corner joints constructed with wood biscuits. *Materials & Design*, Vol. 30, No. 3, P: 665-670.
- [4] Omrani, P., Ebrahimi, and Kahvand, M., 2019. Investigation the stress carrying capacity of miter corner joints made with biscuit under diagonal tension and compression loading. *Iranian Journal of Wood and Paper Industries*, Vol.10, No. 3, P: 323-336. (in Persian)
- [5] Omrani, P., Ebrahimi, and Kahvand, M., 2020. The investigation of the affecting factors on withdrawal resistance of the wooden biscuit joints. *Iranian Journal of Wood and Paper Industries*, Vol. 11, No.1, P: 121-131. (in Persian)
- [6] Rashedi, K., 2017. Investigation on bending moment capacity of corner joints constructed with spline under diagonal tension and compression. *Iranian Journal of Wood and Paper Industries*, Vol. 8, No. 4, P: 521-532. (in Persian)
- [7] Zhang, J.L. and Eckelman, C.A., 1993. Rational design of multi dowel corner joints in case construction. *Forest Products Journal*, Vol. 43, No. (11/12), P: 52-58.
- [8] Vassiliou, V. and Barboutis, L. 2008. Strength of furniture joints constructed with wood biscuits. *Proceeding Papers From International Conference Of NABYTOK*. Faculty wood science and technology, technical university in Zvolen. P: 1-8.
- [9] Altun, S., Burdurlu, E., and Kilic, M., 2010. Effect of Adhesive Type on the Bending Moment Capacity of Miter Frame Corner Joints, *Bio Resources* Vol. 5, No.3, P: 1473- 1483.

- [10] Tankut, A. N. and Tankut, N. 2004. Effect of some factors on the strength of furniture corner joints constructed with wood biscuits. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Vol.28, P:301–309.
- [11] Tankut, A. N. and Tankut, N. 2009. Investigations the effects of fastener, glue, and composite material types on the strength of corner joints in case-type furniture construction. Material Design, Vol.30, P:4175–82.
- [12] Kahvand, M. Omrani, P. and Ebrahimi, Gh. 2014. Determination of bending moment resistance of t-type joints constructed with wood biscuit. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 5, No. 2, p: 47-58. (in Persian)
- [13] Kociszewski, M., 2005. Stiffness and load capacity of biscuit corner joints. Folia Forestalia Polonica Seria B, Zeszyt, Vol. 36, P: 39-47.
- [14] Boryen, T., Zurring, H.R. and Burke, E.J. 2006. The evaluation of bending moment resistance of single wood-plate corner joints in particleboard and lodgepole pine. forest products journal, vol 56, no.2, P:66-73.
- [15] Standard test methods for wood-based panels, Determination of moisture content, European standard, DIN, EN 322, (1993).
- [16] Standard test methods for wood-based panels, Determination of density, European standard, DIN, EN 323, (1993).
- [17] Standard test methods for wood-based panels, Determination of modulus of elasticity in bending and bending strength, European standard, DIN, EN 310, (1993).
- [18] Standard test methods for particleboards and fiberboards, Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board, European standard, DIN, EN 319, (1993).

Evaluation of resistance of wooden biscuit joints in medium-density fiberboard and particleboard under tensile and shear loads in T and L-type members

Abstract

The aim of this study was to investigate the withdrawal resistance of T-shaped joints, shear strength and bending moment capacity in the diagonal tensile loading of L-shaped joints made of wooden biscuits. The type of joint members (medium-density fiberboard (MDF), and particleboard) and the size of biscuits (10 and 20; one biscuit per joint) were the variables of this study. After constructing the specimens using polyvinyl acetate (PVAc) adhesive, the withdrawal resistance test of T-shaped joints and shear strength and bending moment capacity tests of L-shaped joints were carried out. The results of analysis of variance showed that the effects of independent variables namely, the composite type (joint members) and the biscuit size on the withdrawal resistance was significant in the 95% confidence level, also the effects of these independent variables on the shear strength and the bending moment capacity in diagonal tensile loading of the biscuit joints was significant at the 95% confidence level. According to the results, T-shaped joints made of wood biscuits of MDF members have a higher withdrawal resistance than joints made of particleboard members. The withdrawal resistance of T-shaped joints made of biscuit size of 20 was higher than that of joints made of biscuit size of 10. Shear strength and bending moment capacity in diagonal tensile loading of L-shaped joints made of MDF members were higher than those made of particleboard members. The L-shaped joints made of biscuit size of 20 showed higher shear strength and bending moment capacity in tensile loading than joints made of biscuit size of 10. Generally, the highest amount of tensile and shear strengths and bending moment capacity in tensile loading were observed in the joints made of MDF and biscuit size of 20.

Keywords: Biscuit joint, tensile strength, shear strength, bending moment capacity, MDF, particleboard.

A. Hosseinzadeh¹*

¹ Assistant Professor, Department of Wood Science and Technology, Chalous Branch, Islamic Azad University, Iran

Corresponding author:
Abdollah279@yahoo.com

Received: 2022/05/27
Accepted: 2022/06/30