

بررسی مقاومت به پوسیدگی تخته لایه صنوبر با استفاده از آفت کش های کپسوله شده

چکیده

بورون ها و ترکیبات بر پایه مس ترکیباتی هستند که به عنوان آفت کش و قارچ کش مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مشکلات اصلی این ترکیبات، آبشویی آسان آنها می باشد. لذا، هدف اصلی این تحقیق تثبیت و کاهش میزان آبشویی مواد حفاظتی با استفاده از روش کپسوله کردن می باشد. به همین منظور روش کپسوله کردن آفت-کش ها (بوریک اسید و بردو) به وسیله پلیمر طبیعی کیتوزان به روش الکتروروسی انجام شد و ترکیبات جهت تیمار لایه های چوب صنوبر و ساخت تخته لایه استفاده شد. جهت ارزیابی عملکرد محصول نهایی، آزمون های فیزیکی (دانسیتته، واکشیدگی ضخامت و جذب آب)، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز و آزمون قارچ انجام شد. نتایج نشان داد که علی رغم بارگذاری اندک اسید بوریک و آفت کش بردو عملکرد لایه ها در مقابل تخریب قارچی مؤثر بود. اما بعد از آبشویی شدید از عملکرد آنها کاسته شد. اما لایه های تیمار شده با آفت کش های کپسوله شده عملکردشان را بعد از آبشویی به عنوان آفت کش در برابر قارچ حفظ می کنند. به طور کلی نتایج نشان داد که تکنیک کپسوله کردن آفت کش ها می تواند به طور قابل توجهی آبشویی آنها را کاهش دهد و از طرفی به حفظ عملکرد آفت کش ها منجر شود.

واژگان کلیدی: تخته لایه، آفت کش، کپسوله کردن، خواص فیزیکی، آزمون قارچ.

مجتبی پیری^۱

محمد دهمرده قلعه نو^{۲*}

سعیدرضا فرخ پیام^۳

محسن بهمنی^۴

^۱ دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

^۲ استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

^۳ دانشیار، گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

^۴ دانشیار، گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

مسئول مکاتبات:

mmdahmardeh@uoz.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

مقدمه

در جامعه پیشرفته، چوب به دلایل متعددی از جمله تجدید پذیری، قیمت مناسب و خواص زیبایی شناختی، به عنوان ماده مهندسی، ساختمانی و تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد [۱]. محصولات چوبی به طور گسترده در مبلمان داخلی، ابزارهای هنری و مصارف ساختمانی به کار می روند [۲]. اما از طرفی، چوب به عنوان ماده ای هرسونا یکسان و متخلخل، به شدت تحت تأثیر شرایط محیطی (مانند رطوبت و اشعه ماورای بنفش) قرار دارد [۳]. جذب آب توسط چوب منجر به از دست رفتن ثبات ابعادی چوب شده و تخریب تسریع شده بیولوژیکی و شیمیایی در طول

زمان هوازگی طبیعی (شرایط مصرف) رخ می دهد [۴،۵]. تمام این شرایط مؤثر بر ویژگی های مکانیکی بوده و عامل تغییرات ساختاری در چوب می باشند. از این رو حفاظت از چوب در برابر عوامل محیطی امری ضروری می باشد [۷]. [۳،۶]. مهم ترین روش های حفاظت از چوب و محصولات چوبی، روش هایی از جمله اصلاح شیمیایی، حرارتی، مکانیکی و غیره می باشند [۸]. کامپوزیت های چوبی با قابلیت ساخت در ابعاد مختلف باهدف کاهش ناهمگنی، بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی و مقابله با تغییر در کیفیت چوب روش ساخته می شوند. کامپوزیت های ساخته شده از لایه های چوبی شبیه ترین مواد به چوب ماسیو می باشند [۹]. از سوی دیگر، کاربرد کامپوزیت های

جاری نیستند. آفت‌کش بردو نیز قارچ‌کشی بسیار باکیفیت و پرکاربرد است که از ترکیبات مس می‌باشد. بیشتر آفت‌کش‌ها، قابلیت انحلال‌پذیری بالای در آب‌دارند و با آب نیز شسته خواهند شد، این امر بزرگ‌ترین مانع برای استفاده گسترده از آن‌ها می‌باشد. در سال‌های اخیر، مطالعات بسیاری برای تثبیت بورن در چوب صورت گرفته است. از جمله تیمارهای حرارتی ثانویه، ترکیب بورن به‌عنوان افزودنی در انواع رزین‌های استفاده‌شده برای اشباع چوب. در همین زمینه، Pizzi و Beaker (۱۹۹۶) مکانیسمی را ابداع کردند که بر اساس آن اسید بوریک برای تحریک واکنش‌های خودترانمی تانن طبیعی مورد استفاده قرار گرفته بود. استفاده از روشی که بتواند موجب افزایش اثربخشی آفت‌کش‌ها شود و یا استفاده از این مواد با غلظت کمتر را ممکن کند، می‌توان آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف این مواد را تا حد ممکن کاهش داد [۱۷]. الکتروهیپروپنایمی، یک فناوری برای کپسوله کردن است. الکتروروسی از روش‌های رایج تولید میکرو و نانوالیاف پلیمری است که به دلیل فرآیند آسان، هزینه کم و در دسترس بودن، در هر دو حوزه آزمایشگاهی و صنعتی به‌خوبی توسعه یافته است. بررسی اثر استیلایسیون بر مقاومت زیستی تخته‌خرده چوب ساخته‌شده از لایه‌های چوب صنوبر حاکی از افزایش مقاومت زیستی تخته‌های ساخته‌شده در برابر قارچ رنگین‌کمان بود [۸]. همچنین، در مطالعه Bhatt & Tripathi (۲۰۲۱) مشخص شد اسید دارای سیلیس روی آبشویی بورون در تخته لایه سبب کاهش میزان آبشویی و افزایش تثبیت بورون در لایه‌های تشکیل‌دهنده تخته‌ها گردید [۱۸]. Jamsa و همکاران (۲۰۱۳) در تحقیقی به بررسی استفاده از کپسوله کردن آفت‌کش‌ها به‌منظور افزایش طول عمر آن‌ها و همچنین تأثیر این آفت‌کش‌ها در برابر حمله قارچ‌ها پرداختند، نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد کپسوله کردن آفت‌کش‌ها طول عمر آن‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین در بلندمدت آفت‌کش‌های کپسوله شده باعث جلوگیری از رشد قارچ شده است بعلاوه، مطالعات میکروسکوپی نیز نشان داد که رنگ قرمز و بنزوات سدیم در داخل کپسول وارد شدند [۱۹]. تکنیک کپسوله کردن در صنایع دارویی و غذایی بسیار پرکاربرد و شناخته‌شده

چوبی همانند چوب ماسیو اغلب به دلیل حساسیت به پوسیدگی و تخریب زیستی محدود است. تخته‌لایه به‌عنوان یکی از فرآورده‌های مرکب چوبی متشکل از لایه‌های نازک چوبی متقاطع بوده که با استفاده از چسب تحت فشار و حرارت پرس، ساخته می‌شود [۱۰]. پانل‌های تخته‌لایه به‌عنوان اجزای اصلی قاب‌های چوبی و بخش‌های اصلی ساختمان‌ها بازار روبه رشد و امیدوارکننده‌ای دارند [۱۱]. یکی از چالش‌های اصلی در کاربرد تخته‌لایه به‌عنوان کفپوش و مصالح ساختمانی، قرار گرفتن در معرض شرایط مناسب جهت رشد و فعالیت‌های عوامل مخرب از جمله رطوبت بالا می‌باشد [۱۲]. تیمار با موادی از جمله CCA، ماده حفاظتی محلول در آب و ترکیبی از کروم، مس و آرسنیک متداول‌ترین روش‌های حفاظت از چوب و محصولات چوبی در سراسر دنیا محسوب می‌شوند [۱۳]. اخیراً با افزایش نگرانی‌های عمومی در مورد اثرات منفی مواد حفاظتی قدیمی بر روی سلامتی انسان و محیط‌زیست، محدودیت‌های زیادی برای کاربرد آن‌ها اعمال می‌شود. در اروپا و آمریکای شمالی استفاده از ترکیبات حاوی آرسنیک برای حفاظت چوب در اکثر کاربردها ممنوع می‌باشد. آلودگی‌های زیست‌محیطی استفاده از مواد حفاظتی حاوی مواد شیمیایی سمی، به پیدایش راهکارهای نوینی مانند روش‌های مختلف اصلاح چوب منجر شده است [۱۰]. سیستم‌های حفاظتی بر پایه بورن (معدنی) و آفت‌کش‌های آلی، جایگزین مناسبی برای آینده صنعت تیمار چوب به حساب می‌آیند [۱۴]. بورات‌ها از قبیل اسید بوریک بیش از ۵۰ سال است که در صنعت تیمار چوب مورد استفاده قرار می‌گیرند. بورات‌ها با در اختیار داشتن مزایای متعددی از جمله قیمت پایین، بدون بو و رنگ، غیر آتش‌زا، کارآمد و تأثیرگذار در برابر قارچ‌ها و عوامل مخرب، قابل حل و پخش در آب و حداقل سمیت حاد برای پستانداران و موجودات دریایی، برای حفاظت چوب در برابر عوامل مخرب دارند و تأثیرگذارتر از مس هستند [۱۵، ۱۶]. بورات‌ها برای حفاظت چوب توسط AWPAA^۱ (انجمن حفاظت چوب آمریکا) استاندارد شده‌اند اما تنها برای کاربردهایی که در تماس مستقیم با آب

¹American Wood Preservation Association

صنایع چوب و کاغذ (دانشگاه تهران) تهیه شدند. لایه‌های حاصل از فرآیند لوله بری از صنوبر با ابعاد اسمی (ضخامت) $2\text{ mm} \times$ (عرض) $450\text{ mm} \times$ (طول) 450 mm در حالت هوا خشک برای ساخت تخته لایه‌ها انتخاب شدند. در این مطالعه شرایط هوا خشک به مشروط سازی در محیط مسقف و کنترل نشده به مدت حداقل یک ماه گفته خواهد شد. چسب اوره فرمالدئید (UF) جهت ساخت تخته لایه‌ها از شرکت چسب البرز تهیه شد. مواد شیمیایی از جمله: نانو کیتوزان، اسید بوریک و قارچ کش بردو از شرکت سیگما آلدریج (آمریکا) خریداری شدند. برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مواد شیمیایی مورد استفاده (نانو کیتوزان، اسیدبوریک و ترکیبات بردو) در جدول ۱ نشان داده است.

است. لذا در این تحقیق، کپسوله کردن آفت‌کش‌ها و استفاده از آن‌ها جهت حفاظت تخته لایه ساخته شده از چوب صنوبر با توجه به دوام طبیعی کم، سهولت دسترسی و منابع موجود چوب صنوبر در ایران مورد بررسی قرار گرفت. در واقع، استفاده از روش کپسوله کردن مواد حفاظتی (اسید بوریک و قارچ‌کش بردو) در داخل پوسته‌های پلیمری (با استفاده از پلیمرهای زیستی) با استفاده از تکنیک الکترواسپینینگ از دیگر جنبه‌های نوآوری این تحقیق است.

مواد و روش‌ها

مواد

لایه‌های گونه چوبی صنوبر (*Populus deltoides*) برای ساخت تخته لایه‌ها از کارگاه فراورده‌های مرکب علوم

جدول ۱. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مواد مورد استفاده.

چگالی (g/cm^3)	وزن مولکولی (g/mol)	درصد خلوص (%)	فرمول شیمیایی	نام‌گذاری	حالت ماده	نوع ماده
۱/۱۵۸	۹۶/۰۹	۹۹/۵	$\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO}_4$	Chitosan	جامد	نانوکیتوزان
۱/۴۳۵	۶۱/۸۳	-	H_3BO_3	Trihydroxido Boron	پودر سفید	اسیدبوریک
۱/۳۳	-	-	-	bordeaux	سوسپانسیون	قارچ‌کش بردو ۲۰٪

ادامه فشار ۵ بار به مدت ۲ ساعت اعمال شد. سپس نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت در داخل محلول اشباع رها شدند. نمونه‌ها بعد از تیمار به سرعت توزین شدند. سپس لایه‌ها به داخل آون 103°C درجه سانتی‌گراد جهت خشک شدن انتقال یافتند. لایه‌ها پس از خشک شدن به منظور تعیین وزن خشک دوباره توزین شدند.

ساخت تخته لایه با لایه‌های تیمار شده

پس از یک هفته مشروط سازی لایه‌ها در شرایط استاندارد (رطوبت نسبی ۶۵ درصد، دمای $20 \pm 2^\circ\text{C}$ درجه سانتی‌گراد)، لایه‌ها چسب‌زنی شده به صورت عمود بر الیاف در میان دولایه دیگر قرار گرفتند. فشار پرس، دما و زمان آن به ترتیب $1/2$ نیوتن بر میلی‌متر مربع، 150°C درجه سانتی‌گراد و ۸ دقیقه بود. قبل از برش و نمونه‌گیری تخته‌ها در اتاق کلیما مشروط سازی شدند و تحت آزمون‌های مختلف فیزیکی و بیولوژیکی قرار گرفتند. مراحل انجام کار در شکل ۱ نشان داده شده است.

روش‌ها

در این پژوهش ابتدا محلول ۳۰ درصد کیتوزان محلول در آب تهیه شد، در ادامه ۰٫۵ درصد بوریک اسید یا بردو به محلول اضافه شد. از محلول به دست آمده مقداری داخل سرنگ دستگاه ریخته و سپس با استفاده از دستگاه الکترورسی با ولتاژ متغیر $12+$ تا $20+$ با سرعت $0/5$ میلی‌لیتر در ساعت اسپری شدند. بعد از اسپری رشته‌های (کپسوله‌های) تولید شده از صفحه دستگاه برداشته شدند و به عنوان افزودنی حفاظتی در غلظت‌های ذکر شده استفاده شدند.

تیمار لایه‌ها

در گام نخست، لایه‌های چوبی در خشک‌کن آزمایشگاهی با دمای $103 \pm 2^\circ\text{C}$ درجه سانتی‌گراد تا وزن ثابت خشک شدند. سپس، لایه‌ها در داخل محلول اشباع به مدت ۳۰ دقیقه تحت خلأ ۸ میلی بار قرار گرفتند تا حباب‌های هوا از داخل سلول‌های چوب خارج گردد. در



شکل ۱. مراحل انجام کار (الف) ساخت تخته‌ها، (ب) قراردادن در دستگاه پرس و اعمال فشار، (پ) برش تخته‌ها، (ت) مشروط سازی تخته‌ها، (ث) آبشویی نمونه‌ها، (ج) قراردادن نمونه در ظرف کشت، (چ و ح) نمونه‌های کشت‌شده.

ذکر است که جهت انجام این آزمون از نمونه‌ها پودر تهیه شد. طیف‌سنجی در دامنه عدد موجی $4000-400 \text{ cm}^{-1}$ و ۶۵ اسکن در هر ثانیه انجام شد.

آزمون قارچ

آزمون قارچ بر اساس استاندارد (۲۰۰۳) ENV 12038 انجام شد. سه نمونه تخته‌لایه با ابعاد 50×50 میلی‌متر با ۵ تکرار برای هر تیمار مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‌ها به مدت ۱۶ هفته در دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۷۰ درصد در مجاورت قارچ *Trametes versicolor* قرار گرفت و سپس درصد کاهش وزن نمونه‌ها (WL%) بر مبنای وزن خشک اولیه با استفاده از معادله ۲ تعیین شد. از درصد کاهش وزن به‌عنوان معیاری جهت اندازه‌گیری شدت حمله قارچ استفاده شد. عمل استریل با استفاده از اتوکلاو دمای $120 + 5$ درجه به مدت ۲۰ دقیقه انجام شد. از نمونه‌های صنوبر (*Populus deltoides*) با ابعاد استاندارد $15 \text{ mm} \times 25 \times 50$ (مماسی×شعاعی×طول) به‌عنوان نمونه شاهد استفاده شد.

$$WL \% = \frac{m_1 - m_3}{m_1} \times 100 \quad (2)$$

بررسی خصوصیات تخته‌ها


ویژگی‌های فیزیکی

آزمون‌های فیزیکی شامل دانسته، واکنش‌پذیری و جذب آب اندازه‌گیری شدند. قبل از انجام آزمون‌ها، نمونه‌ها به مدت یک ماه در شرایط استاندارد کليماتیزه شدند. برای هر گروه از تخته‌ها ۱۰ نمونه (تکرار) جهت بررسی ویژگی‌های فیزیکی استفاده گردید. برای اندازه‌گیری دانسته از استاندارد (۱۹۹۳) EN 323 استفاده گردید. همچنین واکنش‌پذیری و جذب آب نمونه‌ها مطابق با استاندارد (۱۹۹۳) EN 317 با اندازه‌گیری ابعاد و وزن نمونه‌ها بعد از غوطه‌وری کامل آنها برای ۲ و ۲۴ ساعت در آب به دست آمد.

آزمون طیف‌سنجی مادون قرمز (FTIR)

از طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) جهت شناسایی گروه‌های عاملی لایه‌های چوب صنوبر و تغییرات ماهیت شیمیایی آنها طی فرایند تیمار با آفت‌کش‌های استفاده شد. این آزمون با استفاده از دستگاه مدل Tensor 27 ساخت شرکت Bruker آمریکا در آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران انجام پذیرفت. لازم به

دانسته نمونه‌ها قابل توجه نبود. این می‌تواند به خاطر اضافه نمودن بسیار اندک بردو و عدم تفاوت بسیار زیاد آن بین تیمارها باشد. و با افزایش غلظت محلول اشباع دانسته نیز اضافه شده است. کپسوله کردن هم به صورت معنی‌داری بر روی دانسته تأثیر دارد. همچنین گروه‌بندی دانکن میانگین داده‌ها را در چهار گروه متفاوت دسته‌بندی کرده است. نتایج حاصل از بررسی تأثیر افزودنی بوریک اسید بر روی دانسته برای دو حالت کپسوله شده و کپسوله نشده بر روی تخته لایه‌ها در شکل ۲ (ب) نشان داده شده است. دانسته با افزایش غلظت اسید بوریک به عنوان محلول اشباع در هردو حالت کپسوله شده و کپسوله نشده به صورت معنی‌داری نسبت به نمونه‌های شاهد افزایش یافته است. همچنین، گروه‌بندی دانکن آنها را در گروه ای مجزا دسته بندی می‌کند. و با افزایش غلظت محلول اشباع، دانسته نیز افزایش یافته است اما معنی دار نبوده و در یک گروه قرار دارند. کپسوله کردن هم در غلظت‌های بالا به صورت معنی‌داری بر روی دانسته تأثیر دارد.



شکل ۲. مقادیر دانسته تخته لایه‌های صنوبر تیمار شده (الف) با محلول بردو و (ب) با ترکیبات اسید بوریک

غوطه‌وری در آب برای تخته‌های تیمار شده با اسید بوریک را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود مقادیر جذب آب با افزایش زمان غوطه‌وری در آب افزایش یافته است. افزودن اسید بوریک بدون کپسوله شده تأثیری بر میزان جذب آب ندارد، با افزایش غلظت اسید بوریک از میزان جذب آب می‌کاهد که بیشتر به دلیل رسوب پودر

آنالیز آماری


برای تحلیل داده‌ها از برنامه آماری SPSS (ورژن ۱۹.۰) استفاده شد. داده‌ها به روش تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) مورد ارزیابی قرار گرفتند و تفاوت بین میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام شد.

نتایج و بحث

دانسته تخته لایه‌های تیمار شده با بردو و

ترکیبات اسید بوریک

نتایج حاصل از بررسی تأثیر افزودنی محلول قارچ‌کش بردو و ترکیبات اسید بوریک بر روی دانسته برای تخته لایه‌ها در شکل ۲ (الف و ب) نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل ۲ (الف) مشاهده می‌شود دانسته تخته‌ها افزایش اندکی با افزایش غلظت محلول اشباع در هردو حالت کپسوله شده و کپسوله نشده نشان داد. تأثیر اضافه نمودن محلول بردو در غلظت‌های پایین‌تر روی





جذب آب تخته لایه‌های تیمار شده با بردو و

ترکیبات اسید بوریک

شکل ۳ (الف و ب) داده‌های به دست آمده برای مقادیر جذب آب بعد از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب برای تخته‌های تیمار شده با اسید بوریک و بردو را نمایش می‌دهد. شکل ۳ (الف) مقادیر جذب آب بعد از ۲ و ۲۴ ساعت

غوطه‌وری در آب افزایش یافته است. افزودن بردو به‌عنوان آفت‌کش اگرچه باعث افزایش اندک جذب آب در تخته‌ها خواهد شد اما افزودن تأثیر آن بر میزان جذب آب معنی‌داری نبود. بر اساس آزمون تجزیه واریانس کپسوله کردن محلول بردو مشابه تیمار اسید بوریک کپسوله شده به‌صورت معنی‌داری از میزان جذب آب می‌کاهد که این امر به دلیل پلیمر کیتوزان می‌باشد، وجود پلیمر کیتوزان باعث آب‌گریزی لایه‌ها شده است. گروه‌بندی دانکن نیز میانگین داده‌ها را قبل و بعد از کپسوله کردن اسید بوریک در چهار گروه مختلف دسته‌بندی کرده است.

اسید بوریک در حفرات و دیواره سلولی می‌باشد. اما کپسوله کردن اسید بوریک به‌صورت معنی‌داری از میزان جذب آب می‌کاهد. آزمون تجزیه واریانس اختلاف معنی‌داری برای تأثیر غلظت و نقش کپسوله کردن مواد در فرمول‌های مختلف بر روی مقادیر جذب آب نشان داده است. گروه‌بندی دانکن نیز میانگین داده‌ها را قبل و بعد از کپسوله کردن اسید بوریک در پنج گروه مختلف دسته‌بندی کرده است. مقادیر جذب آب بعد از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب برای تخته‌های تیمار شده با بردو در دو حالت کپسوله شده و کپسوله نشده در شکل ۲ (ب) نمایش داده شده است. مقادیر جذب آب با افزایش زمان




شکل ۳. مقادیر جذب آب ۲ و ۲۴ ساعت تخته لایه‌های صنوبر تیمار شده (الف) با ترکیبات اسید بوریک و (ب) با محلول بردو

تخته‌ها شده است و گروه‌بندی دانکن تیمارهای انجام‌شده با اسید بوریک کپسوله شده را در یک گروه مجزا و نمونه‌های دسته‌بندی شده است (شکل ۳ الف)). نتایج واکشیدگی ابعاد تخته‌های تیمار شده با بردو در دو حالت کپسوله شده و کپسوله نشده در شکل ۳ (ب) نشان داده شده است. افزایش غلظت اولیه محلول حفاظتی تأثیر قابل توجهی بر روی ثبات ابعاد تخته‌ها ندارد. اما طبق نتایج آزمون تجزیه واریانس اختلاف‌ها معنی‌داری بین ثبات ابعاد نمونه‌های تیمار شده با بردو کپسوله شده و کپسوله نشده بعد از ۲۴ ساعت غوطه‌وری وجود دارد و آزمون دانکن نیز میانگین‌ها را در دو گروه مختلف قرارداد. در ۲ ساعت اول گروه‌بندی دانکن میانگین نمونه‌ها را در چهار گروه دسته‌بندی کرده است.

واکشیدگی ضخامت تخته لایه‌های تیمار شده با

بردو و ترکیبات اسید بوریک

نتایج واکشیدگی ضخامت تخته لایه‌های تیمار شده با بردو و ترکیبات اسید بوریک در شکل ۴ (الف و ب) نمایش داده شده است، افزایش غلظت اسید بوریک تأثیر معنی‌داری بر واکشیدگی ابعاد ندارد. آنالیز واریانس اختلاف‌های معنی‌داری بین نمونه‌های شاهد و نمونه‌های تیمار شده با اسید بوریک کپسوله شده بعد از غوطه‌وری ۲ ساعت و ۲۴ ساعت را آشکار کرده است. تیمار لایه‌ها با اسید بوریک تأثیر معنی‌داری بر واکشیدگی ضخامت ندارد و گروه‌بندی دانکن آنها را در یک گروه قرارداد است، اما کپسوله کردن به‌صورت معنی‌داری باعث کاهش واکشیدگی ضخامت




شکل ۴. مقادیر واکسیدگی ضخامت ۲ و ۲۴ ساعت تخته لایه‌های صنوبر تیمار شده (الف) با ترکیبات اسید بوریک و (ب) با محلول بردو


طیف‌سنجی مادون قرمز

در شکل ۵ (الف و ب) طیف‌های FTIR در دامنه گسترده‌تر $400 - 3800 \text{ cm}^{-1}$ برای لایه‌های چوبی صنوبر و لایه‌های تیمار شده با آفت‌کش‌های بردو و اسید بوریک کپسوله شده با پلیمر کیتوزان نمایش داده شده است. پیک جذب در عدد موجی 1245 cm^{-1} نشان‌دهنده ارتعاشات کششی C-O در لیگنین و همی سلولزها است. پیک جذب در عدد موجی 1516 cm^{-1} می‌تواند مربوط به ارتعاشات آروماتیک و مواد استخراجی باشد [۲۰، ۲۱]. پیک جذب $3050 - 3300 \text{ cm}^{-1}$ در چوب تیمار شده با بوریک وسعت بیشتری دارد. این پیک مرتبط با تعداد گروه‌های هیدروکسیل آزاد است. پیک جذب پهن واقع در محدوده بین $3100 - 3700 \text{ cm}^{-1}$ مربوط به ارتعاش کششی O-H. همچنین حضور بوریک‌اسید در برخی از تیمارها سبب افزایش آب‌دوستی چوب پلیمر حاصله می‌شود. در واقع این باند نسبتاً پهن را می‌توان به مونومرهایی مانند بوریک اسید نسبت داد که گروه O-H ممکن است پیوندهای هیدروژنی با گروه‌های عاملی واکنش‌پذیر همچون NH_2 و

NH تشکیل دهد. بعلاوه، پیک‌های محدوده $1050 - 3500$ در نمونه‌های تیمار شده آفت‌کش‌های کپسوله شده با پلیمر کیتوزان شدت و گسترش کمتری داشته است که این امر به دلیل از دسترس خارج کردن گروه‌های هیدروکسیل باشد. پیک‌های 1324 cm^{-1} ، 1368 و 1423 نشان‌دهنده پیوندهای کریستالین سلولز است که در همه نمونه‌های تیمار شده با حضور پلیمر کیتوزان کاهش یافته است. پیک 898 cm^{-1} ارتعاش نامتقارن حلقه‌های سلولز را نشان می‌دهد که در نمونه‌های تیمار شده کاهش پیدا کرده است. پیک 710 cm^{-1} مربوط به ارتعاش گروه‌های هیدروکسیل است که در این مطالعه بعد از تیمارهای انجام شده با آفت‌کش‌های کپسوله شده کاهش پیدا کرده است. طیف در نواحی بین $1000 - 1250 \text{ cm}^{-1}$ مربوط به تری پلی فسفات است و دو پیک در $1411 - 1567 \text{ cm}^{-1}$ مربوط به گروه خمشی NH_4^+ است و این پیک‌ها نشان‌دهنده کنش بین گروه‌های آمین کیتوزان می‌باشند [۲۲].



(الف)



(ب)

شکل ۵. نمودار FTIR (الف) لایه صنوبر شاهد و تیمار شده با اسید بوریکنه شده و (ب) لایه صنوبر شاهد و تیمار شده با آفتکش بردو کپسوله شده


(۲۰۰۶) XP Cen TS 15083-1 دارای دوام طبیعی کم می‌باشند. به‌طور ویژه قارچ *Trametes versicolor* نیاز به رطوبت بیشتری برای رشد نسبت به قارچ پوسیدگی قهوه-ای از قبیل *Coniophora puteana* دارد [۲۳]. تخته لایه‌های ساخته‌شده با لایه‌های فاقد اسید بوریکنه و آفتکش بردو هیچ مقاومتی در برابر حمله قارچی نشان ندادند و کاهش وزن آنها هم بیشتر از نمونه‌های شاهد بود (بیش از ۲۵ درصد کاهش وزن). نتایج آنالیز واریانس نشان داد تیمار لایه‌های صنوبر با اسید بوریکنه و ساخت تخته لایه با لایه‌های تیمار شده در فاصله اطمینان ۹۵ درصد به‌صورت معنی‌داری در برابر قارچ مقاوم است. افزایش در غلظت اسید بوریکنه (از ۵ به ۲۰ درصد)

آزمون قارچ تخته لایه‌های صنوبر تیمار شده با بوریک اسید

نتایج آزمون قارچ قبل و بعد از آبخویی برای تخته لایه‌های صنوبر تیمار شده با بوریک اسید در شکل ۶ نمایش داده شده است. ابتدا میانگین کاهش وزن نمونه‌های شاهد چوب صنوبر حداقل کاهش وزن لازم بیش از (۲۰ درصد) برای تأیید نتایج آزمون قارچ بر اساس استاندارد (۲۰۰۳) EN 12038 را دارا می‌باشند. بنابراین نتایج آزمون‌های قارچ در این مطالعه تأیید می‌شود و نشان می‌دهد قارچ استفاده‌شده به‌اندازه کافی سالم و تهاجمی بود. کاهش وزن نمونه‌های چوب ماسیو صنوبر به‌خوبی نشان داد که این دو گونه چوبی مطابق با استاندارد

با لایه‌های تیمار شده با محلول‌های اسید بوریک پس‌از این آبخوبی به‌شدت افزایش پیدا کرده است و نزدیک به درصد کاهش وزن در نمونه‌های شاهد فاقد اسید بوریک بوده است. و بر اساس نتایج آنالیز واریانس اختلاف معنی‌داری بین نمونه‌های شاهد و نمونه‌های تیمار شده با اسید بوریک وجود دارد. همچنین نمونه‌های تیمار شده با اسید بوریک کپسوله شده بعد از آبخوبی مقدار کاهش وزن کمتر نسبت به نمونه‌های تیمار شده با اسید بوریک بدون کپسول نشان داده است. از این نتایج به‌خوبی آشکار است که تکنیک کپسوله کردن بعد از آبخوبی اروپایی (EN 84) نسبت به نمونه‌های بدون کپسول عملکرد بهتری را نشان می‌دهد و کپسوله کردن قابلیت خوبی در کاهش آبخوبی برون دارد.

به‌صورت اندکی باعث افزایش دوام تخته‌ها شده است اما معنی دار نبوده است. و گروه‌بندی دانکن میانگین داده‌ها را قبل از آبخوبی در سه گروه مجزا دسته بندی می‌کند، تخته‌های فاقد اسید بوریک (بدون تیمار) در یک گروه طبقه‌بندی شدند. کمترین درصد کاهش وزن در تیمار شده با اسید بوریک کپسوله شده در غلظت ۲۰ درصد ثبت شد که در حدود ۲/۳۳ درصد بود. به‌طور کلی اسید بوریک منجر به کاهش وزن شد. یک تیمار حفاظتی باید باعث شود کاهش وزن به زیر ۳ درصد تنزل کند تا از نظر استاندارد (2003) EN 12038 مؤثر تلقی شود. واکنش مرکب کی‌لیت آنیون بورات با آنزیم اکسیداز قارچ باعث تأثیر بیواستاتیک بورات از طریق مهار متابولیک شده و رشد قارچ را متوقف می‌کند [۲۴]. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود میزان کاهش وزن تخته‌های ساخته‌شده



شکل ۶. کاهش وزن بر اثر تخریب توسط قارچ در تخته لایه‌های صنوبر تیمار شده با اسید بوریک


معنی‌داری در برابر قارچ مقاوم است. اما تأثیر افزایش غلظت آفت‌کش بردو (از ۵ به ۲۰ درصد) معنی دار نبوده است. گروه‌بندی دانکن میانگین داده‌ها را قبل از آبخوبی در دو گروه مجزا دسته بندی می‌کند، تخته‌های شاهد (بدون تیمار) در یک گروه و نمونه‌های تیمار شده با محلول بردو کپسوله شده و کپسوله نشده در یک گروه طبقه‌بندی شدند. کمترین درصد کاهش وزن در نمونه‌های تیمار شده با محلول قارچ‌کش بردو در غلظت ۲۰ درصد ثبت شد که برابر ۶/۲۷ درصد بود. به‌صورت کلی آفت‌کش بردو باعث افت چشم‌گیر در مقادیر کاهش وزن شد. بعلاوه در شکل مشاهده می‌شود که میزان کاهش وزن تخته‌های ساخته‌شده با لایه‌های تیمار شده با محلول آفت‌کش بردو پس از آبخوبی به‌شدت افزایش پیدا کرده است و نزدیک به درصد کاهش وزن در نمونه‌های شاهد فاقد اسید بوریک

آزمون قارچ تخته لایه‌های صنوبر تیمار شده با آفت‌کش بردو

نتایج آزمون قارچ قبل و بعد از آبخوبی برای تخته لایه‌های صنوبر تیمار شده با آفت‌کش بردو در شکل ۷-نمایش داده‌شده است. در نتایج میانگین کاهش وزن نمونه‌های حاد پذیری بیش از (۲۰ درصد) گزارش شد و بنابراین مورد تأیید استاندارد (۲۰۰۳) EN 12038 می‌باشد. در واقع، نشان می‌دهد قارچ استفاده‌شده به‌اندازه کافی سالم و تهاجمی می‌باشد. تخته لایه‌های ساخته‌شده با لایه‌های فاقد آفت‌کش بردو (نمونه شاهد) هیچ مقاومتی در برابر حمله قارچی نشان ندادند و کاهش وزن آنها بیشتر از نمونه‌های حاد پذیری بود (بیش از ۳۰ درصد کاهش وزن). نتایج آنالیز واریانس نشان داد تیمار لایه‌های صنوبر با آفت‌کش در فاصله اطمینان ۹۵ درصد به‌صورت

کردن آفت‌کش بردو باعث بهبود عملکرد آفت‌کش در طول آیشویی خواهد شد. و بر اساس نتایج آنالیز واریانس اختلاف معنی‌داری بین نمونه‌های شاهد و نمونه‌های تیمار شده با آفت‌کش بردو در دو حالت معمولی و کپسوله شده وجود دارد. و گروه‌بندی دانکن آنها را در چهار گروه مختلف دسته بندی می‌کند.

بوده است. و این به دلیل آیشویی آفت‌کش بردو از نمونه‌ها می‌باشد، در نمونه‌های تیمار شده با محلول آفت‌کش بردو کپسوله شده بعد از آیشویی عملکرد خود را همچنان حفظ کرده و مقدار کاهش وزن کمتری نسبت به نمونه‌های تیمار شده با آفت‌کش معمولی (کپسوله نشده) نشان داده است. از این نتایج به‌خوبی قابل مشاهده است که کپسوله



شکل ۷. کاهش وزن بر اثر تخریب توسط قارچ در تخته لایه‌های صنوبر تیمار شده با آفت‌کش بر

دهد. از طرفی، با افزایش غلظت محلول اشباع (در هردو حالت کپسوله شده و کپسوله نشده)، دانسته تخته‌ها افزایش اندکی یافت، اگرچه تأثیر افزودن محلول بردو در غلظت‌های پایین‌تر روی دانسته نمونه‌ها قابل توجه نبود. کپسوله کردن به‌صورت معنی‌داری بر روی دانسته تأثیر دارد. با افزایش غلظت اسید بوریک دانسته به‌عنوان محلول اشباع در هردو حالت کپسوله شده و کپسوله نشده به‌صورت معنی‌داری نسبت به نمونه‌های شاهد افزایش یافت.

نتیجه‌گیری

به‌طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری نمود که روش کپسوله کردن آفت‌کش جهت اعمال بر روی لایه‌های چوبی سبب کاهش قابل توجه میزان آیشویی ترکیبات بورن، افزایش مقاومت در برابر قارچ پوسیدگی سفید و کاهش واکنش‌دهی ضخامت تخته‌ها گردید. استفاده از بردو به‌عنوان آفت‌کش سبب افزایش اندک جذب آب در تخته‌ها شد اگرچه این تأثیر به لحاظ آماری معنی‌دار نبود. کپسوله کردن با استفاده از محلول بردو و تیمار اسید بوریک، میزان جذب آب را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌-

منابع

- [1] Xie, L., Tang, Z., Jiang, L., Breedveld, V., & Hess, D. W., 2015. Creation of superhydrophobic wood surfaces by plasma etching and thin-film deposition. *Surface and coatings technology*, 281, 125-132.
- [2] Himmel, S., & Mai, C., 2016. Water vapour sorption of wood modified by acetylation and formalisation—analysed by a sorption kinetics model and thermodynamic considerations. *Holzforchung*, 70(3), 203-213.
- [3] Köhler, R., Sauerbier, P., Ohms, G., Viöl, W., & Miltitz, H., 2019. Wood protection through plasma powder deposition—An alternative coating process. *Forests*, 10(10), 898.
- [4] Bahmani, M., & Schmidt, O. 2018. Plant essential oils for environment-friendly protection of wood objects against fungi. *Maderas. Ciencia y tecnología*, 20(3), 325-332.

- [5] Bahmani, M., Schmidt, O., Fathi, L., & Frühwald, A. 2016. Environment-friendly short-term protection of palm wood against mould and rot fungi. *Wood Material Science & Engineering*, 11(4), 239-247.
- [6] Chu, Demiao, Redžo Hasanagić, Atif Hodžić, Davor Kržišnik, Damir Hodžić, Mohsen Bahmani, Marko Petrič, and Miha Humar. 2022. Application of Temperature and Process Duration as a Method for Predicting the Mechanical Properties of Thermally Modified Timber. *Forests*, 13(2), 217.
- [4] Zanini, S., Riccardi, C., Orlandi, M., Fornara, V., Colombini, M. P., Donato, D. I., ... & Palleschi, V., 2008. Wood coated with plasma-polymer for water repellence. *Wood Science and Technology*, 42(2), 149-160.
- [5] Doosthoseini, K., Ghorbani, K. M., Mohamadlibek, S., & Karimi, A. N., 2011. Investigation on the effect of acetylation and the resin type on the biological resistance of aspen tree layered particleboard. *Iranian Journal of Wood and Paper Science Research*, 26(3), 466-476.
- [6] Zabel, R. A. and Morrell, J. J., 2012. *Wood microbiology: decay and its prevention*. Academic press.
- [7] Sobhani Oskooi, F., Ghorbani, M. and Amini Nasab, S., 2017. Mechanical behavior and biological resistance of wood-acrylonitrile polymer modified with alkoxy silane. *Wood and Forest Science and Technology Research*, 24(1): 103-116. (In Persian)
- [8] Sotsek, N. C., & Santos, A. D. P. L., 2018. Panorama do sistema construtivo light wood frame no Brasil. *Ambiente construído*, 18, 309-326.
- [9] Tufolo Netto, H., 2010. Benefícios do uso da madeira de reflorestamento tratada para a construção civil. 2010. 47 p. Monografia (Especialização em Gestão Empresarial)–Instituto Nacional de Pós Graduação, São Paulo.
- [10] Dos Santos, H. S., Ferrarini, S. F., Flores, F. Q., Pires, M. J., Azevedo, C., Coudert, L., & Blais, J. F., 2018. Removal of toxic elements from wastewater generated in the decontamination of CCA-treated Eucalyptus sp. and Pinus canadense wood. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 20(2), 1299-1309.
- [11] Efhami Sisi, D. and Hamzeh. Y., 2017. Borates and their application in the protection of wooden composites. *Iranian Journal of Wood and Paper Industries*, 9 (3): 411-428. (In Persian)
- [12] Freeman, M. H., McIntyre, C. R. and Jackson, D., 2009. A critical and comprehensive review of boron in wood preservation. In proceedings of the American Wood Protection Assoc, 105: 279–294.
- [13] Clausen, C., 2012. Enhancing durability of wood-based composites with nanotechnology. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, General Technical Report, FPL-GTR-218: 8-12.
- [14] Pizzi, A. and Baecker, A., 1996. A new boron fixation mechanism for environment friendly wood preservatives. *Holzforchung*, 50(6): 507–510.
- [15] Bhatt, S. and Tripathi, S., 2021. Effect of silicic acid on boron leaching in plywood manufacture.
- [16] Jämsä, S., Mahlberg, R., Holopainen, U., Ropponen, J., Savolainen, A. and Ritschkoff, A. C., 2013. Slow release of a biocidal agent from polymeric microcapsules for preventing biodeterioration. *Progress in Organic Coatings*, 76(1): 269-276.
- [17] Ganne-Chédeville, C., Jääskeläinen, A. S., Froidevaux, J., Hughes, M., and Navi, P., 2012. Natural and artificial ageing of spruce wood as observed by FTIR-ATR and UVRR spectroscopy. *Holzforchung*, 66(2): 163-170.
- [18] Yildiz, S., Yildiz, U. C. and Tomak, E. D., 2011. The effects of natural weathering on the properties of heat-treated alder wood. *BioResources*, 6(3): 2504-2521.
- [19] Asghari, S. M., Ebrahimi Samani, S., Siraj, Z., Khajeh, Kh. and Hosseinkhani. S., 2013. Optimization of chitosan nanoparticle synthesis. *Biotechnology of Tarbiat Modares University* 4(2): 29-21. (In Persian)
- [20] Smith, W. R. and Wu, Q., 2005. Durability improvement for structural wood composites through chemical treatments current state of the art. *Forest Products Journal*, 55(2): 8–17.
- [21] Lebow, S. T., 2010. *Wood Handbook*, Chapter 15: Wood preservation. General Technical Report FPL-GTR-190. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 43p.

Investigation of Decay Resistance of Poplar Plywood with Encapsulated Pesticides

Abstract

Borons and copper-based compounds are compounds used as pesticides and fungicides. One of the main problems of these compounds is that they easily be washed. Therefore, the main purpose of this study is to stabilize and reduce the leaching of protective materials using the encapsulation method. The encapsulation method of pesticides (boric acid and Bordeaux) was performed by natural chitosan polymer via electrospinning method and the compounds were used to treat poplar wood layers and make plywood. To evaluate the performance of the final product, physical tests (density, thickness swelling and water absorption), Fourier transform infrared spectroscopy and fungal tests were performed. The results showed that despite the low load of boric acid and pesticide, the performance of the layers was effective against fungal degradation. However, after severe leaching, their performance was reduced. The layers treated with the encapsulated pesticides retain their function as a pesticide against the fungus after washing. In general, the results showed that the technique of encapsulating pesticides can significantly reduce their leaching and on the other hand leads to maintain the function of pesticides.

Keywords: Plywood, Pesticide, Encapsulation, Physical properties, Fungal test.

M. Piri¹
M. Dahmardeh Ghalehno^{2*}
S. R. Farrokhpayam³
M. Bahmani⁴

¹ MSc. Department of wood and paper science and technology, Faculty of natural resources, University of Zabol, Zabol, Iran

² Assistant Prof, Department of wood and paper science and technology, Faculty of natural resources, University of Zabol, Zabol, Iran

³ Associate Prof, Department of wood and paper science and technology, Faculty of natural resources, University of Zabol, Zabol, Iran

⁴ Associate Prof, Department of Forest Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

Corresponding author:
mmdahmardeh@uoz.ac.ir

Received: 2022/02/12
Accepted: 2022/07/10