

## اثر ارتفاع از سطح دریا بر خواص بیومتری، فیزیکی و مکانیکی گونه توسکا ییلاقی (مطالعه موردی در منطقه سوادکوه)

### چکیده

بررسی ویژگی‌های چوب یک گونه در ارتفاعات مختلف همیشه مورد توجه محققین این رشته قرار گرفته است، زیرا ارتفاع از سطح دریا یکی از گزینه‌های مهم و تأثیرگذار بر عوامل اقلیمی (دما، بارندگی، نور خورشید و رطوبت نسبی) در یک منطقه است. هدف این پژوهش دستیابی به شناخت دقیق از تغییرات خواص بیومتری، فیزیکی و مکانیکی گونه توسکا ییلاقی در ارتفاعات مختلف شمال ایران است. در این تحقیق سه ارتفاع رویشگاهی از سطح دریا در منطقه سوادکوه، حوزه تالار استان مازندران بانام‌های سری شلیمک (ارتفاع ۱۴۰۰ متری)، سری میانا (ارتفاع ۱۰۰۰ متری) و سری میان دره (ارتفاع ۵۰۰ متری) انتخاب گردید. از هر ارتفاع سه درخت و در کل نه درخت قطع و از هر درخت یک دیسک به ضخامت ۱۰ cm سانتی‌متر و یک گرده‌بینه به طول ۱۵۰ cm از قطر برابر سینه به سمت بالا تهیه گردید. پس از آماده‌سازی اولیه، نمونه‌ها جهت بررسی خواص مختلف طبق استاندارد اندازه بری شد و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا یکی از عوامل مؤثر در تغییرات خواص مورد مطالعه است، به طوری که با افزایش ارتفاع از سطح دریا، میانگین طول الیاف، قطر الیاف، ضخامت حفره و ضخامت دو دیواره کاهش و میانگین جرم ویژه و هم کشیدگی حجمی، مدول الاستیسیته، مدول گسیختگی، فشار موازی الیاف، شکاف خوری، میخ کشی در سطح مقطع و سختی مماسی، شعاعی و سطح مقطع افزایش یافت. خواص مورد مطالعه چوب توسکا ییلاقی در هر سه ارتفاع مورد بررسی در محدوده متوسط قرار دارد.

**واژگان کلیدی:** توسکا ییلاقی، خواص بیومتری، خواص فیزیکی، خواص مکانیکی، ارتفاع از سطح دریا.

### رضا بخش‌ی

استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی  
واحد چالوس، چالوس، ایران

مسئول مکاتبات:

[reza\\_bakhshi1340@yahoo.co](mailto:reza_bakhshi1340@yahoo.co)

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

### مقدمه

منطقه رویشی هیرکانی در دامنه‌های شمالی البرز، یکی از پنج ناحیه رویشی ایران است، که رویشگاه درختان بارزشی چون توسکا ییلاقی است. این درخت از خانواده *Betulaceae* حدود ۶/۷ درصد از حجم سرپای جنگل‌های شمال ایران، و پس از راش، ممرز، بلوط بلندمازو چهارمین

درخت تجاری کشور است [۱]. این گونه نورپسند، بومی ایران و قفقاز و طالب خاک‌های مرطوب و شنی-رسی است، به همین دلیل در کنار رودخانه‌ها و قعر دره‌ها از جلگه تا ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح دریا می‌روید [۲]. به صورت خالص و آمیخته به همراه گونه‌های راش، افرا، ممرز، انجیلی و لرگ یافت می‌شود [۳]. توسکاییلایکی

وزش باد و کوتاهی فصل رویش کاهش یابد، این شرایط خشن در زمان طولانی باعث کاهش طول الیاف و تغییر خواص مکانیکی می‌گردد [۱۱]. Topaloglu و همکاران (۲۰۱۶) با تحقیقی بر روی گونه راش (*Fagus orientalis* L.) در چهار ارتفاع (۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ متر) به این نتیجه رسیدند که طول الیاف با افزایش ارتفاع از سطح دریا کاهش می‌یابد، قطر الیاف، قطر حفره و ضخامت دیواره سلولی با افزایش ارتفاع از سطح دریا به‌طور نامنظم افزایش می‌یابد، جرم ویژه، مقاومت فشاری و مقاومت برشی افزایش، مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته و سختی سطح مقطع نیز به‌طور نامنظم افزایش می‌یابد [۱۲]. Kiaei و همکاران (۲۰۱۹) با بررسی خواص بیومتری چوب ممرز (*Carpinus betulus* L.) در ۶ منطقه ارتفاعی از سطح دریا (۳۰۰، ۵۰۰، ۷۰۰، ۹۰۰، ۱۱۰۰ و ۱۳۰۰ متر) بیان کردند که با افزایش ارتفاع از سطح دریا طول الیاف و قطر الیاف کاهش و ضخامت دیواره سلولی افزایش می‌یابد [۱۳]. Gorosin (۲۰۰۳) گزارش نمود که از سطح دریا کاهش می‌یابد [۱۴]. Kiaei و همکاران (۲۰۱۴) با بررسی چوب گونه انجیلی (*Parrotia persica* Meyer) در سه ارتفاع (۵۰۰، ۷۰۰ و ۹۰۰) نتیجه گرفت که با افزایش ارتفاع از سطح دریا جرم ویژه به‌طور نامنظم افزایش می‌یابد [۱۵]. Barij و همکاران (۲۰۰۷) با بررسی چوب گونه *Quercus pubescens* willd در یافتند که با افزایش ارتفاع از سطح دریا مقاومت خمشی این گونه افزایش می‌یابد [۱۶]. Kahvci (۲۰۱۲) با تحقیق بر روی گونه *Alnus glutinosa subsp. barbata* (C.A.Mey) Yalt به این نتیجه رسید که با افزایش ارتفاع از سطح دریا خمش استاتیک، مدول الاستیسیته و فشار موازی الیاف کاهش می‌یابد [۱۷]. Golbabaei و همکاران (۲۰۱۱) با بررسی چوب ممرز (*Carpinus betulus* L.) در دو ارتفاع از سطح دریا (۷۰۰ و ۱۲۰۰ متر) در منطقه گلستان گزارش نموده اند که با افزایش ارتفاع از سطح دریا جرم ویژه افزایش می‌یابد، ولی خمش استاتیک، مدول الاستیسیته، فشار موازی الیاف، فشار عمود بر الیاف، کشش موازی الیاف، خروج میخ در جهت جانبی، خروج میخ در جهت انتهایی، برش موازی

از گونه‌های سریع‌الرشد جنگل‌های شمال ایران، دارای رشد قطری سالیانه بیش از یک سانتیمتر [۴]، و رشد طولی سالیانه بیش از یک متر [۵] می‌تواند تأمین‌کننده مواد چوبی صنایع سلولزی کشور [۴] باشد. این گونه به علت نیازهای اکولوژیکی اندک در خاک‌های فقیر زیر رو شده ناشی از جاده‌سازی و رانش زمین به‌خوبی توسعه و گسترش می‌یابد، زیرا ریشه آن با باکتری اکتینومیست فرانکیا همزیستی داشته که باعث تثبیت نیتروژن هوا و تأمین نیازمندی‌های خود می‌شود [۶]. برگ‌های این گونه کشیده، نوک‌تیز و در قاعده قلبی شکل است، مخروط میوه کمی درشت‌تر از مخروط میوه توسکا قشلاقی است، ارتفاع درخت حدود ۳۵ متر، دیر زیستی آن ۶۰ سال و از نظر گل یک‌پایه است، گل‌های نر به‌صورت شاتون در اواخر زمستان و گل‌های ماده مخروطی شکل و از فلس‌های متعددی تشکیل یافته است. پوست آن در جوانی صاف، ولی در سنین بالا شکاف‌های مستطیلی شکل عمیق پیدا می‌کند، زادآوری آن توسط بذر، پاجوش و ریشه جوش صورت می‌گیرد [۲]. درون چوب مشخصی ندارد و چوب آن به رنگ کرم مایل به صورتی است، در برابر حمله حشرات و قارچ‌ها کم‌دوام است [۷]. این گونه دارای میخ خوری خوبی است در نتیجه در جعبه‌سازی، قایق‌سازی، صندلی‌سازی، میل‌سازی و روکش و تخته لایه، همچنین در صنایع تخته خرده چوب، MDF، و کاغذسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد [۸]. در اروپا و آمریکا توسکا در صنایع دستی مانند پشت برس، دسته جارو، دستگیره، اسباب‌بازی و کفش‌های پاشنه‌بلند زنانه کاربرد دارد [۷]. اهمیت اقتصادی چوب، استفاده گسترده آن و محدودیت منابع طبیعی نیازمند تعیین کیفیت چوب جهت کاربرد تخصصی آن است، این ویژگی مستلزم بررسی خواص فیزیکی، آناتومی و مکانیکی چوب می‌باشد [۹]. فاکتورهای اقلیمی (حرارت محیط، شدت روشنایی، رطوبت هوا، باد و بارندگی)، فاکتورهای فیزیکی (گرافیکی (شیب دامنه، ارتفاع از سطح دریا)، فاکتورهای ادافیکی (خواص خاک) و فاکتورهای بیوتیک (انسان‌ها، گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم‌ها) عوامل اصلی تغییر ساختمان و خواص چوب می‌باشند [۱۰]. نرخ رویش ممکن است با افزایش ارتفاع از سطح دریا به دلیل فقر خاک، کاهش حرارت محیط، افزایش

ارزیابی و کنکاش قرار گیرد.

### مواد و روش‌ها

در این تحقیق ۹ اصله درخت از گونه توسکا بیلاقی (*Alnus subcordata*) از سه ارتفاع رویشگاهی (از هر ارتفاع سه درخت) از جنگل‌های شهرستان سوادکوه و از حوزه تالر و از طرح جنگلداری جنگل‌های چوب و کاغذ مازندران در سه سری به نام‌های شلیمک، میان دره و میانا با مشخصات جدول ۱ انتخاب گردید. سپس از هر درخت یک گرده‌بینه از ارتفاع برابر سینه به طول ۱۵۰ سانتیمتر برای خواص مکانیکی و یک دیسک به ضخامت ۱۰ سانتیمتر برای خواص فیزیکی و بیومتری تهیه گردید، نمونه‌های آزمونی از چوب نزدیک پوست بر اساس استاندارد معین تهیه شد.

الیاف، شکاف خوری، سختی در سطح جانبی، سختی در جهت انتهایی کاهش می‌یابد [۱۸]. Golbabaei و همکاران (۲۰۰۷) با بررسی چوب گونه بلوط بلندمازو (*Quercus castaneifolia* C.A.Mey) در دو ارتفاع از سطح دریا (۴۵۰ و ۸۵۰) در جنگل‌های شفا رود دریافتند که با افزایش ارتفاع از سطح دریا جرم ویژه و مقاومت به فشار عمود بر الیاف کاهش می‌یابد ولی مدول الاستیسیته، خمش استاتیک، مقاومت به فشار موازی الیاف، کشش عمود بر الیاف، مقاومت به برش موازی الیاف، شکاف خوری، مقاومت به خروج میخ در جهت جانبی و انتهایی افزایش می‌یابد [۱۹]. این پژوهش باهدف شناخت دقیق تغییرات خواص بیومتری، فیزیکی و مکانیکی گونه توسکا بیلاقی در ارتفاعات مختلف شمال ایران پایه‌گذاری گردید، تا یکی از گونه‌های مهم و بااهمیت این منطقه که سطح وسیعی از پوشش جنگلی منطقه شمال ایران را دربردارد و تاکنون تحقیق کاملی در خصوص خواص آن صورت نگرفته، مورد

جدول ۱- مشخصات رویشگاه و پایه‌های مورد بررسی گونه توسکا بیلاقی در سه منطقه رویشگاهی

سری	شلیمک	میانا	میان دره
پارسل	۲۴	۱۸	۱۵
ارتفاع از سطح دریا (متر)	۱۴۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰
جهت شیب دامنه	شمالی	شمالی	شمال-شمال غربی
سن درختان (سال)	۴۸	۴۴	۴۵
قطر درختان (سانتیمتر)	۳۰	۳۲	۳۶
ارتفاع درختان (متر)	۲۷	۲۸	۳۲
پهنای دوایر رویش سالیانه (میلیمتر)*	۲/۴۸	۴/۵	۵/۹

\*اندازه‌گیری پهنای دوایر رویش با استفاده از بینوکولار توسط نویسنده صورت گرفت.

### خواص بیومتری

درصد و با نسبت ۵۰ به ۵۰ استفاده شده است. نمونه‌های چوبی به شکل خلال‌های باریکو به ابعاد  $1 \times 1/2 \times 0.2$  (cm<sup>3</sup>) تهیه شد و در داخل لوله‌های آزمایش درب دار (میکرو کوانت) قرار گرفت،

سپس محلول اسید استیک و آب اکسیژنه توسط پیپت به اندازه دو برابر حجم نمونه‌ها بر روی آن ریخته شد، نمونه‌ها در داخل اتو با دمای  $64 \pm 1$  درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفت، پس از آن نمونه‌ها با آب مقطر کاملاً شستشو داده شد و برای مشاهده و بررسی ابعاد الیاف (طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دو دیواره الیاف)

در این بررسی ۹ دیسک (از قطر برابر سینه) از سه ارتفاع رویشگاهی (از هر ارتفاع سه دیسک) به کارگاه صنایع چوب منتقل شد، از هر دیسک ۴ نمونه (به ابعاد  $1 \times 1 \times 1$  سانتیمتر) در چهار جهت جغرافیایی (شمال، جنوب، شرق و غرب) نمونه‌برداری شد، و در مجموع ۳۶ نمونه به آزمایشگاه آناتومی منتقل گردید، به ازای هر نمونه، پس از آماده‌سازی به روش فرانکلین [۲۰] ۲۰ فیبر جهت اندازه‌گیری ابعاد الیاف انتخاب شد. در این روش محلولی از اسید استیک و آب اکسیژنه با غلظت ۱۰۰

حجم اشباع محاسبه شدند. هم کشیدگی حجمی، مماسی و شعاعی نمونه‌ها (براساس استاندارد ISO-۴۸۵۸ و ISO-۴۴۶۹) نیز از طریق فرمول مورد محاسبه قرار گرفت [۲۱].

### خواص مکانیکی

از هر پایه درختی یک گرده‌بینه به طول ۱۵۰ سانتیمتر از قطر برابر سینه تهیه و برای برش برداری به کارگاه صنایع چوب منتقل گردید، از هر پایه ۳ نمونه و در مجموع ۲۷ نمونه مکانیکی (از ۹ پایه درختی) جهت هر آزمون مکانیکی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت، نمونه‌ها قبل از انجام آزمون مکانیکی به منظور رسیدن به رطوبت تعادل در اتاق کليما تیزه (حرارت  $20 \pm 1$  درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی  $50 \pm 5$  درصد) قرار داده شدند. تمام آزمون‌ها (جدول ۲) بر اساس استاندارد D143-94-ASTM تهیه و اندازه‌گیری گردید [۲۲]. در این تحقیق روش اندازه‌گیری آزمون بر اساس روش سه نقطه‌ای تنظیم و ارائه شده است.

در زیر میکروسکوپ نوری Nikon microscopic, Elipse (50i, Japan) آماده گردید.

### خواص فیزیکی

از هر پایه درختی یک دیسک (قطر برابر سینه)، ۲۴ نمونه به ابعاد  $2 \times 2 \times 2$  سانتیمتر در چهار جهت جغرافیایی (شمال، جنوب، مشرق و مغرب) به صورت تصلیبی (بر اساس استاندارد ISO-3131) از نزدیک مغز تا نزدیک پوست تهیه شد، در این تحقیق ۲۱۶ نمونه از ۹ پایه درختی جهت بررسی خواص فیزیکی آماده گردید. به علت فاصله زمانی بین قطع درخت و بررسی خواص فیزیکی نمونه‌ها به مدت ۴۸ ساعت در آب غوطه‌ور شدند، سپس وزن و حجم اشباع نمونه‌ها با استفاده از ترازوی دیجیتال (۰/۰۰۱ گرم) و کولیس (۰/۰۰۱ میلی‌متر) تعیین شد. در مرحله بعد نمونه‌ها در داخل اتوو به مدت ۴۸ ساعت و در دمای  $103 \pm 2$  درجه سانتی‌گراد قرار داده شد تا نمونه‌ها کاملاً خشک شوند، میزان حجم و وزن نمونه‌ها در حالت خشک نیز محاسبه شد. دانسیته خشک از تقسیم وزن خشک به حجم خشک و دانسیته بحرانی از تقسیم وزن خشک به

جدول ۲- مشخصات آزمون‌های مکانیکی بر اساس استاندارد ASTM

آزمون	تعداد نمونه‌ها	ابعاد نمونه‌ها (سانتی‌متر)	سرعت بارگذاری (میلی‌متر بر دقیقه)
خمش استاتیک	۲۷	$2/5 \times 2/5 \times 4/1$	۱/۳
فشار موازی الیاف	۲۷	$2/5 \times 2/5 \times 1/0$	۴
فشار عمود بر الیاف	۲۷	$5 \times 5 \times 1/5$	۰/۳
کشش عمود بر الیاف	۲۷	$5 \times 5 \times 6/3$	۲/۵
برش موازی الیاف	۲۷	$5 \times 5 \times 6/3$	۰/۶
شکاف خوری	۲۷	$5 \times 5 \times 9/6$	۲/۵
میخ کشی	۲۷	$5 \times 5 \times 1/5$	۲
سختی	۲۷	$5 \times 5 \times 1/5$	۶

### نتایج و بحث

خواص فیزیکی: نتایج آزمون تجزیه واریانس (جدول ۳) نشان داد که تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر خواص فیزیکی چوب توسکاییلاقی (جرم ویژه خشک، جرم ویژه بحرانی و هم کشیدگی حجمی، هم کشیدگی شعاعی و مماسی) در سطح اعتماد ۹۵ درصد معنی‌دار است. به‌طور کلی تغییرات دانسیته در گونه‌های چوبی

### روش تجزیه و تحلیل آماری

مقادیر میانگین حاصل از اندازه‌گیری صفات فیزیکی، بیومتری و مکانیکی با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ۱۹ در قالب طرح آنالیز واریانس دوطرفه و در نهایت مقایسه و گروه‌بندی میانگین‌ها به کمک آزمون دانکن در سطح اطمینان ۹۵ درصد صورت گرفت.

سلولی (جدول ۳) تغییرات دانسیته را تأیید می‌نماید. این تغییرات در اثر ارتفاع از سطح دریا در تحقیقات Tapaloglu و همکاران (۲۰۱۶) در مورد گونه راش و Kiaei و همکاران (۲۰۱۵) در مورد گونه انجیلی مطابقت دارد. نوسانات هم کشیدگی در نمونه‌های چوبی مختلف یک درخت تحت تأثیر اندازه و شکل نمونه‌ها، دانسیته، سرعت خشک شدن و میزان ترکیبات شیمیایی آنها قرار می‌گیرد، در چوب بالغ پهن برگان مقدار هم کشیدگی با دانسیته، زاویه میکروفیبریل‌ها و راستای الیاف ارتباط مستقیم دارد [۲۵]. با افزایش ارتفاع از سطح دریا هم کشیدگی حجمی چوب درختان گونه توسکا بیلاقی افزایش می‌یابد، که علت آن را می‌توان به تغییرات جرم ویژه نسبت داد [۲۶-۲۸].

پهن‌برگ‌بخامت دیواره سلول و درصد آن، تعداد آوندها، فیبرها و اشعه چوبی ارتباط نزدیکی دارد [۲۳]، و همواره این تغییرات در درون گونه‌های یک پایه از الگوی معینی پیروی نمی‌کند، ولی عموماً رویشگاه غنی سبب افزایش دانسیته در گونه بخش روزنه‌ای می‌گردد و در گونه‌های پراکنده آوند درختان با سنین برابر و رویشگاه‌های مشابه دارای تغییرات دانسیته اندک می‌باشند [۱۶]. در این بررسی با افزایش ارتفاع از سطح دریا جرم ویژه چوب توسکا بیلاقی افزایش می‌یابد، که علت آن را می‌توان به تغییرات ساختاری (آناتومی) چوب نسبت داد. به طوری که با افزایش تعداد آوندها در واحد سطح [۲۴]، افزایش تعداد فیبرها و ضخامت دیواره سلولی میزان دانسیته چوب افزایش می‌یابد [۲۳]. نتایج به دست آمده از ضخامت دیواره

جدول ۳- اثر ارتفاع از سطح دریا بر خواص فیزیکی چوب گونه توسکا بیلاقی در سه رویشگاه

Sig	F	سری میان دره (ارتفاع ۵۰۰ متر)	سری میانا (ارتفاع ۱۰۰۰ متر)	سری شلیمک (ارتفاع ۱۴۰۰ متر)	خواص
۰/۰۰۱	۸/۰۴	۰/۰ ± ۰۵/۴۶	۰/۰ ± ۰۴/۴۸	۰/۰ ± ۰۵/۵۱	جرم ویژه خشک (gr/cm <sup>3</sup> )
۰/۰۰۱	۲۲/۵۶	۰/۰ ± ۰۴/۴۰	۰/۰ ± ۰۳/۴۱	۰/۰ ± ۰۴/۴۶	جرم ویژه بحرانی (gr/cm <sup>3</sup> )
۰/۰۱	۴/۵۹	۱/۱۰ ± ۱۲/۲۹	۱/۱۱ ± ۳۳/۸۱	۱/۱۲ ± ۲۹/۴۸	درصد هم کشیدگی حجمی
۰/۰۳	۳/۴۳	۰/۶ ± ۴۶/۸۸	۰/۷ ± ۴۴/۱۲	۰/۷ ± ۴۸/۴۱	درصد هم کشیدگی مماسی
۰/۰۲	۳/۸۷	۰/۴ ± ۲۸/۷۶	۰/۵ ± ۳۲/۰۸	۰/۵ ± ۳۶/۱۲	درصد هم کشیدگی شعاعی

(۲P) در گونه توسکا بیلاقی با افزایش ارتفاع از سطح دریا کاهش می‌یابد، که در سطح اعتماد ۹۵٪ اختلاف معنی دار مشاهده می‌شود. این تغییرات در ابعاد الیاف را می‌توان به شرایط رویشگاهی منطقه سوادکوه (دما، بارندگی، خاک منطقه، نور و غیره) نسبت داد. این روند تغییرات در اثر ارتفاع از سطح دریا در تحقیقات Kiaei و همکاران (۲۰۱۹) در مورد گونه ممرز گزارش شده است.

### خواص بیومتری

به عقیده بیشتر دانشمندان و محققان علوم چوب عوامل خارجی یا رویشگاهی (ارتفاع از سطح دریا، جهت و شیب زمین، خاک، دما، رطوبت نسبی، نور، باد و غیره) و عوامل درونی (ژنتیکی) باعث تغییر خواص آناتومی چوب می‌گردد که شناخت این تغییرات از حذف آنها مهم تر است [۲۹]. نتایج تجزیه واریانس (جدول ۴) نشان می‌دهد، که طول و قطر الیاف، قطر حفره و ضخامت دو دیواره الیاف

جدول ۴- اثر ارتفاع از سطح دریا بر خواص بیومتری چوب گونه توسکا بیلاقی در سه رویگاه

Sig	F	سری میان دره (ارتفاع ۵۰۰ متر)	سری میانا (ارتفاع ۱۰۰۰ متر)	سری شلیمک (ارتفاع ۱۴۰۰ متر)	خواص
۰/۰۰۰۱	۴۳/۶	۱۳۵۰±۸۹	۱۱۹۰±۷۶	۱۱۳۰±۸۷	طول الیاف (میکرون)
۰/۰۱	۱۶/۷	۲/۱۹±۱/۱۹	۱/۱۵±۹/۹	۱/۱۴±۷/۸	قطر الیاف (میکرون)
۰/۰۰۱	۱۳/۲۵	۰/۷±۹/۹	۰/۶±۸/۶	۰/۵±۶/۰۱	قطر حفره الیاف (میکرون)
۰/۰۰۱	۱۲/۵	۰/۱۱±۸/۶	۰/۱۰±۶/۳	۰/۹±۷/۷۵	ضخامت دو دیواره الیاف (میکرون)

بیلاقی (جدول ۵) نسبت به گونه توسکا قشلاقی ایران به ترتیب  $۶/۲۵\text{Gpa}$  و  $۴۸/۴\text{Mpa}$  [۳۱]، توسکا قشلاقی ترکیه  $۸/\text{Gpa}$  و  $۷۷/۵۳\text{Mpa}$  [۳۲] و توسکا قرمز آمریکا  $۹/۵۱\text{Gpa}$  و  $۶۷/۵۷\text{Mpa}$  [۳۳] از ویژگی‌های مقاومتی بهتر و مرغوب‌تری برخوردار است. همچنین فشار موازی الیاف گونه توسکا بیلاقی (جدول ۴) نسبت به گونه توسکا قرمز آمریکا  $۴۰/۱۲\text{Mpa}$  [۳۳] و  $۲۸/۲۹\text{Mpa}$  در جایگاه بهتری قرار دارد. فشار عمود بر الیاف و برش موازی الیاف، گونه توسکا بیلاقی نسبت به گونه توسکا قرمز آمریکا به ترتیب  $۳/۰۳\text{Mpa}$  و  $۷/۴۴\text{Mpa}$  [۳۳] از تحمل بار بیشتری برخوردار است.

### نتیجه‌گیری

تأثیر مستقل ارتفاع از سطح دریا بر فشار موازی الیاف، کشش عمود بر الیاف، برش موازی الیاف، میخ کشی در جهت مماسی و شعاعی چوب گونه توسکا بیلاقی غیر معنی دار است. تأثیر مستقل ارتفاع از سطح دریا بر جرم ویژه خشک و بحرانی، درصد هم کشیدگی حجمی، درصد هم کشیدگی مماسی و شعاعی، طول و قطر الیاف، قطر حفره و ضخامت دو دیواره الیاف، مدول الاستیسیته، مدول گسیختگی، فشار موازی الیاف، میخ کشی در سطح مقطع، شکاف خوری، سختی در سطح مقطع، سختی در سطح شعاعی و مماسی معنی دار بود. روند تغییرات جرم ویژه خشک و بحرانی، درصد هم کشیدگی حجمی، مماسی و شعاعی، مدول الاستیسیته، مدول گسیختگی، فشار موازی الیاف، شکاف خوری، میخ کشی در سطح مقطع، سختی سطح مقطع، سختی سطح مماسی و شعاعی با افزایش ارتفاع از سطح دریا افزایش می‌یابد، ولی روند تغییرات طول

طول الیاف چوب با مقاومت مکانیکی و قطر الیاف با کلیه ویژگی‌های کیفی چوب ارتباط مستقیم دارد ولی از آنجایی که این دو ویژگی به شدت با وزن مخصوص چوب مرتبط است معمولاً تفسیر آن روی کیفیت چوب از طریق وزن مخصوص بیان می‌گردد [۲۳]. گونه‌های چوبی از نظر طول الیاف در سه گروه کوتاه (کمتر از  $۰/۹$  میلی‌متر)، متوسط ( $۰/۹$  تا  $۱/۹$  میلی‌متر) و بلند (طول بیش از  $۱/۹$  میلی‌متر) طبقه‌بندی می‌شوند [۲۱]. با توجه به نتایج استخراج شده الیاف چوبی گونه توسکا بیلاقی در گروه الیاف متوسط قرار می‌گیرد.

خواص مکانیکی: با توجه به نتایج آنالیز واریانس به دست آمده مدول الاستیسیته، مدول گسیختگی، فشار موازی الیاف، شکاف خوری، سختی در سطح مقطع و میخ کشی در سطح مقطع در بین سه ارتفاع در سطح اعتماد  $۹۵\%$  دارای اختلاف معنی دار می‌باشد. با افزایش ارتفاع از سطح دریا، کلیه خواص مکانیکی چوب افزایش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد. همچنین نتایج مقاومت به خروج میخ در سطوح مختلف نشان می‌دهد که سطح مقطع دارای کمترین مقاومت به خروج میخ می‌باشد، در صورتی که سطوح جانبی از مقاومت بالاتری برخوردار هستند. این تغییرات ناشی از افزایش جرم ویژه در ارتفاع  $۱۴۰۰$  متری ( $۰/۵۱$  گرم بر سانتی‌متر مکعب) نسبت به ارتفاع  $۱۰۰۰$  متری ( $۰/۴۸$  گرم بر سانتی‌متر مکعب) و  $۵۰۰$  متری ( $۰/۴۶$  گرم بر سانتی‌متر مکعب) است، زیرا خواص مکانیکی ارتباط مستقیمی با جرم ویژه چوب دارد [۳۰]. این روند تغییرات در اثر ارتفاع از سطح دریا توسط Golbabaei و همکاران (۲۰۰۷) در مورد گونه ممرز و بلوط مطابقت دارد [۱۹]. مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی گونه توسکا

ارتفاعات پایین‌بند افزایش می‌دهد، بنابراین کیفیت مکانیکی و فیزیکی چوب توسکا بیلاقی با افزایش ارتفاع از سطح دریا بهبود می‌یابد.

و قطر الیاف، قطر حفره و ضخامت دو دیواره الیاف با افزایش ارتفاع از سطح دریا نزولی می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که افزایش جرم ویژه در ارتفاع ۱۴۰۰ متری باعث بهبود خواص مکانیکی شده و مقاومت‌ها را نسبت به

جدول ۵- اثر ارتفاع از سطح دریا بر خواص مکانیکی گونه توسکا بیلاقی در سه رویشگاه

Sig	F	سری میان دره (ارتفاع ۵۰۰ متر)	سری میانا (ارتفاع ۱۰۰۰ متر)	سری شلیمک (ارتفاع ۱۴۰۰ متر)	خواص
۰/۰۰۱	۱۲/۲۵	۱/۹±۲/۸	۱/۱۰±۶/۲	۱/۱۱±۲/۳	مدول الاستیسیته (Gpa)
۰/۰۰۱	۱۴/۸	۶/۷۴±۲/۸	۷/۷۸±۹/۲	۶/۸۸±۴	مدول گسیختگی (Mpa)
۰/۰۱	۹/۲	۳/۳۵±۲/۱	۵/۳۸±۹/۹	۴/۴۳±۶/۱	فشار موازی الیاف (Mpa)
۰/۴۵	۱/۰۲	۰/۶±۹/۴	۰/۵±۹/۷	۰/۵±۹/۸	فشار عمود بر الیاف (Mpa)
۰/۵۵	۱/۲۷	۰/۳±۲۸/۴	۰/۳±۲۷/۶	۰/۳±۳۹/۸	کشش عمود بر الیاف (Mpa)
۰/۶۲	۱/۹۲	۱/۱۰±۸/۸	۱/۱۱±۲/۲	۱/۱۱±۱/۶	برش موازی بر الیاف (Mpa)
۰/۰۱	۷/۴	۴۲/۵۱۰±۸	۴۸/۵۵۲±۲	۵۱/۵۷۰±۲	شکاف خوری (N.cm)
۰/۵۷	۰/۹۵	۲۴/۲۴۱±۱	۲۳/۲۳۷±۲	۱۸/۲۳۵±۲	میخ کشی (N.m)
۰/۳۶	۰/۸۳	۲۷/۲۳۸±۸	۲۲/۲۳۳±۲	۱۹/۲۲۹±۸	شعاعی
۰/۰۰۱	۱۷/۸	۱۷/۱۸۲±۶	۱۸/۱۹۸±۲	۲۲/۲۰۱±۹	سطح مقطع
۰/۰۳	۳/۷۲	۰/۳±۳۱/۴۶	۰/۴±۳۹/۱	۰/۴±۴۸/۱۷	مماسی (KN)
۰/۰۲	۳/۲۶	۰/۳±۲۹/۵۷	۰/۳±۳۷/۹۶	۰/۴±۴۱/۲۶	شعاعی
۰/۰۰۱	۱۳/۱۷	۰/۵±۴۲/۱۲	۰/۵±۲۷/۹	۰/۶±۳۲/۳۲	سطح مقطع

## منابع

- [1] GorjiBahri, Y., 2004. Result of loblolly pine (Pinus taeda L) and Caucasian alder (Alnus subcordata C.A. Mey) silviculture operations in the Caspian low land regions of Iran. Pajouhesh-va-sazandegi, 17(2):2-9
- [2] Sabeti, H., 2007. Forests, Trees and shrubs of Iran, Yazd university press, Iran
- [3] Kiaei, M., 2013. Effect of cultivation methods on wood static Bending properties in Alnus glutinosa. Original scientific paper, 64(4). 265-271
- [4] Zare, H and Habashi, H., 1999. Alder species ecological north forest of Iran.
- [5] Femmessy, J., 2004. Common alder (Alnus glutinosa) as a forest tree in Ireland. Reproduction material, 8:80-84
- [6] Kahneh, E. Lakzian, A. Astaraii, A. Khavazi, K., 2017. The effect of Frankia inoculation on growth, mineral nutrition, and N<sub>2</sub>-fixation of Alnus glutinosa. Forest and wood products, volume 70, No. 1, p:61-
- [7] Karimi, A. Talaei, A. Toutounjanian, A., 2008. Atlas of world commercial woods. Aiajh publication. First time. P:49
- [8] Trebula, P., 1986. Drying and Hydrothermal Treatment of wood technical university in Zvolen: Zvolen, Slovakia: P.613

- [9] Doosthosseini, K., Parsapajouh, D., 1996. Physical properties and fiber length Variations of Beech (*Fagusorientalis*) in Radial and longitudinal Directions of Tree. *Iranian Journal of Natural Resources*, 48, 33-46
- [10] Zoghi, Z., Azadfar, D., Khazaeian, A., 2013. Study of altitude and selection on fiber Biometry properties of *FagusorientalisLipsky*. *Nusantara Bioscience*, 5(1):30-34
- [11] Coomes, D., Allen, R.B., 2007. Effects of size competition and Altitude on Tree Growth. *Journal of Ecology*, 95(5), 1084-1097
- [12] Topaloglu, E., Ay, N., Altun, L., Serdar, B., 2016. Effect of altitude and aspect on various wood properties of Oriental beech (*Fagusorientalislipsky*) wood. *Turkish Journal of Agriculture and forestry*. 40:397-406
- [13] Kiaei, M., Moosavi, V., Ebadi, S.E., 2019. Effects of Altitude on Density and Biometric properties of Hornbeam wood (*Carpinusbetulus*). *Forest Systems*, 28(2), e011
- [14] Govorein, S., sinkovic, T., Trajkovic, J., 2003. Some physical and Mechanical properties of Beech wood Grown in Croatia. *Wood Research*, 48, 39-52
- [15] Kiaei, M., Kord, B., Chehalmardian, A., Moya, R., Farsi, M., 2015. Mineral content in Relation of Radial Position, Altitude, Chemical Properties and Density of Persian Ironwood, *Moderas, ciencia y Bosques*, 24(1):e241964
- [16] Barij, N., Stokes, A., Bogaard, T., VanBeek, R., 2007. Does growing on a slope affect tree xylem structure and water relation? *Tree physical* 27:757-764
- [17] Kahveci, E., 2012. Farkhyetismeortamikosullarninsakalkhizilagac (*Alnusglutinosasubspbarbata*, C.A.Mey) odununubazifizikselvemekanikozellikleri uzerine etkileri. MSc, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey (in Turkish)
- [18] Golbabaie, F., Nourbakhsh, A., Fakhryan, A., falahdosst, Sh., 2004. Variation in engineering characteristics of Hornbeam (*Carpinusbetulus L.*) wood of altitude two Forests Golestan province. *Iranian Journal of wood and paper Science Research* vol. 19(2):259-286
- [19] Golbabaie, F., Ebrahimi, G., Kargarfard, A. and fakhryan, A., 2007. Variation in Mechanical properties of Oak (*QuercuscastaneaefoliaC.A.Mey*) wood growth of Shafarod Forests (Gilan), Iran. *Iranian Journal of wood and paper Science Research* vol. 22 No. (1)
- [20] franklin, c. l., 1964. A rapid method of softening wood for microime sectioning, batone rouge
- [21] Bektas, I., Guler, C. and Busturk, M., 2002. Principal Mechanical Properties of eastern Beech wood (*FagusorientalisLipsky*) naturally growth in Andirin Northeastern Mediterranean Region of Turkey. *Turkish Agriculture and forestry* 26:147-154
- [22] ASTM Standard Test Methods., 2000. American society for Testing Materials, Standard Test methods for Testing small clear specimens of timber: ASTM D143-94
- [23] Zobel, B.J. and Buijtenen, P., 1989. Wood variation, Its causes and control, spring-verlag. Berlin, Heidelberg, New York
- [24] Oladi, R., Nasiriani, S., Danekar, A., and Pourtahmasi, K., 2015. Inter-relations between tree-ring width and vessel features in black alder (*Alnusglutinosa*). *Iranian journal of wood and paper science Research* vol. 30, No. (2)
- [25] Panshin, A.J., de Zeeuw, C., 1980. Textbook of wood technology. Ed. 4. McGraw-Hill book company, New York



- [26] Kord, B., Kialashaki, A and Kord, B., 2010. The within-tree variation in wood density and shrinkage, and their relationship in *Populus euramericana*. *Turkish Agriculture and Forestry*, 34:121-126
- [27] Ors, Y. Ay, N., 1999. Physical properties of Alder [*Alnus glutinosa* subsp. *Barbata* (C.A.Mey) Yalt] wood obtained from Rize-ayeli region. *Turkish agriculture and forestry* 23, 803-808
- [28] Moya, R and Munoz, F., 2010. Physical and mechanical properties of eight fast-growing plantation species in Costa Rica. *Journal of Tropical forest science* 22(3):317-328
- [29] Kollman, F.P. and W. Jr. 1968. Principles of wood science and technology, vol: 1, New York
- [30] Zhang, S. Y., 1997. Wood specific gravity-mechanical property relationship at species level. *Wood Sei Tech* 31:181-191
- [31] Kiaei, M., 2013. Effect of cultivation methods on wood static Bending properties in *Alnus glutinosa*. *Original scientific paper*, 64(4).265-271
- [32] Guller, B. Ay, N. 2001. Some mechanical properties of Alder [*Alnus glutinosa* subsp. *Barbata* (C.A.Mey) Yalt] wood obtained from Artvin region. *Tubitak Turkish Journal of Agriculture and forestry* 25, 129-138
- [33] Alden, Harry, A., 1995. *Hardwood of North American Agriculture forest service*, P.136

## Effect of altitude on biometric, physical and mechanical properties of Caucasian alder species (Case study: Savadkuh region)

### Abstract

The study of wood characteristics of a plant species at different altitudes has always been considered by researchers in this field, since altitude is one of the most important and influential variables affecting climatic factors (temperature, rainfall, sunlight and relative humidity) in an area. The aim of this study is to obtain accurate knowledge of changes in biometric, physical and mechanical properties of Caucasian alder (*Alnus subcordata*) species in different altitudes of northern Iran. In this study, three habitats with different altitudes above sea level in Savadkuh region, Talar basin in Mazandaran province, i.e. Shalimak (1400 m.a.s.l), Miyana (1000 m.a.s.l) and MiyanDarreh (500 m.a.s.l) were selected. From each elevation, three trees and a total of nine trees were cut and from each tree, a disk with a thickness of 10 cm and a log with a length of 150 cm at breast height were prepared. After initial preparation, the properties of samples were measured according to the standards to evaluate different properties and were evaluated and analyzed. The results showed that altitude is one of the effective factors in changing the properties of the studied properties; so that with increasing altitude, the average fiber length, fiber diameter, lumen diameter and double thickness of cell walls decrease and the average specific gravity and volume shrinkage, modulus of elasticity, modulus of rupture, compression strength parallel to the grain, cleavage, nail withdrawal resistance in cross-section and tangential, radial and cross-sectional hardness increase. Case study properties of Caucasian alder wood in all three elevations was in the middle range.

**Keywords:** Caucasian alder, Biometric properties, Physical properties, Mechanical properties, altitude.

### Reza Bakhshi

Assistant Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran

Corresponding author:

[Reza\\_Bakhshi1340@yahoo.com](mailto:Reza_Bakhshi1340@yahoo.com)

Received: 2022/03/06

Accepted: 2022/07/13