

بررسی خواص مقاومتی و نوری کاغذهای پوشش‌دهی شده با ترکیب کربوکسی‌متیل سلولز و مونت موریلونیت

چکیده

نانومواد زیستی و معدنی پایدار نظیر مونت موریلونیت به دلیل خواصی همچون زیست‌سازگاری و زیست‌تخریب‌پذیری جهت تولید محصولات مختلف مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این پژوهش اثر پوشش‌دهی کاغذهای پوشش داده شده با کربوکسی‌متیل سلولز و مونت موریلونیت و ترکیب آن‌ها بر روی خواص مقاومتی و خواص نوری بررسی شد. برای این کار مواد پوشش‌دهی با شرایط مشخص کربوکسی‌متیل سلولز و مونت موریلونیت (۳، ۵ و ۷٪) بر روی کاغذها اعمال شدند. همچنین کاغذها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روشی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان داد که ویژگی‌های مقاومتی (شاخص مقاومت به کشش، ترکیدن و پارگی) کاغذهای پوشش داده شده با افزودن درصد مونت موریلونیت افزایش یافته است. ترکیب کربوکسی‌متیل سلولز و مونت موریلونیت ۷٪ بهترین ویژگی‌های مقاومتی را نسبت به کاغذ شاهد داشته است. ویژگی درجه روشنی با افزودن مونت موریلونیت افزایش، ولی ماتی تغییر چشمگیری نکرده است. همچنین رنگ‌سنجی با افزودن مونت موریلونیت تا ۵٪ بهبود یافته ولی در نمونه ۷٪ کاهش رنگ‌سنجی مشاهده شد. علاوه بر این، بررسی تصاویر میکروسکوپی نشان داد که مونت موریلونیت به میزان قابل توجهی منافذ موجود در سطح کاغذ را نسبت به کاغذ شاهد پر می‌کند.

واژگان کلیدی: کربوکسی‌متیل سلولز، مونت موریلونیت، بسته‌بندی، پوشش‌دهی، زیست‌تخریب‌پذیری.

محمدرضا نوروززاده^۱
سید حسن شریفی^{۲*}
نورالدین نظرزاد^۳

^۱ دانشجوی مقطع دکتری رشته صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

^۲ استادیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

^۳ دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

مسئول مکاتبات:

h.sharifi@sanru.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۱/۱۴


تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

مقدمه

در دنیای نوین امروزی تصور کالایی تجاری بدون بسته‌بندی دور از ذهن و محال به نظر می‌رسد. هدف از بسته‌بندی مواد غذایی، افزایش طول عمر نگهداری، حفظ کامل آن‌ها از خطر عوامل فاسدکننده بیرونی و همچنین حمل و نقل بهتر و آسان‌تر آن‌ها می‌باشد [۱]. امروزه تقاضای زیادی برای ساختن محصولات بسته‌بندی دوستدار محیط‌زیست به‌عنوان جایگزینی برای منابع غیر

تجدیدپذیر وجود دارد. همچنین پلیمرهای مصنوعی به سبب ماندگاری بالا در محیط‌زیست، ره آورد خطرناکی برای اکوسیستم ما محسوب می‌شوند؛ بنابراین با توجه به مشکلات آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های پتروشیمی استفاده از پلیمرهای طبیعی به عنوان جایگزین پلیمرهای رایج حاصل از مشتقات نفتی توجه همگان را به خود جلب کرده است [۲]. عمده مواد پلیمری طبیعی که در ساخت فیلم‌ها و پوشش‌ها به کار می‌روند شامل پلی‌ساکاریدها، لیپیدها، پروتئین‌ها و یا

آن بهبود یابد [۶]. نانوکامپوزیت‌ها سامانه‌های دوفازی از ماتریس پلیمری و پرکننده هستند که حداقل یکی از ابعاد فاز پرکننده، بین ۱۰۰-۱ نانومتر است. دلیل بهبود خواص مختلف نانوکامپوزیت‌ها مربوط به اندازه ذرات فاز پرکننده است. با کاهش اندازه ذرات فاز پرکننده، سطح ویژه افزایش و متوسط فاصله بین ذرات کاهش می‌یابد و ناحیه بین سطحی که مسئول ارتباط بین ماتریس و پرکننده است، افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. در نتیجه، تعداد برهم‌کنش‌های بین ماتریس و پرکننده افزایش می‌یابد. این امر باعث بهبود خواص نفوذپذیری و مکانیکی فیلم‌های نانوکامپوزیت نسبت به فیلم‌های معمولی می‌شود [۷ و ۸]. سلولز فراوان‌ترین زیست پلیمر موجود در طبیعت است. به دلیل فراوانی، سهولت تولید، تجدیدپذیری منابع تولید، قیمت کم، زیست‌تخریب‌پذیری بالا، غیرسمی و غیر حساسیت‌زا بودن، توجه به استفاده از این زیست پلیمر در تولید مواد بسته‌بندی، به‌صورت روزافزون در حال افزایش است. کربوکسی‌متیل سلولز (CMC) یکی از مشتقات سلولز بوده و زیست پلیمری خنثی، محلول در آب، زیست‌تخریب‌پذیر و زیست‌سازگار است که از سلولز طبیعی از طریق استخراج شیمیایی تهیه می‌شود. CMC توانایی تشکیل فیلم‌های مقاوم، شفاف، پیوسته و یکنواخت را دارد [۹].



شکل ۱- ساختار مولکولی کربوکسی‌متیل سلولز

نانوکامپوزیت‌های پلیمری با خاک رس، یکی از جدیدترین پیشرفت‌ها در فناوری پلیمر به شمار می‌آید. تولید پلیمرهای نانوکامپوزیتی روز به روز گسترش پیدا کرده و طی سال‌های اخیر استفاده از خاک رس در فیلم‌های زیست‌تخریب‌پذیر نیز مورد توجه قرار گرفته است. فیلم‌های حاصل از ترکیب نانومواد و زیست پلیمرها خواص کاربردی بهتری را نشان می‌دهند که مهم‌ترین آن‌ها افزایش مقاومت مکانیکی است. افزایش بسته‌بندی فعال،

ترکیبی از آن‌ها هستند که به علت ایجاد درصد پیوند هیدروژنی زیاد، مورد توجه قرار گرفته‌اند [۳]. کاغذ یک ماده زیست‌تخریب‌پذیر است که به دلیل هزینه کم، مقاومت خوب، وزن سبک و قابلیت بازیابی آن، به طور گسترده‌ای در بسته‌بندی مواد در صنایع زیادی مانند الکترونیک، غذایی و دارویی استفاده می‌شود. زنجیره‌های سلولزی توسط پیوندهای هیدروژنی به هم متصل هستند که به طور مستقیم خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی کاغذ را تحت تأثیر قرار می‌دهند. خواص مکانیکی کاغذ می‌تواند با استفاده از پلیمرهای غیر تجدیدپذیر اصلاح شود. از طرف دیگر پوشش‌های زیست پلیمری، فواید زیست‌محیطی بهتری مانند زیست‌تخریب‌پذیری، قابلیت بازیابی، غیرسمی بودن و زیست‌سازگاری در مقایسه با پلیمرهای سنتزی مرسوم دارند [۴]. به‌منظور بهبود ویژگی‌های کاغذ، پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر را می‌توان با روش‌های متفاوت بر روی کاغذ و مقوا، پوشش‌دهی کرد که این پوشش، به نوع مواد پوشش‌دهی و نوع کاغذ مورد استفاده بستگی دارد [۵]. این روش یک فرآیند صنعتی مهم است که برای بهبود ظاهر، قابلیت چاپ‌پذیری، خواص ممانعتی و مقاومتی کاغذ استفاده می‌شود. در صنعت، بسیاری از کاغذها را با ترکیبات مختلفی پوشش می‌دهند تا سفیدی، صافی، رنگ، چاپ‌پذیری و درخشش

این ماده در فرآیندهای کاغذسازی به دلیل تشکیل فیلم خوب و انحلال سریع در آب به‌صورت پوشش‌دهی روی کاغذ و یا در پایانه تر کاغذسازی قابل استفاده بوده و مقاومت در برابر ساییدگی، یکنواختی سطح، ویژگی ضدشکنندگی، قدرت کشش و سختی کاغذ را افزایش می‌دهد و برای اصلاح شیمیایی الیاف نیز از آن استفاده می‌شود [۱۰ و ۱۱]. یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در زمینه پلیمر، ورود فناوری نانو به این عرصه است. تولید

پودر نانو مونت موریلونیت در سه نسبت وزنی (۳، ۵، ۷ درصد بر مبنای وزن خشک کربوکسی متیل سلولز) در ۲۰ میلی لیتر آب مقطر درون حمام فراصوت به مدت ۲۰ دقیقه فراوری شد.

افزودن گلیسرول به عنوان نرم کننده به سوسپانسیون حاصل

سوسپانسیون مونت موریلونیت به محلول کربوکسی متیل سلولز اضافه گردید و با همزن مغناطیسی به مدت یک ساعت در دمای ۹۰ درجه سلسیوس و با سرعت ۴۰۰ دور بر دقیقه هم زده شد. پس از اختلاط فوق، گلیسرول به عنوان نرم کننده (۰/۳ گرم بر مبنای وزن خشک کربوکسی متیل سلولز) به سوسپانسیون اضافه شد و به مدت ۱۵ دقیقه تحت هم زدن قرار گرفت. سپس سوسپانسیون مورد نظر را روی کاغذها پوشش دهی کرده و ویژگی های مقاومتی و نوری آن ها بررسی گردید.

روش پوشش دهی

کاغذهای کرافت با وزن پایه $5 \pm 70 \text{ g/m}^2$ تهیه شد و محلول های پوشش دهی بر روی کاغذها اعمال گردیدند. جهت این کار مقدار ۱۵ cc از محلول پوشش دهی بطور یکنواخت بر روی کاغذها، توسط دستگاه پوشش دهی آزمایشگاهی (Auto Bar Coater (GBC-A4 GIST CO. Ltd) و با میله شماره ۱۴ پخش شد. سپس نمونه ها توسط گیره مهار شده و در هوا خشک شدند.

تعیین مشخصات با استفاده از میکروسکوپ

الکترونی روبشی (SEM)

جهت بررسی وجود و پراکنش مونت موریلونیت در کاغذ پوشش دهی شده از آزمونگر مدل Tescan S9000 ساخت کشور جمهوری چک استفاده گردید. به علت هدایت الکتریکی مختلف نمونه ها قبل از تهیه تصاویر میکروسکوپی نمونه ها با استفاده از طلا تحت پوشش قرار گرفتند.

تعیین شاخص مقاومت به کشش، ترکیدن و

پارگی

ایجاد شفافیت و بهبود خواص ظاهری فیلم ها از دیگر مزایای نانوکامپوزیت های زیست پلیمری هستند. مونت موریلونیت^۱ (MMT) رایج ترین سیلیکات لایه ای است که به دلیل قیمت مناسب، دسترسی آسان و سازگاری با محیط زیست در تولید نانوکامپوزیت ها استفاده می شود. مونت موریلونیت سازگارترین نوع خاک رس با زیست پلیمرهای آب دوست نظیر نشاسته به شمار می آید. افزودن مقادیر کمی مونت موریلونیت می تواند بسیاری از خواص فیزیکی و شیمیایی فیلم نشاسته را بهبود ببخشد [۱۲]. در این پژوهش اثر کاغذهای پوشش دهی شده با اختلاط های متفاوت کربوکسی متیل سلولز و سدیم مونت موریلونیت بر روی خواص مقاومتی (کششی، ترکیدگی و پارگی) و نوری (روشنایی، ماتی و رنگ سنجی) جهت استفاده در صنایع بسته بندی غذایی بررسی می شود.

مواد و روش ها

کربوکسی متیل سلولز با گراندرومی متوسط (فرمول شیمیایی $\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$)، مونت موریلونیت (با فرمول شیمیایی $(\text{Al}_{1.67}\text{Mg}_{0.33})[(\text{OH})_2\text{Si}_4\text{O}_{10}]\cdot\text{Na}_{0.33}(\text{H}_2\text{O})_4$) و با ظرفیت تبادل بار $92/6 \text{ meq}/100\text{g}$ (نانو خاک رس) و ابعاد $150-300$ نانومتری از شرکت زیگما آلدریج خریداری شدند. همچنین گلیسرول (با فرمول شیمیایی $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$ ، وزن مولکولی $92/10 \text{ g/mol}$ و دانسیته $1/26$) از شرکت زیگما آلدریج تهیه شد. همچنین کاغذ کرافت با گراماژ $70 \pm 5 \text{ g/m}^2$ ، رنگبری نشده از کارخانه چوب و کاغذ مازندران تهیه شد.

تهیه محلول های پوشش دهی

آماده سازی سوسپانسیون کربوکسی متیل سلولز

یک گرم پودر کربوکسی متیل سلولز در ۸۰ میلی لیتر آب مقطر با استفاده از همزن مغناطیسی در دمای ۷۵ درجه سلسیوس به مدت ۱۰ دقیقه حل شد.

آماده سازی سوسپانسیون مونت موریلونیت

¹ Montmorillonite

استفاده از پارامترهای هانتر بر حسب روشیایی (L)، زردی - آبی (b) و قرمز- سبز (a) بیان گردید. ΔE میزان اختلاف رنگ نمونه‌ها با صفحه استاندارد را نشان می‌دهد و معیاری برای سنجش میزان شفافیت است. داده‌ها در طی سه اندازه‌گیری از نقاط مختلف کاغذها (یکی در مرکز و دو عدد در پیرامون) به‌دست آمده و از آن‌ها میانگین گرفته شد.

روش آماری

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS، از طرح کاملاً تصادفی با آنالیز واریانس یک‌طرفه و در نهایت، گروه‌بندی میانگین‌ها به کمک آزمون دانکن (در سطح ۵٪) انجام شد.

نتایج و بحث

نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص مقاومت‌های کششی، ترکیدگی و پارگی و همچنین درجه روشنی، ماتی و رنگ‌سنجی کاغذها قبل از پوشش‌دهی (شاهد) و بعد از پوشش‌دهی با کربوکسی‌متیل سلولز و مونت موریلونیت به ترتیب در جدول ۱ آمده است.

برای تعیین ویژگی‌های کاغذ، نمونه‌ها در شرایط کلیما (رطوبت نسبی 50 ± 2 °C و دمای 23 ± 1 °C) به مدت ۲۴ ساعت مطابق با استاندارد TAPPI T 402 sp- 98 قرار گرفتند. اندازه‌گیری شاخص مقاومت به کشش نمونه‌های پوشش‌دار با دستگاه SANTAM مدل STM-20 و استاندارد TAPPI T 404 OM-98، شاخص مقاومت به ترکیدن با دستگاه Regmed مدل BT-21P و استاندارد TAPPI T403 om-02 و شاخص مقاومت به پارگی با دستگاه Sanatazma و استاندارد TAPPI T414 om-04 انجام گرفت.

ویژگی‌های نوری

ماتی بر اساس استاندارد TAPPI T425 om- 91 و درجه روشنی بر اساس استاندارد TAPPI T452 om- 92 توسط دستگاه ZB-A Colorimeter اندازه‌گیری شدند.

رنگ‌سنجی (ΔE)

رنگ نمونه‌ها توسط دستگاه هانترلب با استاندارد TAPPI T507 مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان رنگ، با

جدول ۱- نتایج حاصل از اندازه‌گیری ویژگی‌های کاغذهای پوشش‌دهی شده و نمونه شاهد

تیمار	کد تیمار	شاخص مقاومت به کشش* (N.m/g)	شاخص مقاومت به ترکیدن* (Kpa.m ² /g)	شاخص مقاومت به پارگی* (mN.m ² /g)	درجه روشنی* (%)	درجه ماتی** (%)	رنگ‌سنجی* (ΔE)
شاهد	شاهد	۷۰/۷۵	۳/۳۷	۴/۳۱	۲۴/۳۸	۹۷/۵۲	۲۰/۰۷
۳٪ CMC-MMT	۳	۷۲/۴۴	۳/۷۶	۴/۶	۲۴/۶۵	۹۷/۵۷	۲۱/۰۷
۵٪ CMC-MMT	۵	۷۷/۰۸	۴/۱۳	۴/۷۲	۲۴/۹۷	۹۷/۷	۲۱/۲۷
۷٪ CMC-MMT	۷	۸۶/۲۶	۴/۳۶	۴/۸۴	۲۶/۷۸	۹۷/۷۲	۱۸/۱۸


* معنی‌دار شدن در سطح ۵٪

** معنی‌دار نشدن در سطح ۵٪

موریلونیت ۷٪ می‌باشند. تصاویر میکروسکوپی مربوط به کاغذهای پوشش‌دهی شده به‌وضوح نشان می‌دهند که طی فرایند پوشش‌دهی نانوذرات توانسته‌اند به میزان قابل توجهی منافذ موجود در سطح کاغذ را نسبت به کاغذ شاهد پر کنند که با نتایج یافته‌های Kiaei و همکاران (۲۰۲۱) و Kasmani و همکاران (۲۰۲۱) مطابقت داشت [۱۳ و ۱۴].

بررسی ساختاری با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

شکل ۲ تصویر SEM از سطح کاغذهای مورد آزمون را نشان می‌دهد. شکل ۲ (الف) مربوط به کاغذ شاهد و شکل‌های ۲ (ب) از سطح کاغذ پوشش‌دهی شده با کربوکسی‌متیل سلولز و مونت موریلونیت ۳٪، ۲ (ج) مربوط به مونت موریلونیت ۵٪ و ۲ (د، ر) مرتبط با مونت




شکل ۲- تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه‌های کاغذ شاهد (الف) و پوشش داده شده با کربوکسی‌متیل سلولز و مونت موریلونیت ۳٪ (ب)، ۵٪ (ج) و ۷٪ (د، ر)

شاخص مقاومت در برابر کشش

نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس شاخص مقاومت به کشش تیمارها نشان می‌دهد که بین این مقادیر در سطح خطای ۵٪، در سطوح مختلف تیمارها اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد همچنین با افزایش مونت موریلونیت از ۳٪ به ۷٪، شاخص کشش به‌وضوح می‌یابد. همان‌طور که در شکل ۳ نشان داده شده است بیشترین مقدار شاخص مقاومت به کشش مربوط به مونت

موریلونیت ۷٪ و کمترین مقدار مربوط به نمونه شاهد می‌باشد. کربوکسی‌متیل سلولز توانسته با ایجاد پیوندهای هیدروژنی و الکتروستاتیکی با مونت موریلونیت و همچنین الیاف کاغذ پیوندی قوی میان آنها ایجاد کند. همچنین مونت موریلونیت با پر کردن فضاهای خالی که در شکل ۲ (د، ر) نشان داده شد؛ سبب افزایش استحکام و مقاومت کششی کاغذها شده است [۱۲ و ۱۵].




شکل ۳- شاخص مقاومت به کشش کاغذهای پوشش داده شده با درصدهای مختلف مواد پوشش‌دهنده و شاهد

مقدار شاخص مقاومت به ترکیدن مربوط به مونت موریلونیت ۷٪ و کمترین مقدار مربوط به نمونه شاهد می‌باشد. مهم‌ترین دلیل برای تقویت شاخص مقاومت به ترکیدن در اثر افزودن مونت موریلونیت، برقراری پیوندهای بین سطحی قوی‌تر و بیشتر بین زنجیرهای کربوکسی‌متیل سلولز و لایه‌های پخش شده مونت موریلونیت، پرکردن فضاهای خالی و افزایش نواحی بلوری بوده است که در شکل ۲ (د، ر) مشخص می‌باشد [۱۶].

شاخص مقاومت در برابر ترکیدن

نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس شاخص مقاومت به ترکیدن تیمارها نشان می‌دهد که بین این مقادیر در سطح خطای ۵٪، در سطوح مختلف تیمارها اختلاف معنی‌داری وجود دارد. در مقایسه با نمونه شاهد با مونت موریلونیت، افزایش شاخص مقاومت به ترکیدن مشخص است. همچنین با افزایش مونت موریلونیت از ۳٪ به ۷٪، افزایش شاخص ترکیدن به طور واضح مشخص می‌باشد همان‌طور که در شکل ۴ نشان داده شده است بیشترین




شکل ۴- شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذهای پوشش داده شده با درصدهای مختلف مواد پوشش‌دهنده و شاهد

موریلونیت ۷٪ و کمترین مقدار مربوط به نمونه شاهد می‌باشد. کربوکسی‌متیل سلولز پس از پوشش‌دهی وارد فضای خالی بین الیاف کاغذ شده و پس از پلیمرشدن، تشکیل یک فیلم یکنواخت بر روی سطوح کاغذ داده و در نتیجه علاوه بر پیوند شیمیایی با گروه‌های هیدروکسیل سطوح الیاف به صورت مکانیکی نیز الیاف را کنار همدیگر قرار می‌دهد. یکی دیگر از علل آن را می‌توان به پیوندهای هیدروژنی و کووالانسی بین گروه‌های هیدروکسیل کاغذ با مونت موریلونیت نسبت داد که می‌تواند باعث بهبود پیوندهای بین‌مولکولی بین کاغذ و ترکیب پوشش‌دهی شود [۱ و ۱۷].

شاخص مقاومت در برابر پاره شدن

نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس شاخص مقاومت به پاره شدن تیمارها نشان می‌دهد که بین این مقادیر در سطح خطای ۵٪، در سطوح مختلف تیمارها اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد. همچنین بر طبق گروه‌بندی دانکن نیز مقادیر تیمارهای مختلف در چهار گروه قرار گرفته‌اند. در مقایسه با نمونه شاهد با مونت موریلونیت، افزایش شاخص مقاومت به پاره شدن مشخص است. همچنین با افزایش مونت موریلونیت از ۳٪ به ۷٪، افزایش شاخص پاره شدن به طور واضح مشخص می‌باشد. همان‌طور که در شکل ۵ نشان داده شده است بیشترین مقدار شاخص مقاومت به پاره شدن مربوط به مونت




شکل ۵- شاخص مقاومت به پارگی کاغذهای پوشش داده شده با درصدهای مختلف مواد پوشش‌دهنده و شاهد

بخشیده است. همچنین با افزایش مونت موریلونیت از ۳٪ به ۷٪، روشنی به طور واضح افزایش یافته است. همان‌طور که در شکل ۶ نشان داده شده است بیشترین مقدار درجه روشنی مربوط به مونت موریلونیت ۷٪ و کمترین مقدار مربوط به نمونه شاهد می‌باشد. به کارگیری پرکننده‌های معدنی سبب تغییر و بهبود ویژگی‌های نوری در انواع کاغذها می‌شود؛ اما میزان این تغییرات متأثر از ساختار کاغذ، اندازه و سطح ویژه پرکننده است که در نهایت باعث پراکنش نور و افزایش خواص نوری در کاغذ می‌شوند [۱۸].

درجه روشنی

نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس درجه روشنی تیمارها نشان می‌دهد که بین این مقادیر در سطح خطای ۵٪، در سطوح مختلف تیمارها اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد. نتایج گروه‌بندی نیز نشان می‌دهد که در تمامی سطوح مورد مطالعه با افزایش مونت موریلونیت از ۳٪ به ۷٪، درجه روشنی افزایش می‌یابد. افزون بر این مونت موریلونیت به دلیل اینکه ماده‌ای با رنگ گرم روشن است تا حدی درجه روشنی نمونه پوشش داده شده را بهبود




شکل ۶- درجه روشنی کاغذهای پوشش داده شده با درصدهای مختلف مواد پوشش‌دهنده و شاهد

درجه ماتی

نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس ماتی تیمارها نشان می‌دهد که بین این مقادیر در سطح خطای ۰.۵٪، در سطوح مختلف تیمارها اختلاف معنی‌دار آماری وجود ندارد. همچنین با افزایش مونت موریلونیت از ۰.۳٪ به ۰.۷٪، درجه ماتی نمونه‌ها به مقدار کمی بیشتر شده است. همان‌طور که در شکل ۷ نشان داده شده است کمترین مقدار ماتی مربوط نمونه شاهد و بیشترین مقدار مربوط به مونت موریلونیت ۰.۷٪ می‌باشد؛ بنابراین تغییرات اندک و یا عدم

تغییر ماتی می‌تواند فقط متأثر از افزایش پیوند بین الیاف باشد. مقدار پراکندگی نور با سطحی از الیاف که با هوا در تماس است؛ ارتباط مستقیم دارد. هرچه سطح اتصال بین الیاف کمتر باشد، سطح در تماس با هوا بیشتر بوده و این سطح پیوند نیافته درصد بیشتری از نور را پراکنده می‌سازد [۱۹]. همچنین ذرات پراکنده پراکندگی نور را به خاطر فضاهای خالی آن‌ها افزایش داده و افزودن آن‌ها ماتی کاغذها را بالا برد که با نتایج یافته‌های ابراهیم‌پور کسمانی و همکاران (۲۰۲۱) مطابقت داشت [۱۳].



شکل ۷- درجه ماتی کاغذهای پوشش داده شده با درصدهای مختلف مواد پوشش‌دهنده و شاهد


رنگ‌سنجی (ΔE)

نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس رنگ‌سنجی تیمارها نشان می‌دهد که بین این مقادیر در سطح خطای ۵٪، در سطوح مختلف تیمارها اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد. نتایج گروه‌بندی نیز نشان می‌دهد که تیمارهای مختلف در ۳ گروه متفاوت قرار گرفته‌اند. رنگ‌سنجی در تمامی سطوح مورد مطالعه با افزایش مونت موریلونیت از ۳٪ تا ۵٪ به مقدار اندکی افزایش و سپس در ۷٪ کاهش می‌یابد. همان‌طور که در جدول ۲ و شکل ۸ نشان داده شده است کمترین مقدار رنگ‌سنجی مربوط به مونت موریلونیت ۷٪ و بیشترین مقدار مربوط به مونت موریلونیت ۵٪ می‌باشد. پارامتر روشنایی (L^*) با افزودن مونت موریلونیت از ۳ تا ۷٪ به محلول پوشش‌دهی، افزایش یافت که نشان می‌دهد ماده پوشش‌دهنده باعث روشن‌تر شدن

کاغذ گردیده است. بررسی پارامتر قرمزی - سبزی (a^*) کاغذها از شاهد تا ۷٪ مونت موریلونیت نشان داد که با افزایش مقدار مونت موریلونیت، تمایل به سبزی بیشتر شده و کاغذ شاهد به قرمزی تمایل بیشتری داشته است. بررسی پارامتر زردی - آبی (b^*) کاغذها نشان داد که با افزایش مقدار مونت موریلونیت، زردی بیشتر می‌گردد [۱۳]. بررسی پارامتر رنگ‌سنجی نماینده تغییرات رنگی نمونه‌هاست که نشان داد، پوشش‌دهی با افزودن مونت موریلونیت تا ۵٪ این پارامتر بهبود یافته است، زیرا دو فاکتور (L^* و b^*) بر این افزایش تأثیرگذار بوده است و کاهش فاکتور (a^*) سبب شده تا پارامتر رنگ‌سنجی در کاغذ پوشش‌دهی شده با مونت موریلونیت ۷٪ نسبت به کاغذهای شاهد و ۳ تا ۵٪ کمتر باشد [۱۶].

جدول ۲- مقادیر رنگ‌سنجی کاغذهای پوشش داده شده با درصدهای مختلف مواد پوشش‌دهنده و شاهد

رنگ‌سنجی* (ΔE)	b^*	a^*	L^*	کد تیمار	تیمار
۲۰/۰۷	۱۴/۱۶	۱۳/۸۱	۳/۳۷	شاهد	شاهد
۲۱/۰۷	۱۶/۰۶	۱۳/۲	۳/۳۸	۳	۳٪ CMC-MMT
۲۱/۲۷	۱۶/۵۲	۱۲/۶۷	۴/۳۱	۵	۵٪ CMC-MMT
۱۸/۱۸	۱۶/۶۱	۵/۵۴	۴/۷۱	۷	۷٪ CMC-MMT



شکل ۸- رنگ‌سنجی کاغذهای پوشش داده شده با درصدهای مختلف مواد پوشش‌دهنده و شاهد

نتیجه‌گیری

استفاده از نانوماده زیست‌تخریب‌پذیر می‌تواند باعث بهبود ویژگی‌های مقاومتی و نوری کاغذهای پوشش‌دهی

شده شود. این مواد جایگزینی مناسب برای مواد پلاستیکی و پلیمرهای سنتزی می‌باشند. در این پژوهش اثر کاغذهای پوشش‌دهی شده با تیمارهای متفاوت

نسبت به کاغذ شاهد افزایش یافته است. افزودن مونت موریلونیت تغییرات معنی‌داری در درجه ماتی ایجاد نکرده است. مقدار پراکندگی نور با سطحی از الیاف که با هوا در تماس است، ارتباط مستقیم دارد. هرچه سطح اتصال بین الیاف کمتر باشد، سطح در تماس با هوا بیشتر بوده و این سطح پیوند نیافته درصد بیشتری از نور را پراکنده می‌سازد؛ بنابراین تغییرات اندک و یا عدم تغییر این خواص می‌تواند فقط متأثر از افزایش پیوند بین الیاف باشد. همچنین تصاویر SEM نشان داد که مونت موریلونیت طی فرایند پوشش‌دهی توانسته است به میزان قابل توجهی منافذ موجود در سطح کاغذ را نسبت به کاغذ شاهد پر کند.

کربوکسی‌متیل سلولز و مونت موریلونیت بر روی ویژگی‌های مقاومتی و نوری جهت استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی بررسی شد. نتایج حاصل از اندازه‌گیری ویژگی‌های مقاومتی کاغذهای پوشش‌دهی شده نشان داد که با حضور مونت موریلونیت شاخص‌های مقاومت به کشش، ترکیدن و پاره شدن نسبت به نمونه شاهد بهبود یافته است. این افزایش را می‌توان در نتیجه پیوند شیمیایی گروه‌های هیدروکسیل سطوح الیاف به‌صورت مکانیکی و تشکیل پیوندهای هیدروژنی و کووالانسی بین گروه‌های هیدروکسیل الیاف کاغذ با مونت موریلونیت نسبت داد. به دلیل ماهیت نانومواد و سطح ویژه بالاتر آنها نسبت به الیاف کاغذ، درجه روشنی کاغذهای پوشش‌دهی شده

منابع

- [1] Vaezi, K., Asadpour, G. and Sharifi, H., 2019. Effect of ZnO Nanoparticles on the Mechanical, Barrier and Optical Properties of Thermoplastic Cationic Starch/Montmorillonite Biodegradable Films. *International Journal of Biological Macromolecules*, 124: 519-529.
- [2] Salehpour, S., Jonoobi, M., Oksman, K., Ahmadzade, M., Khanali, M., 2016. Study of Biodegradability and Mechanical Properties of Polyvinyl Alcohol (PVA) Reinforced with Cellulose Nanofiber (CNF). *Iranian Journal of Wood and Paper Industries*, 8 (4):497-508. (In Persian).
- [3] Sodeifi, B., Nazarnezhad, N. and Sharifi, H., 2021. Investigation of Barrier Properties of the Coated and Treated Papers with Polycaprolactone/Cellulose Nanocrystals/ZnO Nanoparticles. *Iranian Journal of Food science and Technology*, 107(17):91-105. (In Persian).
- [4] Gatto, M., Ochi, D., Yoshida, C.M.P. and da Silva, C.F., 2019. Study of Chitosan with Different Degrees of Acetylation as Cardboard Paper Coating. *Carbohydrate Polymers*, 210:56-63.
- [5] Seraian, A. R., Heidari, S. and Shakeri, A., 2016. Investigating the Effect of Coating Paper Obtained from Bagasse Soda Pulp with Biodegradable Polymers. *Iranian Quarterly Journal of Scientific Research of Wood and Paper Sciences*, 31(2):204-210. (In Persian).
- [6] Dashtbani, R., Resalati, H. and Afra, A., 2013. Investigating the Improvement of Antimicrobial and Resistance Properties of Packaging Paper Using Chitosan. *Promotional Scientific Quarterly of Packaging Sciences and Arts*, 4(13):77-68. (In Persian).
- [7] Dufresne, A. and Belgacem, M.N., 2013. Cellulose Reinforced Composites, from Micro to Nanoscale, Overview, *Polimeros, Ciencia y tecnologia*, 23(3):277-286.
- [8] Gacitua, W.E., Ballerini, A. and Zhang, J., 2005. Polymer Nanocomposites, Synthetic and Natural Fillers. A Review, *Maderas, Ciencia y tecnologia*, 7(3):159-178.
- [9] Youssef, H.F., El-Naggar, M.E., Fouda, F.K. and Youssef, A.M., 2019. Antimicrobial Packaging Film Based on Biodegradable CMC/PVA-zeolite Doped with Noble Metal Cations. *Food Packaging and Shelf Life*, 22, 100378.

- [10] Fakhri, L.A., Ghanbarzadeh, B., Dehghannia, J. and Entezami, A.A., 2012. The Effects of Montmorillonite and Cellulose Nanocrystals on Physical Properties of Carboxymethyl Cellulose/Polyvinyl Alcohol Blend Films. *Science and Technology*, 24(6):455-466.
- [11] Gennadios, A. and Hanna, M.A., 1997. Application of Edible Coatings on Meats, Poultry and Seafoods. A review, *LWT - Food Science and Technology*, 30(4):337-350.
- [12] Almasi, H., Ghanbarzadeh, B., Entezami, A., 2010. Physicochemical properties of starch–CMC–nanoclay biodegradable films. *International Journal of Biological Macromolecules*, 46(1):1-5.
- [13] Kasmani, J, E., Samariha, A. 2021. Effects of Montmorillonite Nanoclay on the Properties of Chemimechanical Pulping Paper. *Bioresources*: 16(3), 6281-6291.
- [14] Kiaei, M., Samariha, A., Farsi, M., 2016. Effect of Montmorillonite Clay on Mechanical and Morphological Properties of Paper Made with Cationic Starch and Neutral Sulfite Semicemical or Old Corrugated Container Pulps. *Bioresource*, 11(2): 4990-5002.
- [15] Noshirvani, N., Ghanbarzadeh, B., Entezami, A., 2009. Comparison of tensile, permeability and color properties Bio-nanocomposites based on starch containing two types Filler: sodium montmorillonite and cellulose nanocrystal. *Journal of Science and Polymer technology*, 24(5):391-402.
- [16] Vaezi, K., Asadpour, G. and Sharifi, S.H., 2020. Bio nanocomposites based on cationic starch reinforced with montmorillonite and cellulose nanocrystals: Fundamental properties and biodegradability study. *International journal of biological macromolecules*, 146(1):374-386.
- [17] Sodeifi, B., Nazarnezhad, N. and Sharifi, H., 2019. Investigating the Resistance and Optical Properties of Papers Coated by the Polycaprolactone-nano crystal cellulose-nano zinc oxide Combination. *Scientific-Research Quarterly Journal of Iranian Wood and Paper Sciences*, 34(1):27-38. (In Persian).
- [18] Zhang, M., Hao, N., Song, S., Wang, J., Wu, Y. and Li, L., 2014. Investigation of the Mixed Refining of a Novel Fly Ash-based Calcium Silicate Filler with Fiber. *Bioresources*, 9(3):5175-5183.
- [19] Hubbe, M., 2006. Bonding Between Cellulosic Fibers in the Absence and Presence of Dry-strength Agent. A review, *Bioresource*, 1:281-318.

Investigating the resistance and optical properties of papers coated with carboxymethyl cellulose and montmorillonite combination

Abstract

Sustainable biological and inorganic nanomaterials, such as montmorillonite, have been the focus of researchers due to their biocompatibility and biodegradability properties for producing various products. This research investigated the effect of coating paper with carboxymethyl cellulose, montmorillonite, and their combination on resistance properties and optical properties. In order to achieve this, coating materials with specific conditions of carboxymethyl cellulose and montmorillonite (3%, 5%, and 7%) were applied to the papers. Additionally, the papers were studied using a scanning electron microscope. The results of the tests showed that the resistance characteristics (tensile, burst, and tear resistance indices) of the coated papers increased with higher percentages of montmorillonite. The combination of carboxymethyl cellulose and 7% montmorillonite exhibited the best resistance characteristics compared to the uncoated paper. The brightness characteristics increased with the addition of montmorillonite, but the opacity did not change significantly. Furthermore, the colorimetry improved with the addition of montmorillonite up to 5%, but decreased with the 7% sample. In addition, the microscopic examination showed that montmorillonite significantly filled the pores on the surface of the paper compared to the control paper.

Keywords: Carboxymethyl cellulose, Montmorillonite, Packaging, Coating, Biodegradability.

M. Norouzzadeh¹

S. H Sharifi^{2*}

N. Nazarnezhad³

¹ Ph.D. Student, Wood and Paper Science Department, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resource University

² Assist. Prof., Wood and Paper Science Department, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resource University

³ Assoc. Prof., Wood and Paper Science Department, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resource University

Corresponding author:

h.sharifi@sanru.ac.ir

Received: 2023/09/05

Accepted: 2023/08/24