

ارائه مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته شده از تخته چندلا با پیچ و مقایسه آن با MDF و تخته‌خرده‌چوب صنعتی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی امکان پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته‌شده از تخته چندلای پهن‌برگ، با پیچ رزوه ریزودرشت، با استفاده از مدل‌های رگرسیونی انجام‌شده است. ضخامت تخته‌چندلا در اعضای اتصال ۱۹ میلی‌متر بود و برای مقایسه از تخته‌خرده‌چوب و تخته‌فیبر با چگالی متوسط (MDF) با ضخامت اسمی ۱۸ میلی‌متر استفاده شد. پیچ‌های موردبررسی پیچ پانلی رزوه ریز و رزوه درشت با قطرهای اسمی ۳/۵، ۴ و ۵ میلی‌متر و طول اسمی به ترتیب ۳/۵، ۴ و ۵ سانتی‌متر و پیچ‌های خودکار با قطر اسمی ۴ و ۵ میلی‌متر و طول اسمی ۴ سانتی‌متر بودند. نتایج نشان دادند که ظرفیت لنگر خمشی اتصال با افزایش طول نفوذ و قطر پیچ افزایش می‌یابد و طول نفوذ پیچ در مقایسه با قطر آن، تأثیر بیشتری روی ظرفیت لنگر خمشی داشت. ظرفیت لنگر خمشی در اتصال‌های ساخته‌شده با پیچ رزوه درشت در مقایسه با اتصال‌های ساخته‌شده با پیچ رزوه ریز بیشتر بودند. بیشترین میزان ظرفیت لنگر خمشی (۷۱/۷۶ N.m) مربوط به پیچ رزوه درشت با قطر ۵ و طول نفوذ ۲۸ میلی‌متر بوده و کم‌ترین میزان آن (۱۲/۰۸ N.m) در پیچ رزوه ریز با قطر ۳/۵ و طول نفوذ ۹ میلی‌متر دیده‌شده است. بر پایه مشاهدات، ظرفیت لنگر خمشی تخته‌چندلا نسبت به MDF و تخته‌خرده‌چوب بیشتر است. در نهایت با تحلیل‌های صورت گرفته معادله $W_c = 3.426 \times D^{0.615} \times P^{0.639}$ برای پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی با پیچ رزوه درشت و $W_f = 4.684 \times D^{0.415} \times P^{0.568}$ برای پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی با پیچ رزوه ریز بر پایه قطر و عمق نفوذ پیچ به دست آمدند. مقادیر پیش‌بینی شده از مدل ارائه‌شده، با اندازه‌گیری‌های تجربی با یک تقریب نسبتاً خوب، همخوانی نشان می‌دهند.

واژگان کلیدی: ظرفیت لنگر خمشی، تخته‌چندلا، رزوه ریزودرشت، پیچ پانلی، مدل رگرسیون، اتصال پیچ

صادق ملکی^{۱*}

مهدی فائزی‌پور^۲

قنبر ابراهیمی^۲

محمد لایقی^۲

^۱ دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی واحد نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

^۲ استاد، ^۳ استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

*مسئول مکاتبات:

s.maleki3@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۰۹/۲۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۰۳/۰۲

مقدمه

در ساخت سازه‌های ساختمانی و مبلمان، تخته‌چندلا، به دلیل داشتن مقاومت، ثبات ابعاد و مدول کشسانی (الاستیسیته) بالا کاربرد فراوانی دارد. پیشرفت فن‌آوری و عرضه یراق‌آلات جدید با کارایی بالا، سهم زیادی در توسعه صنعت مبلمان داشته‌اند. به‌طور کلی اتصال‌ها، مسیر انتقال بار به تکیه‌گاه سازه را تشکیل می‌دهند و شکست اتصال‌ها به‌طور معمول از ایراد در طراحی، مواد نامناسب و یا اجرای نادرست آن ناشی می‌شود [۱]. بنابراین طراحی مناسب اتصال‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. پیچ با توجه به مقاومت مناسب، قابلیت مونتاژ و همچنین اجرای آسان، یکی از اتصالات پرکاربرد در صنعت مبلمان صفحه‌ای برای مونتاژ اتصال گوشه‌ای سربه‌سر محسوب می‌شود؛ بنابراین پیش‌بینی استحکام انواع این اتصال‌دهنده که مصرف آن در صنعت مبلمان معمول است، بسیار مهم و ارزشمند است. در سال‌های اخیر استفاده از مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی استحکام اجزا و اتصال‌ها در چندسازه‌های چوبی رشد چشمگیری پیدا کرده است. بدیهی است، استفاده مناسب از این روش‌ها برای برطرف نمودن برخی عدم قطعیت‌ها و پیش‌بینی نتایج، در شرایطی که به‌دست آوردن اطلاعات، سخت و گاهی ناممکن است، بسیار سودمند است؛ زیرا استفاده از این روش‌ها می‌تواند منجر به برآورد پرشتاب و ارزان‌تر خواص این فرآورده‌ها شود [۲]. Semple و همکاران (۲۰۰۶) تأثیر چسبندگی درونی بر ظرفیت نگهداری پیچ در تخته‌خرده‌چوب را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج تحقیقات این پژوهشگران نشان داد که بین توان نگهداری پیچ در سطح و لبه تخته با دانسیته آن همبستگی چشمگیری وجود ندارد ولی بین توان نگهداری پیچ و چسبندگی درونی تخته همبستگی خوبی وجود دارد $(r^2 > .7)$ [۳]. بنابراین معادله تجربی ارائه‌شده در کتاب مهندسی مبلمان ظرفیت نگهداری پیچ در تخته‌خرده‌چوب، وابستگی شدیدی به قطر پیچ، طول نفوذ، چگالی و چسبندگی درونی تخته دارد. همچنین ظرفیت نگهداری MDF حدود ۳۹ درصد از تخته-خرده‌چوب بیشتر است [۴]. Eckelman (۱۹۶۹) با بررسی نیروی انفصالی و مقاومت خمشی پین‌های ساخته‌شده از تخته‌چندلا و OSB عنوان کرد که مقاومت خمشی این پین‌ها را می‌توان با معادله

$p = a_0 Da_1 La_2 Wa_3$ (P - مقاومت کششی، D - قطر پین، L - عمق نفوذ، W - چگالی تخته و a_1, a_2, a_3 ضریب رگرسیونی) محاسبه کرد [۵]. Hill و همکاران (۱۹۷۳) با بررسی مقاومت خمشی اتصال کام‌وزبانه عنوان داشتند که مقاومت خمشی این اتصال‌ها تابع گونه چوبی، نوع چسب مصرفی، ابعاد زبانه و کام و میزان کیپ بودن زبانه در کام است. این محققان همچنین بیان کردند که تأثیر متقابل این عوامل روی عملکرد نهایی اتصال در یک معادله تجربی به‌صورت زیر است:

$$M = 0.7 \times S \times A \times B \times C \times D$$

که در معادله فوق M - مقاومت خمشی نهایی (lb/in^2) ، S - مقاومت برشی گونه چوب (psi) ، $A = (57 w)$ $(+ 0.24 d)$ ، d عرض افقی در نمونه T شکل و w عرض زبانه اتصال (in) ، B - عامل طول زبانه C - عامل چسب و D عامل کیپ شدن زبانه می‌باشند [۶].

Bahmani و همکاران (۲۰۰۹) تأثیر افزایش قطر و طول نفوذ پین بر مقاومت خمشی و نیروی کششی اتصال با پین چوبی در تخته فیبر چگالی متوسط (MDF) را بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد که بالاترین میزان مقاومت کششی و خمشی اتصال ساخته‌شده با پین چوبی به قطر ۸ میلی‌متر و طول نفوذ ۱۲ میلی‌متر ایجاد می‌شود. در پایان با تحلیل‌های صورت گرفته معادله تجربی $W_t = 2D^{.08} L^{.69} (IB)^{2.3}$ برای پیش‌بینی مقاومت کششی حاصل شد که در معادله بالا W_t - مقاومت کششی، D و L - به ترتیب قطر و طول نفوذ دوپل و IB - چسبندگی درونی تخته می‌باشند و معادله تجربی $W_b = (d/2 + w/3 + e/3)W_t$ برای پیش‌بینی مقاومت خمشی به‌دست آمد که W_b - مقاومت خمشی نهایی، d - فاصله بین دو پین (محور تا محور)، w - پهنای قید، e - فاصله تا محور خنثی، W_t - مقاومت کششی اتصال با پین می‌باشند. همچنین رابطه $W_b = 10W_t$ را به‌عنوان رابطه‌ای برای پیش‌بینی مستقیم مقاومت خمشی نهایی ارائه دادند [۷].

Kasal و همکاران (۲۰۰۸) تأثیر قطر پیچ، طول نفوذ، شمار پیچ و نوع پانل را بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های گوشه‌ای بررسی کردند و نشان دادند که مقاومت اتصال‌های ساخته‌شده با MDF زیر بارگذاری کششی و

بر خواص یادشده را بررسی کنند، نیازمند صرف وقت و هزینه فراوانی است و از آنجا که همواره در صنعت، کاهش هزینه و زمان مورد توجه است، در این پژوهش از مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های T ساخته‌شده از تخته‌چندلا با پیچ بر حسب قطر و طول نفوذ پیچ رزوه ریزودرشت استفاده شده‌است.


مواد و روش‌ها

در این پژوهش از تخته چندلای ساخته‌شده از گونه‌های پهن‌برگ راش، ممرز و توسکا (۱۱ لایه) با ضخامت اسمی ۱۹ میلی‌متر، تخته‌خرده‌چوب و تخته فیبر با چگالی متوسط (MDF) با ضخامت اسمی ۱۸ میلی‌متر استفاده شد. بعضی از خواص اصلی تخته‌های به‌کاربرده شده در این پژوهش در جدول ۱ ارائه شده است. نخست نمونه‌های آزمونی به اندازه مورد نظر بریده‌شده و به مدت سه هفته در اتاق مشروط‌سازی با رطوبت نسبی ۶۵ درصد و دمای 20°C نگهداری شدند تا به رطوبت اسمی ۱۲ درصد برسند. پس از ثابت شدن رطوبت، نمونه‌های آزمونی سوراخ‌کاری شده و سپس پیچ مربوط به هر تیمار در سوراخ‌های تعبیه‌شده قرار داده شد. برای حفر سوراخ‌ها از مته ستونی و برای نصب پیچ از دریل برقی استفاده شد. نمونه‌های آزمونی با ابعاد 23×30 سانتی‌متر (عضو فرعی) و 16×23 سانتی‌متر (عضو اصلی) ساخته شدند (شکل ۱).

فشاری بیشتر از تخته‌خرده‌چوب است و افزایش قطر، طول نفوذ و شمار پیچ باعث افزایش مقاومت اتصال می‌شود [۸]. این پژوهشگران همچنین از رابطه رگرسیونی به بررسی ظرفیت لنگر خمشی اتصال پیچ با قطر $4/5$ و $5/6$ میلی‌متر در حالت‌های بدون چسب و آغشته با چسب پلی‌اورتان در MDF و تخته‌خرده‌چوب پرداختند. آنان بنا بر معادله $Y = AX + C$ که در آن Y - تنش شکست (MPa)، X - نسبت طول نفوذ به قطر پیچ، A - شیب خط رگرسیون و C - محل تقاطع خط رگرسیون با محور عمودی Y ها است، ظرفیت لنگر خمشی اتصال را محاسبه کردند. نتایج نشان داد بهترین نتیجه رگرسیونی، زیر بارگذاری کششی برای پیچ با قطر $5/6$ میلی‌متر در MDF قابل‌دستیابی است و اتصال‌های آغشته شده به چسب نسبت به بدون چسب از مقاومت بیشتری برخوردار بودند [۶]. یکی از مشکل‌های اصلی تخته‌خرده‌چوب و MDF در ساخت انواع سازه به‌ویژه قفسه کتاب محدودیت در گزینش طول دهانه در این سازه‌ها است که سبب خیز بیش‌ازحد صفحه زیر بار وارده می‌شود. با کاربرد تخته‌چندلا در این سازه‌ها می‌توان این مشکل را برطرف کرد و طول دهانه بیشتری نسبت به تخته‌خرده‌چوب و MDF گزینش کرد. به‌طور کلی عامل‌هایی مانند قطر پیچ، طول نفوذ پیچ، نوع رزوه، شمار پیچ، فاصله بین پیچ‌ها و فاصله بین پیچ تا لبه عضو و ... بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال با پیچ مؤثرند. اگر بخواهند تأثیر هر یک این عامل‌ها


جدول ۱- خواص تخته‌های مورد استفاده

نوع تخته	چگالی g/cm^3	IB (MPa)	MOR (MPa)
تخته‌خرده‌چوب	۰/۶	۰/۶۶	۲۵/۲۵
MDF	۰/۷	۰/۸	۳۶/۱۳
تخته‌چندلا	۰/۷	-	۶۶



شکل ۱- آرایش آزمون ظرفیت لنگر خمشی اتصال T شکل

ترتیب ۳/۵، ۴ و ۵ سانتی‌متر و پیچ‌های خودکار با قطر اسمی ۴ و ۵ میلی‌متر (به ترتیب شماره‌های ۸ و ۱۰) و طول اسمی ۴ سانتی‌متر بودند که از بازار ابزار و یراق‌آلات تهیه شده‌اند. شکل ۲ پیچ‌های مورد استفاده در این پژوهش را نشان می‌دهد.



شکل ۲- انواع پیچ‌های مورد استفاده در این پژوهش
(الف) پیچ خودکار (ب) پیچ پانلی رزوه درشت (ج) پیچ پانلی رزوه ریز

فاصله پیچ‌ها از لبه ۵ سانتی‌متر و فاصله بین پیچ‌ها ثابت بود. انواع پیچ‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پیچ‌های پانلی رزوه ریز و رزوه درشت با قطرهای اسمی ۳/۵، ۴ و ۵ میلی‌متر (به ترتیب شماره‌های ۴، ۸ و ۱۰) و طول اسمی به

نتایج و بحث

میانگین مقادیر ظرفیت لنگر خمشی بر حسب قطر و طول نفوذهای مختلف در جدول ۲ ارائه شده است. همچنین برای مشخص کردن اهمیت تأثیر هر یک از عامل‌های متغیر مورد بررسی بر ظرفیت لنگر خمشی، نتایج تجزیه واریانس در جدول ۳ آمده است. همان‌طور که در جدول ۲ دیده می‌شود بیشترین میزان ظرفیت لنگر خمشی ($71/76 \text{ N.m}$) مربوط به پیچ رزوه درشت با قطر ۵ و طول نفوذ ۲۸ میلی‌متر بوده است. کمترین آن ($12/08 \text{ N.m}$) در پیچ رزوه ریز با قطر ۳/۵ و طول نفوذ ۹ میلی‌متر دیده شده است. علت بیشتر بودن ظرفیت لنگر خمشی اتصال ساخته شده با پیچ رزوه درشت را به ارتفاع و فاصله بین رزوه‌های آن می‌توان نسبت داد که سبب درگیری بهتر پیچ رزوه درشت نسبت به رزوه ریز می‌شود و سبب کاهش له یا خلال شدن لایه‌های تخته می‌شود.

شکل ۳، ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های T ساخته شده را بر حسب قطرهای مختلف پیچ نشان می‌دهد.

همان‌گونه که دیده می‌شود با افزایش قطر پیچ از ۳/۵ به ۵ میلی‌متر، ظرفیت لنگر خمشی افزایش یافته ولی با افزایش آن از ۴ به ۵ میلی‌متر، این روند تغییرات کم‌تری نشان می‌دهد. دلیل این امر این است که هنگام بارگذاری

برای بررسی تأثیر نوع پیچ بر ظرفیت لنگر خمشی تخته‌چندلا، آزمون‌های ساخته شده با پیچ خودکار به قطرهای ۴ و ۵ میلی‌متر و طول ۴ سانتی‌متر مورد ارزیابی قرار گرفتند. سرعت بارگذاری در این آزمون 5 mm/min تنظیم شد و آزمون‌ها تا شکست کامل بارگذاری شدند. برای انجام آزمون از دستگاه اینسترون مدل ۴۴۸۶ استفاده شد. برای محاسبه ظرفیت لنگر خمشی اتصال T از معادله زیر استفاده شد:

$$M = P_{max} \times Y \quad (1)$$

که در آن M مقدار لنگر خمشی (N.m)، P_{max} بیشترین بار برای هر نمونه (N) و Y طول بازوی لنگر (m) است. برای هر تیمار ۵ تکرار در نظر گرفته شد. در نهایت نتایج به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفتند و از طرح فاکتوریل و آزمون دانکن برای مقایسه میانگین‌ها استفاده شد. همچنین در این پژوهش از مدل‌سازی رگرسیونی به روش توأم استفاده شده است. مدل‌های ریاضی ارائه شده با توجه به بیشترین تأثیر هر کدام از عامل‌های متغیر مورد بررسی، وارد مدل شده است. همچنین ضریب تبیین (R^2) به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری کفایت مدل رگرسیونی به دست آمده تعیین و درج گردیده است.

قطر پیچ به دلیل سطح تماس بیشتر آن با اعضای اتصال، افزایش مقاومت اتصال را به دنبال خواهد داشت. نتایج این قسمت با یافته‌های Kasal و همکاران (۲۰۰۸) [۸] و Eckelman (۲۰۰۳) همخوانی دارد [۵].

اتصال با پیچ به قطر ۵ میلی‌متر، خود پیچ شکست و این عامل باعث شد که پیچ با قطر ۴ و ۵ میلی‌متر باهم اختلاف مقاومت چندانی نداشته باشند. همان‌گونه که در شکل ۳ مشاهده می‌شود، بیشترین مقاومت در هر دو نوع رزوه مربوط به پیچ با قطر ۵ میلی‌متر است. چراکه افزایش


جدول ۲- میانگین ظرفیت لنگر خمشی پیچ پانلی رزوه ریزودرشت، قطر و طول نفوذ پیچ

میانگین ظرفیت لنگر خمشی اتصال پیچ پانلی رزوه ریز (N.m)			قطر پیچ (mm)
طول نفوذ (mm)			
۲۸	۱۵	۹	
۵۰/۵۵۰ (۷/۲۱)	۳۴/۰۷۵ (۳/۷۴)	۲۰/۰۱۰ (۵/۳۴)	۳/۵
۶۱/۶۰۵ (۱۰/۳۳)	۴۵/۱۰۵ (۴/۵۱)	۲۲/۸۶۰ (۴/۹۳)	۴
۶۲/۲۴۰ (۹/۵۰)	۴۲/۷۳۰ (۶/۱۰۵)	۲۸/۰۶۵ (۳/۷۷)	۵
میانگین ظرفیت لنگر خمشی اتصال پیچ پانلی رزوه درشت (N.m)			
۶۰/۱۴۰ (۹/۴۸)	۴۳/۴۷۵ (۸/۶۸)	۲۳/۲۱۰ (۱/۳۸) [*]	۳/۵
۷۰/۹۹۰ (۸/۰۸)	۵۲/۸۲۵ (۷/۶۴)	۳۰/۲۷۵ (۳/۴۸)	۴
۷۱/۷۶۵ (۹/۵۰)	۴۹/۶۰۰ (۹/۷۱)	۳۳/۳۳۰ (۳/۹۱)	۵

اعداد درون پرانتز انحراف معیار تیمارها را نشان می‌دهد.

جدول ۳- تجزیه واریانس تأثیر مستقل و متقابل عامل‌های متغیر بر ظرفیت لنگر خمشی

پیچ پانلی رزوه ریز			درجه آزادی	عامل‌های متغیر مستقل و متقابل
Sig	F	میانگین مربعات		
۰/۰۰۲	۷/۳۳۱	۳۹۷/۰۹۴	۲	قطر
۰/۰۰۰	۸۲/۳۴۴	۴۴۶۰/۳۰۵	۲	طول نفوذ
۰/۶۲۸	۰/۶۵۴	۳۵/۴۴۵	۴	قطر × طول نفوذ
پیچ پانلی رزوه درشت				
۰/۰۰۲	۷/۳۷۴	۴۲۲/۳۵۶	۲	قطر
۰/۰۰۰	۹۸/۰۳۶	۵۶۱۵/۰۰۹	۲	طول نفوذ
۰/۸۶۴	۰/۳۱۷	۱۸/۱۸۲	۴	قطر × طول نفوذ




شکل ۳- تأثیر مستقل قطر پیچ بر ظرفیت لنگر خمشی در پیچ پانلی

(حروف روی نمودار گروه‌بندی دانکن را نشان می‌دهند که برای پیچ‌های با رزوه ریزودرشت به‌طور جداگانه انجام شده است).

همان‌گونه که دیده می‌شود با افزایش طول نفوذ از ۹ تا ۲۸ میلی‌متر، ظرفیت لنگر خمشی به‌طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد. دلیل این امر این است که با افزایش طول نفوذ پیچ، سطح تماس بین پیچ و اعضای اتصال بیشتر شده و باعث افزایش ظرفیت لنگر خمشی اتصال می‌شود. همچنین نتایج این قسمت با گزارش‌های Kasal و همکاران (۲۰۰۶ و ۲۰۰۸) همخوانی دارد [۸ و ۹]. با تغییر طول نفوذ پیچ از ۹ تا ۲۸ میلی‌متر، مقدار ظرفیت لنگر خمشی در پیچ پانلی رزوه ریز ۴۵ درصد و در پیچ پانلی رزوه درشت ۳۳ درصد افزایش یافت.

نتایج نشان داد که با تغییر قطر پیچ از ۳/۵ تا ۵ میلی‌متر، مقدار ظرفیت لنگر خمشی در پیچ پانلی رزوه ریز ۲۶ درصد و در پیچ پانلی رزوه درشت ۲۱ درصد افزایش می‌یابد. عامل دیگری که تأثیر آن بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال پیچ مورد بررسی قرار گرفت، طول نفوذ پیچ در اعضای اتصال بود. در این بررسی از طول نفوذ ۹، ۱۵ و ۲۸ میلی‌متر استفاده شده است. با توجه به جدول ۳، تأثیر مستقل طول نفوذ بر ظرفیت لنگر خمشی پیچ پانلی رزوه ریز درشت در سطح احتمال ۹۵ درصد معنی‌دار است. شکل ۴، تأثیر مستقل پیچ‌های پانلی را در طول نفوذهای مختلف، بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال نشان می‌دهد.



شکل ۴- تأثیر طول نفوذ بر ظرفیت لنگر خمشی پیچ پانلی

(حروف روی نمودار گروه‌بندی دانکن را نشان می‌دهند که برای پیچ‌ها با رزوه ریز درشت به‌طور جداگانه انجام شده است).

با شماره‌های ۸ و ۱۰ (با قطر اسمی ۴ و ۵ میلی‌متر) و طول ۵ سانتی‌متر استفاده شده است. همان‌گونه که شکل ۶ نشان می‌دهد، بیشترین میزان ظرفیت لنگر خمشی (۷۱/۷۶ N.m) مربوط به تخته‌چندلا با قطر ۵ میلی‌متر و کمترین مقدار مقاومت (۱۹/۱۶ N.m) مربوط به تخته‌خرده‌چوب با قطر ۴ میلی‌متر است.


نتایج نشان داد با تغییر نوع تخته و قطر پیچ، مقاومت به لنگر خمشی به ترتیب ۱۹۶ و ۲۱ درصد افزایش می‌یابد. ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌ها ساخته‌شده از تخته‌چندلا از ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌ها ساخته‌شده با MDF و تخته‌خرده‌چوب بیشتر است که دلیل این مسئله را می‌توان به ساختار تخته‌چندلا نسبت داد، در ساختار تخته‌چندلا، استفاده از لایه‌های چوب ماسیو به‌طور مستقیم برخلاف

برای بررسی تأثیر نوع پیچ، از دو نوع پیچ، پیچ پانلی (رزوه ریز درشت) و خودکار استفاده شده است. نتایج این آزمون در شکل ۵ نشان داده شده است.


همان‌طور که دیده می‌شود بیشترین میزان ظرفیت لنگر خمشی (۵۲/۸۲ N.m) مربوط به پیچ پانلی رزوه درشت با قطر ۵ میلی‌متر و کم‌ترین آن (۴۰/۲۷ N.m) مربوط به پیچ خودکار با قطر ۴ میلی‌متر است. علت این است که هنگام بارگذاری اتصال با پیچ خودکار، خود پیچ شکست که این مسئله به تراکم بیشتر تنش روی این پیچ به دلیل بیشتر بودن سطح درگیر آن مربوط می‌شود و این عامل باعث کاهش مقاومت اتصال آن نسبت به پیچ پانلی شد. برای مقایسه ظرفیت لنگر خمشی پیچ در تخته‌چندلا، MDF و تخته‌خرده‌چوب صنعتی از پیچ‌های پانلی درشت

جدول تجزیه واریانس ظرفیت لنگر خمشی برای تعیین میزان اعتبار مدل رگرسیونی نشان داد که تأثیر قطر و طول نفوذ پیچ در سطح اعتماد ۹۵ درصد بر ظرفیت لنگر خمشی پیچ رزوه ریزودرشت معنی دار است. از این رو عامل‌های قطر و طول نفوذ پیچ که تأثیر زیادی بر تغییرات ظرفیت لنگر خمشی دارند، وارد مدل شدند.

MDF و تخته خورده چوب که ذرات سازنده آن‌ها بسیار ریزتر است و با چسب به هم متصل شده‌اند، باعث درگیری بیشتر اتصال دهنده با اعضای اتصال می‌شود و موجب افزایش ظرفیت لنگر خمشی می‌شود. همچنین بنابر تحقیقات Kasal و همکاران (۲۰۰۸) چسبندگی درونی تخته‌های مورد استفاده در ساخت اتصال‌ها نیز بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌ها گوشه‌ای اثر معنی‌داری دارد [۸]. همچنین نتایج حاصل از



شکل ۵- مقایسه ظرفیت لنگر خمشی پیچ خودکار و پیچ پانلی رزوه ریزودرشت با قطرهای مختلف



شکل ۶- مقایسه ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته شده با تخته خورده چوب، MDF و تخته چندلا با پیچ پانلی رزوه درشت با قطرهای مختلف

به صورت معادله توانی برای پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی به دست آمد.

$$W_{f-c} = KD^a P^b \quad (2)$$

تأثیر این عامل‌ها بر ظرفیت لنگر خمشی مثبت بوده و افزایش طول نفوذ و قطر پیچ باعث افزایش مقاومت اتصال‌ها شدند. از این رو با استفاده از نرم‌افزار SPSS رابطه‌ی بین قطر، طول نفوذ و نوع رزوه پیچ مورد بررسی قرار گرفت و معادله ۲

با نگاهی به جدول ۴، ملاحظه می‌شود که نتایج مقادیر پیش‌بینی شده از مدل‌های ارائه شده، با یک تقریب نسبتاً خوب با داده‌های تجربی همخوانی نشان می‌دهند. با توجه به ضریب تبیین (R^2) معادله ۳ مشخص می‌شود که تأثیر قطر و عمق نفوذ بر ظرفیت لنگر خمشی با پیچ رزوه درشت، بسیار زیاد است و با تغییر قطر و عمق نفوذ پیچ رزوه درشت می‌توان با حدود اعتماد ۸۳ درصد تغییرات ظرفیت لنگر خمشی را پیش‌بینی کرد. همچنین تجزیه مقادیر پیش‌بینی شده از مدل ارائه شده، معادله ۴ با ضریب تبیین (R^2) رگرسیونی نشان داد که مدل یادشده توانایی پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی با پیچ رزوه ریز را در حدود ۷۹ درصد دارد.

در این معادله W_{f-c} ظرفیت لنگر خمشی پیچ رزوه ریزودرشت، D قطر پیچ، P عمق نفوذ پیچ، K مقدار ثابت و a و b ضرایب رگرسیونی می‌باشند. پس از تحلیل‌های صورت گرفته، مقادیر ثابت (a و b)، ضریب همبستگی بین تابع و متغیرها و معادله ۳ و ۴ به دست آمدند.

(۳)

ضریب تبیین $R^2 = 0.83$

$$W_c = 3.426 \times D^{0.615} \times P^{0.639}$$

(۴)

ضریب تبیین $R^2 = 0.79$

$$W_f = 4.684 \times D^{0.415} \times P^{0.568}$$

جدول ۴- میانگین دیده و پیش‌بینی شده بیشینه ظرفیت لنگر خمشی پیچ پانلی رزوه ریزودرشت

ظرفیت لنگر خمشی (N.m)				قطر پیچ (mm)	طول نفوذ (mm)
رزوه درشت		رزوه ریز			
پیش‌بینی شده	دیده شده	پیش‌بینی شده	دیده شده		
۶۲/۲۴۸	۶۰/۱۴۰ (۹/۴۸)	۵۲/۲۸۷	۵۰/۵۵۰ (۷/۲۱)*	۳/۵	۲۸
۷۷/۵۱۵	۷۰/۹۹۰ (۸/۰۸)	۶۰/۶۲۸	۶۱/۶۰۵ (۱۰/۳۳)	۴	۲۸
۶۷/۵۷۵	۷۱/۷۶۵ (۹/۵۰)	۵۵/۲۶۶	۶۲/۲۴۰ (۹/۵۰)	۵	۲۸
۴۱/۷۷۵	۴۳/۴۷۵ (۸/۶۸)	۳۶/۶۸۰	۳۴/۰۷۵ (۳/۷۴)	۳/۵	۱۵
۴۵/۳۵۰	۵۲/۸۲۵ (۷/۶۴)	۳۸/۷۷۰	۴۵/۱۰۵ (۴/۵۱)	۴	۱۵
۵۲/۰۲۱	۴۹/۶۰۰ (۹/۷۱)	۴۲/۵۳۱	۴۲/۷۳۰ (۶/۰۵)	۵	۱۵
۳۰/۱۴۰	۲۳/۲۱۰ (۱/۳۸)	۲۷/۴۴۲	۲۰/۰۱۰ (۵/۳۴)	۳/۵	۹
۳۲/۷۲۰	۳۰/۲۷۵ (۳/۴۸)	۲۹/۰۰۶	۲۲/۸۶۰ (۴/۹۳)	۴	۹
۳۷/۵۳۳	۳۳/۳۳۰ (۳/۹۱)	۳۱/۸۲۰	۲۸/۰۶۵ (۳/۷۷)	۵	۹

* اعداد درون پرانتز انحراف معیار تیمارها را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری

طول نفوذ پیچ تأثیر بیشتری روی ظرفیت لنگر خمشی در مقایسه با قطر دارد. Kasal و همکاران (۲۰۰۸) نیز در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که طول نفوذ پیچ تأثیر زیادی روی ظرفیت لنگر خمشی دارد [۸]. در بین دو نوع رزوه مورد بررسی، پیچ با رزوه درشت بیشترین میزان ظرفیت لنگر خمشی را داشته است. می‌توان علت بیشتر بودن ظرفیت لنگر خمشی اتصال ساخته شده با پیچ رزوه درشت را به ارتفاع بیشتر رزوه آن در مقایسه با پیچ رزوه ریز نسبت داد که سبب درگیری بهتر پیچ در اعضای اتصال می‌شود. نتایج مربوط به مقایسه ظرفیت لنگر

میزان باری که بتوان در واحد سطح هر طبقه به‌ویژه قفسه کتاب جا داد، به پهنای قفسه، نوع اتصال‌ها و استحکام اعضای اتصال آن بستگی دارد؛ بنابراین در این پژوهش، از مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های T ساخته شده از تخته‌چندلا با پیچ بر حسب قطر و طول نفوذ پیچ رزوه ریزودرشت استفاده شد. نتایج نشان دادند که ظرفیت لنگر خمشی اتصال با پیچ در تخته‌چندلا با افزایش طول نفوذ و قطر پیچ افزایش می‌یابد. همچنین تحلیل‌های صورت گرفته نشان داد که

تجربی، مدل‌های مطلوبی برای پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی پیچ رزوه ریزودرشت به ترتیب $W_c = 3.426 \times D^{0.615} \times P^{0.639}$ و $W_f = 4.684 \times D^{0.415} \times P^{0.568}$ بر پایه قطر و عمق نفوذ به دست آمدند. تجزیه واریانس آزمایش‌ها و مقادیر پیش‌بینی شده از مدل‌های ارائه شده، با اندازه‌گیری‌های تجربی با یک تقریب نسبتاً خوب همخوانی نشان می‌دهند، به طوری که مقادیر برازش شده به مقادیر واقعی نزدیک می‌باشند. در انتها شایان ذکر است که مدل‌های ارائه شده در این پژوهش با دقت قابل قبولی که مقادیر آن در جدول ۴ ارائه شده است، توانایی پیش‌بینی ظرفیت لنگر خمشی با پیچ رزوه ریزودرشت را در اتصال‌های ساخته شده از تخته‌چندلا دارند. از این رو در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان بیان داشت، که استفاده از مدل‌های رگرسیونی راه‌حل مناسبی برای پرهیز از انجام آزمایش‌های پرهزینه و زمان‌بر برای تعیین استحکام اتصال‌ها در سازه میلمان، است.

خمشی پیچ خودکار با پیچ پانلی رزوه ریزودرشت نشان داد که ظرفیت لنگر خمشی اتصال پیچ خودکار از پیچ پانلی رزوه ریز و رزوه درشت کمتر است. نتایج بررسی نوع تخته نشان داد که ظرفیت لنگر خمشی تخته‌چندلا از MDF و تخته‌خرده‌چوب بیشتر است که دلیل این امر را می‌توان به مدول کشسانی بالای تخته‌چندلا و توانایی نگهداری بیشتر پیچ توسط اعضای آن نسبت به MDF و تخته‌خرده‌چوب ربط داد؛ بنابراین با گزینش مواد اولیه مناسب و گزینش اتصال‌دهنده مناسب می‌توان مشکل خیز را کاهش داد و استحکام سازه ساخته شده را افزایش داد. نتایج محاسبات حاصل از این تحقیق نشان داد که به‌طور کلی گزینش متغیر و برآورد ضرایب در مدل رگرسیونی، پایه‌ای‌ترین بخش در مدل‌سازی است. بنابراین با توجه به تأثیر معنی‌دار قطر و طول نفوذ پیچ رزوه ریزودرشت بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال، پس از جمع‌آوری داده‌های لازم به کمک داده‌های

مراجع

- [1] Ebrahimi, G., 2006. Engineering design of furniture structure. Tehran university publication, 491 p. (In Persian).
- [2] Arabi, M., Faezipour, M., Layeghi, M. and Enayati, A.K., 2011. Prediction mechanical properties of particleboard and analysis the interaction effect of slenderness ratio and resin content, using linear, quadratic and exponential equation. Wood and Forest Science and Technology, 24(2): 219-231. (In Persian).
- [3] Semple, K.E. and Smith, G.D., 2006. Prediction of internal bond strength in particleboard from screw withdrawal resistance models. Wood and Fiber Science, 38(2): 256 – 267.
- [4] Eckelman, C.A., 1969. Engineering concepts of single-pin dowel joint design. Forest products journal, 19 (2): 52-59.
- [5] Eckelman, C.A., 2003. Textbook of product engineering and strength design of furniture, West Lafayette (IN): Purdue University Press.
- [6] Hill, M.D., and Eckelman, C.A., 1973. Mortise and tenon joints: flexibility and bending strength of mortise and tenon joints. Furniture Design Manufacture, 72: 27-65.
- [7] Bahmani, M., Ebrahimi, G.H., and Veisi, J., 2009. Design of experimental model for predicting ultimate bending strength dowel joint in medium density fiber. Iranian Journal of Natural Resources, 62(4): 335-342. (In Persian).
- [8] Kasal, A., Erdil, Y.Z., Zhang, J.L., Efe, H., and Avci, E., 2008. Estimation equations for moment resistances of L-type screw corner joints in case goods furniture. Forest Products Journal, 58 (9):21-27.
- [9] Kasal, A., Sener, S., Belgin, C.M., and Eff, H., 2006. Bending Strength of Screwed Corner Joints with Different Materials. Gazi University Journal of Science, 19(3):155-161.

Prediction of bending moment resistance of screw connected joints in plywood members using regression models and compare with that commercial medium density fiberboard (MDF) and particleboard

Abstract

The study aimed at predicting bending moment resistance plywood of screw (coarse and fine threads) joints using regression models. Thickness of the member was 19mm and compared with medium density fiberboard (MDF) and particleboard with 18mm thicknesses. Two types of screws including coarse and fine thread drywall screw with nominal diameters of 6, 8 and 10mm and 3.5, 4 and 5 cm length respectively and sheet metal screw with diameters of 8 and 10 and length of 4 cm were used. The results of the study have shown that bending moment resistance of screw was increased by increasing of screws diameter and penetrating depth. Screw Length was found to have a larger influence on bending moment resistance than screw diameter. Bending moment resistance with coarse thread drywall screws was higher than those of fine thread drywall screws. The highest bending moment resistance (71.76 N.m) was observed in joints made with coarse screw which were 5 mm in diameter and 28 mm in depth of penetration. The lowest bending moment resistance (12.08 N.m) was observed in joints having fine screw with 3.5 mm diameter and 9 mm penetrations. Furthermore, bending moment resistance in plywood was higher than those of medium density fiberboard (MDF) and particleboard. Finally, it has been found that the ultimate bending moment resistance of plywood joint can be predicted following formula $W_c = 0.189 \times D^{0.726} \times P^{0.577}$ for coarse thread drywall screws and $W_f = 0.086 \times D^{0.942} \times P^{0.704}$ for fine ones according to diameter and penetrating depth. The analysis of variance of the experimental and predicted data showed that the developed models provide a fair approximation of actual experimental measurements.

Keywords: bending moment resistance, plywood, coarse and fine thread, drywall screws, regression models, joint screw.

S. Maleki ^{1*}
M. Faezipour ²
Gh. Ebrahimi ²
M. Layeghi ³

¹Ph.D. student, Department of Wood & Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modarres University, Noor, Iran

² Professor, ³Assistant Professor, Department of Wood & Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

Corresponding author:
s.maleki3@gmail.com

Received: 2011.12.18
Accepted: 2012.05.22