

## تأثیر کهنگی حرارتی و حرارتی رطوبتی بر ویژگی‌های کاغذ تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان

### چکیده

کاغذ به خاطر ویژگی‌های ساختاری خود به تدریج توسط عوامل مخرب مختلفی به‌ویژه هیدرولیز اسیدی تخریب می‌شود. به همین دلیل اسیدزدایی از کاغذهای باارزش قدیمی به‌منظور توقف و خنثی کردن این فرایند و نیز اعمال تیمارهای استحکام‌بخشی برای تقویت کاغذهای تخریب‌شده ضروری است. در این پژوهش برای اسیدزدایی کاغذ و تقویت بافت آن با استفاده از پراکنده‌سازی نانو ذرات هیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان در اتانول، یک نانو پوشش بر روی سطوح کاغذ نمونه اعمال شد. همچنین به‌منظور بررسی تأثیر تیمار اسیدزدایی و مقاوم‌سازی، نمونه‌ها در معرض کهنگی حرارتی و کهنگی حرارتی - رطوبتی قرار گرفتند و مقدار pH، مقاومت به تا شدن و روشنی کاغذهای تیمار شده، قبل و بعد از کهنگی موردسنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی ویژگی‌های شیمیایی، مکانیکی و فیزیکی کاغذهای تیمار شده قبل و بعد از کهنگی نشان داد که استفاده از نانو ذرات هیدروکسید کلسیم منجر به افزایش قلیائیت کاغذ و بهبود درجه روشنی آن شد و استفاده از نانوکیتوزان در ترکیب با نانوهیدروکسید کلسیم نیز موجب بهبود خواص مکانیکی کاغذهای تیمار شده گردید. بعد از کهنگی حرارتی- رطوبتی، مقاومت کاغذهای تیمار شده حاوی نانوکیتوزان افت بیشتری پیدا کرد. همچنین از نظر خواص ظاهری نیز کاغذهای تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم در قیاس با کاغذ شاهد و کاغذ تیمار شده با ترکیب نانوهیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان، از پایداری بیشتری برخوردار بود.

**واژگان کلیدی:** اسیدزدایی کاغذ، نانو، هیدروکسید کلسیم، کیتوزان، کهنگی تسریعی.

مهرداد صدقی<sup>۱</sup>  
احمدرضا سرائیان<sup>۲\*</sup>  
الیاس افرا<sup>۳</sup>  
هدایت الله امینیان<sup>۴</sup>  
مریم افشارپور<sup>۵</sup>

<sup>۱</sup> دانشجوی دکتری دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

<sup>۲</sup> دانشیار دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

<sup>۳</sup> دانشیار دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

<sup>۴</sup> استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، ایران

<sup>۵</sup> استادیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مسئول مکاتبات:  
[saraeyan@yahoo.com](mailto:saraeyan@yahoo.com)

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

### مقدمه

می‌شود. از مهم‌ترین عوامل تخریب کاغذهای قدیمی می‌توان به هیدرولیز اسیدی و اسیدی شدن کاغذ اشاره کرد [۱-۶]. هیدرولیز اسیدی منجر به گسست زنجیره‌های پلیمری سلولزی و تجزیه و تخریب کاغذ در یک‌روند ممتد


کاغذ در درازمدت تحت تأثیر عوامل درونی (pH، یون‌های فلزی، لیگنین، محصولات مخرب) و عوامل خارجی (گرما، رطوبت، گازهای آلوده) به تدریج تخریب

می‌گردد [۷ و ۱۱]. هرچند هدف از افزایش pH کاغذ در تیمارهای اسیدزدایی فراهم کردن محیط قلیایی ملایم برای توقف و خنثی‌سازی اسیدیته و جلوگیری از تشکیل محصولات مخرب است اما در درازمدت، ظرفیت بافرکنندگی کاغذ از مقدار pH آن مهم‌تر است. به این معنی که کاغذ باید حاوی مقداری پرکننده کربنات کلسیم برای جلوگیری از اسیدی شدن آبی در برابر عوامل اسیدی، آلاینده و اکساینده باشد [۱۲].

اسیدزدهای متداول pH کاغذ و ذخیره قلیایی را افزایش می‌دهند اما کاغذ تخریب‌شده را تقویت نمی‌کنند. به همین خاطر بعد از اسیدزدایی از کاغذ تخریب‌شده، معمولاً یک مرحله فرایند مقاوم‌سازی کاغذ اعمال می‌شود. چنانچه عامل اسیدزدا با عاملی استحکام‌بخش مرسوم از جنس سلولز همراه باشد امکان انجام اقدامات حفاظتی را به نحو بهتری مهیا می‌سازد. استفاده از مشتقات سلولز که از نظر ساختاری به سلولز شباهت دارند در حفاظت و تقویت نمونه‌ها امری متعارف است [۱، ۲، ۵، ۶، ۱۰ و ۱۳].

یکی از پلیمرهای طبیعی که شباهت زیادی به سلولز دارد کیتوزان است و در نتیجه واکنش حذف گروه استیل از کیتین به دست می‌آید [۱۴]. شباهت ساختاری مولکولی کیتوزان با سلولز سبب شده است که کیتوزان با سلولز سازش‌پذیری خوبی داشته باشد [۱۳] و در نتیجه پیوندهای هیدروژنی، یونی و پیوند کووالانسی بین کیتوزان و سلولز تشکیل می‌شود (شکل ۱). پیوند هیدروژنی به‌وسیله گروه‌های آمینی تشکیل می‌شود. این پیوند کاملاً ضعیف است و زیاد در مقاومت تر شرکت نمی‌کند. پیوند یونی بین یون‌های کربوکسیل سلولز و گروه‌های کاتیونی آمینی تشکیل می‌شود. پیوند کووالانسی که پیوند آمینی است، از طریق واکنش گروه‌های آمینو اول کیتوزان با گروه کربونیل سلولز تشکیل می‌شود. نوع دیگر پیوند کووالانسی بین گروه‌های آمینو اول کیتوزان و گروه‌های آلدهید الیاف سلولزی تشکیل می‌شود [۱۴].

و متوالی می‌شود. تغییر شکل و از دست دادن مقاومت کاغذ باعث می‌شود بافت آن تا حدی ضعیف شود که حتی با تماس دست، ساختار آن از بین رفته و متلاشی شود [۲]. بهترین راه برای متوقف کردن واکنش‌های چرخه‌ای تسریع شده اسیدی، خنثی‌سازی اسید و فراهم آوردن شرایط قلیایی ملایم از طریق واکنش با ترکیبات قلیایی است [۷]. این کار از طریق تیمار اسیدزدایی انجام گرفته و افزایش pH، خنثی‌سازی اسیدها، افزایش ذخیره قلیایی و جلوگیری از اسیدی شدن مجدد کاغذ با خارج نمودن مواد نامطلوب از کاغذ؛ از اهداف اسیدزدایی به شمار می‌روند [۸]. البته قلیائیت بالا هم ممکن است موجب تخریب قلیایی گردد [۹]. در اسیدزدایی کاغذ، استفاده از نانو ذرات قلیایی کارایی زیادی دارد چراکه این ذرات سطح ویژه بزرگ‌تری داشته و می‌توانند برای واکنش با گروه‌های اسیدی در دسترس باشند و از ظرفیت بیشتری برای خنثی‌سازی برخوردار باشند [۱۰]. به علاوه، نانو ذرات توانایی بیشتری برای نفوذ به داخل شبکه الیاف سلولزی داشته، در تمام ضخامت کاغذ می‌توانند پخش شوند و به همین دلیل، بر روی کاغذ سفیدک بر جای نگذاشته و به لحاظ بصری تأثیر منفی بر روی کاغذ نمی‌گذارند [۷]. هیدروکسید کلسیم ماده مؤثری برای اسیدزدایی از کاغذ است و در تیمارهای اسیدزدایی آبی به‌طور گسترده استفاده می‌شود؛ اما تیمار آبی بر روی کاغذهای دارای رنگ و جوهرهای حساس به آب قابل‌استفاده نیست. ذرات هیدروکسید کلسیم در حلال‌های الکلی نیز به‌خوبی پراکنده نشده و از این ترکیب نمی‌توان به‌طور مؤثری در روش‌های غیرآبی بهره برد؛ اما اگر از هیدروکسید کلسیم در ابعاد نانو برای اسیدزدایی استفاده شود، می‌توان این نانوذره‌ها را در حلال‌های مختلف آلی پراکنده نمود و جهت اسیدزدایی در روش‌های غیرآبی استفاده کرد [۱۱]. در روش‌های غیرآبی، معمولاً از الکل‌های آلیفاتیک با زنجیره کوتاه (نظیر اتانول) استفاده می‌شود، زیرا کشش سطحی کمتری نسبت به آب داشته، در تیمار اسیدزدایی از سرعت خشک شدن بالاتری برخوردارند و برخلاف روش‌های آبی، هنگام خشک شدن موجب چروک‌خوردگی کاغذ نمی‌شوند. همچنین استفاده از حلال‌های الکلی سبب واکنش‌دهی سلولز و نفوذ بهتر عوامل قلیایی به درون الیاف



شکل ۱- پیوندهای بین کیتوزان و الیاف سلولزی [۱۴]

کاربردهای جدیدی پیدا کند که شامل قابلیت انحلال در pH کمتر از خنثی است [۱۳]. نتایج Ciolacu و همکاران (۲۰۱۷) نیز نشان داد که پوشش‌دهی با کربوکسی متیل کیتوزان و کیتوزان نوع چهارم منجر به بهبود خواص مقاومتی کاغذ (مقاومت به تا شدن و مقاومت کششی) شده و آلکیل کیتوزان هرچند تأثیر کمتری بر روی شاخص‌های مقاومتی داشته اما ممانعت بسیار خوبی در برابر آب از خود نشان داد. در مجموع مشتقات کیتوزان می‌تواند به‌عنوان موادی با کارایی‌های متعدد در حفاظت کاغذ مورد استفاده قرار گرفته و بر محدودیت‌های فعلی مشتقات سلولزی که در مرمت کاغذ مورد استفاده قرار می‌گیرند، فائق آید [۱۶].

برای بررسی تأثیر تیمارهای اسیدزدایی و استحکام-بخشی کاغذ، آزمون‌های کهنگی برای تعیین ماندگاری کاغذ، سرعت تخریب آن و پیش‌بینی تأثیر درازمدت تیمارهای حفاظتی انجام می‌شوند [۴-۲ و ۱۲]. طی کهنگی، مقاومت به تا شدن نسبت به سایر مقاومت‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار است [۲]. تخریب کاغذ در کهنگی با تغییرات غیرقابل بازگشت خواص مکانیکی، شیمیایی و بصری کاغذ آغاز شده و حرارت و رطوبت نسبی بالا به‌خصوص در کاغذهای اسیدی شده منجر به کاهش مقاومت به تا شدن می‌شود [۱۷]. استفاده از ترکیبات قلیایی به‌منظور اسیدزدایی تأثیر پیچیده‌ای بر مقاومت کاغذ دارد و می‌تواند موجب تقویت مناطق تضعیف‌شده کاغذ و بهبود پیوندهای آن‌ها گردد [۶]. برخی محققین بین افت سلولز درجه پلی‌مریزاسیون و کاهش مقاومت کاغذ به‌عنوان نتیجه‌ای از کهنگی تسریع شده روابطی گزارش کردند، باین‌حال، در برخی موارد افت

با توجه به ویژگی‌های کیتوزان و شباهت ساختاری آن با سلولز، از کیتوزان در تیمارهای حفاظتی کاغذ نیز استفاده می‌شود [۱۵]. کیتوزان می‌تواند به‌عنوان عامل افزایش مقاومت در تیمارهای اسیدزدایی استفاده شده و منجر به مقاوم‌سازی و استحکام کاغذهای قدیمی گردد [۱۶-۱۳]. Ponce-Jimens و همکاران (۲۰۰۲) نشان دادند که تیمار کاغذ با نمک‌های اسیدی کیتوزان مقاومت به چارچ را افزایش می‌دهد اما مقاومت کاغذ، سفیدی و pH استخراجی در مقایسه با استفاده از مشتقات سلولزی کاهش می‌یابد همچنین Basta (۲۰۰۳) گزارش کرد هنگامی که تیمار با محلول اسیدی کیتوزان با رسوب سالیسیلات سدیم همراه می‌شود، مقاومت کاغذ در کهنگی به علت خنثی‌سازی اسیدها افزایش می‌یابد [۱۶]. Vizárová و همکاران (۲۰۰۸) عملکرد سیستم سه‌گانه‌ای از کیتوزان، متیل هیدروکسی اتیل سلولز و نشاسته کاتیونی را در محلول آبی بی‌کربنات کلسیم بررسی کردند و نتایج نشان داد این سیستم پلیمری سه‌گانه منجر به تثبیت و مقاوم‌سازی خوبی در نمونه‌ها گردید [۱۵]. Ardelean و همکاران (۲۰۰۹) برای اصلاح ساختار کیتوزان از کربوکسی متیل کیتوزان در تقویت کاغذهای قدیمی استفاده کرده و عنوان کردند اصلاح ساختاری کیتوزان و تهیه کربوکسی متیل کیتوزان موجب افزایش حلالیت آن در محیط آبی شده و کاغذهای تیمار شده گرچه از مقاومت خوبی برخوردار بودند، اما مقاومت کششی و ترکیب‌دهی کاغذهای تیمار شده در مقایسه با کاغذهای تیمار شده با کربوکسی متیل سلولز بالاتر نبود. همچنین، کیتوزان می‌تواند در هر دو موقعیت گروه آمینو و هیدروکسیل اصلاح‌شده و در زمینه حفاظت کاغذ

## مواد و روش‌ها

### کاغذ

با توجه به احتمال اینکه آزمایش مستقیم تیمارهای اسیدزدایی بر روی کاغذهای تاریخی ممکن است به آن‌ها آسیب وارد کند، معمولاً آزمون‌ها ابتدا بر روی کاغذهایی ویژه از جنس سلولز (کاغذ صافی) انجام می‌شوند و پس از کسب نتایج، برای کاغذهای قدیمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین خاطر در این تحقیق از کاغذ صافی واتمن شماره ۱ بدون مواد افزودنی و به دلیل خلوص بالای سلولز آن استفاده شد [۷، ۱۰ و ۱۹].

نانو مواد: نانو ذرات هیدروکسید کلسیم توسط شرکت مینا (مشاوران به آور نانو امید) با روش پایین به بالا یا به عبارتی رسوب‌دهی به صورت زیر تولید شده بود. ابتدا ۰/۲ گرم از پودر ژلاتین (محصول شرکت Merck آلمان، کد محصول ۱۰۴۰۷۸) در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل شد و برای مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد هم‌زده شد. ۴/۴۱ گرم از پودر کلرید کلسیم به آرامی به محلول ژلاتین افزوده شد و محلول برای مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد هم زده شد. سپس ۱۰۰ میلی‌لیتر هیدروکسید سدیم به صورت قطره‌قطره به محلول اضافه شد تا رنگ محلول از بی‌رنگ به شیری‌رنگ تغییر کند. محلول حاصله برای مدت یک ساعت هم زده شد. رسوبات شیری‌رنگ نهایی سانتریفیوژ شده و برای زدودن کلرید، هیدروکسید سدیم و ناخالصی‌های آلی، چندین بار با آب مقطر شسته شد و نهایتاً برای مدت ۲۴ ساعت در دمای ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد قرار گرفت تا خشک شود. نانو کیتوزان نیز از کیتوزان به دست آمده از کیتین توسط شرکت نانو نوین پلیمر به روش زیر تهیه شد. محلول رقیق ۱٪ پودر کیتوزان طی سه مرحله در دستگاه سوپراسایاب ژاپنی (مدل MKCA6-2 شرکت Masuko Sangyo) با دور موتور ۱۸۰۰ rpm آسیاب شد. کلیه نانو مواد تهیه شده در این پژوهش با ابعاد زیر ۱۰۰ نانومتر و ضخامت کمتر از ۳۰ نانومتر، در محدوده نانومتری قرار داشتند.

مقاومت ممکن است ناشی از یک عامل دیگر باشد؛ مثلاً سفتی الیاف که طی خشک شدن و شرایطی که pH کاهش می‌یابد، مقدار آن بیشتر هم می‌شود [۲].

طی کهنگی خصوصیات بصری کاغذ و سلولز تحت تأثیر قرار می‌گیرند در کهنگی تسریع شده، درجه روشنی و نیز سفیدی (مقدار L) در سیستم CIE L\*a\*b کاهش می‌یابند در حالی که زردی و \*b (تمایل به زرد شدن) و \*a (تمایل به قرمزی) در سیستم CIE L\*a\*b افزایش می‌یابند [۴]. روشنی برای سنجش کهنگی کاغذهای قدیمی بسیار مناسب است زیرا تغییر در رنگ کاغذ بر اثر کهنگی یا تخریب حرارتی در نواحی آبی و بنفش طیف بیشترین مقدار را داراست [۱۸]. طی کهنگی تسریع شده، زرد شدن کاغذ می‌تواند ناشی از گروه‌های کربونیل و بیانگر اکسیداسیون باشد [۷ و ۱۹]. استفاده از کلسیم در اسیدزدایی تأثیر مثبتی بر روی درجه روشنی دارد. کلسیم موجود در نانوهیدروکسید کلسیم، در اثر کهنگی با CO<sub>2</sub> ترکیب شده و کربنات کلسیم شکل می‌گیرد که علاوه بر ایجاد ذخیره قلیایی، تأثیر مثبتی بر روی بهبود خواص ظاهری کاغذ دارد [۴، ۷ و ۱۱]. کربنات کلسیم نسبت به الیاف کاغذ نور بسیار بیشتری منعکس می‌کند و منجر به افزایش درجه روشنی می‌گردد [۱۸ و ۱۹]. استفاده از کیتوزان نیز به خصوص بعد از تیمار گرمایی منجر به کاهش درجه روشنی می‌شود [۲۰].

با توجه به اهم موارد ذکر شده، در این تحقیق به منظور اسیدزدایی کاغذ و افزایش کارایی آن از پراکنده‌سازی نانو ذرات هیدروکسید کلسیم در حلال الکلی (اتانول) استفاده شده و برای تقویت کاغذ نیز از نانوکیتوزان استفاده شد و نتایج حاصله با کاغذ عاری از مواد اسیدزدا و استحکام-بخش مقایسه شد تا تأثیر اسیدزدایی و استحکام‌بخشی بررسی شود. همچنین برای ارزیابی ماندگاری و دوام تیمارها آزمون کهنگی حرارتی و حرارتی-رطوبتی نیز بر روی نمونه‌های تیمار شده و تیمار نشده انجام شد تا پس از کهنگی، میزان کارایی تیمارهای انجام شده با بررسی قلیائیت، مقاومت کاغذ و خواص بصری آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

جدول ۱- مواد شیمیایی مورد استفاده در تیمار اسیدزدایی و مقاوم سازی کاغذ

مواد شیمیایی	شرکت سازنده	روش تهیه
نانوهیدروکسید کلسیم	شرکت مینا (مشاوران به آور نانوی امید)	روش پایین به بالا (رسوب دهی)
نانو کیتوزان	شرکت نانو نوین پلیمر	تهیه شده از کیتوزان به دست آمده از کیتین، با استفاده از دستگاه سوپر آسیاب
اتانول (۹۶٪)	شرکت کارخانه ها شبنم کرمان	---

تبدیل فوریه (FTIR) مدل پرکین المر XR1 استفاده شد. برای بررسی تأثیر اسیدزدایی و آزمون های کهنگی بر روی کاغذهای تیمار شده (و تیمار نشده)، مقاومت به تا شدن طبق استاندارد T 511 om-02 و با استفاده از دستگاه MIT کمپانی Tinus Olsen انجام شد و برای ارزیابی روشنی کاغذها نیز از دستگاه کالرمتر Elrepho 070 کمپانی L& W استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آنالیز واریانس یک طرفه و در نهایت مقایسه و گروه بندی میانگین ها به کمک آزمون دانکن [در سطح ۵ درصد ( $p < 0.05$ )] انجام شد.


## نتایج و بحث

### تیمار اسیدزدایی

در شکل ۱ تصویر FESEM کاغذهای تیمار شده و توزیع نانو مواد مشاهده می شود و همان طور که در شکل دیده می شود، نانو مواد مورد استفاده با ابعاد زیر ۱۰۰ نانومتر در یک بُعد خود، در محدوده نانو قرار دارند.

برای پراکنده سازی، نانو ذرات به اتانول افزوده شده و با استفاده از همزن مغناطیسی (استیرر) در حلال پراکنده شدند. نسبت های مختلف پراکنده سازی در اتانول مورد سنجش قرار گرفت و نسبت بهینه با ترکیب  $0.03/0$  گرم در ۱۰۰ میلی لیتر اتانول انتخاب شد. با توجه به مشاهدات تجربی و در نظر گرفتن زمان ۱۰، ۱۵.۲۰ و ۲۵ دقیقه، نهایتاً زمان ۲۰ دقیقه برای پراکنده سازی در نظر گرفته شد. همچنین با توجه به اینکه نانو کیتوزان به صورت ژل (۲/۵٪) تهیه شده بود، پس از تعیین نسبت بهینه، با غلظت ۱۶ گرم در ۱۰۰ سی سی مورد استفاده قرار گرفت [۱۳]. تیمارهای اسیدزدایی بر روی کاغذ واتمن شماره ۱ با استفاده از شیوه غوطه وری انجام گرفت تا نفوذ ماده اسیدزدا به کاغذ به طور یکنواخت صورت گیرد. به منظور ایجاد شرایط یکسان در تیمار اسیدزدایی، زمان غوطه وری برای تمام نمونه ها ۶۰ ثانیه در نظر گرفته شد. سنجش pH سطح کاغذ مطابق با استاندارد T 529 om-99 و با استفاده از pH سنج مدل Methrom-826 مجهز به الکترودهای مسطح انجام شد [۷، ۱۰ و ۱۹]. آزمون کهنگی حرارتی مطابق با استاندارد ISIRI 4706 و به مدت ۱۲۰ ساعت در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد بر روی نمونه ها انجام شد. آزمون کهنگی حرارتی رطوبتی نیز به منظور تعیین تأثیر کهنگی بر خواص کاغذ مطابق با استاندارد ISIRI 4706 در گرمخانه با قابلیت تنظیم دمای ۸۰ درجه سانتی گراد و رطوبت ۶۵ درصد، به مدت ۲۴۰ ساعت انجام شد.

برای مشاهده توزیع نانوذرات در کاغذها از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان (FE-SEM) مدل MIRA3TESCAN-XMU استفاده شد. برای تعیین تأثیر تیمارهای اسیدزدایی و کهنگی بر گروه های عاملی کاغذهای تیمار شده، از آزمون طیف سنجی مادون قرمز




ب

الف


شکل ۱- الف) کاغذ تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم، ب) کاغذ تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان

سلولز بوده و پیک موجود در محدوده  $1640-1650 \text{ cm}^{-1}$ ، احتمالاً مربوط به آب جذب شده توسط بخش‌های بلورین سلولز است [۱۹]. مشاهده طیف‌های FTIR نمونه‌های تیمار شده، قبل و بعد از کهنگی در شکل‌های ۲، ۳ و ۴ نشان می‌دهد که پیک مربوط به گروه کربونیل توسط آب پیوندیافته پوشانده شده است [۱۱ و ۱۹]. پیک مربوط به گروه‌های هیدروکسیل آزاد مولکول سلولز در محدوده  $2400$  تا  $3400 \text{ cm}^{-1}$  نشان می‌دهد که بعد از کهنگی حرارتی و حرارتی - رطوبتی از مقدار هیدروکسیل آزاد کاسته شده و این امر احتمالاً ناشی از اکسیداسیون گروه هیدروکسیل و تشکیل گروه‌های کربوکسیلیک و تولید اسیدهای ضعیف است [۱۹]. با توجه به کاهش پیک جذب در ناحیه  $1059 \text{ cm}^{-1}$  (ارتعاش کششی C-O پیوندهای گلیکوزیدی C-O-C سلولز)، افزایش گسست پیوند گلیکوزیدی در زنجیر سلولز در کاغذ شاهد نسبت به کاغذ تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسید کلسیم همراه با نانوکیتوزان مشهود است.

طیف‌های FTIR. تحلیل FTIR نمونه‌های کاغذی معمولاً پیچیده است زیرا کاغذ وابستگی زیادی به رطوبت دارد [۱۱ و ۱۹]. در محدوده  $1500$  تا  $1800 \text{ cm}^{-1}$  تأثیر تیمارهای کهنگی بر روی کاغذ بهتر مشاهده می‌شود. مشاهده پیک در  $1730 \text{ cm}^{-1}$  می‌تواند ناشی از گروه کربونیل یا کربوکسیل باشد و پیک جذبی در ناحیه  $\text{cm}^{-1}$   $1700$  را می‌توان به گروه‌های کربوکسیل نسبت داد. باین‌حال، نوار آب جذب شده و آب پیوندیافته (بین  $1635$  و  $1670 \text{ cm}^{-1}$ ) گاهی اوقات می‌تواند خیلی پهن شده و نوارهای گروه‌های کربونیل را بپوشاند. همچنین با توجه به اینکه طی کهنگی، هیدروکسید کلسیم در ترکیب با دی‌اکسید کربن منجر به تشکیل کربنات کلسیم می‌شود، ممکن است پیک مربوط به کربنات در  $1440 \text{ cm}^{-1}$  توسط O-H خمشی سلولز پوشانده شود [۱۱]. پیک جذبی در محدوده  $3300-3500 \text{ cm}^{-1}$  مربوط به ارتعاش کششی گروه‌های هیدروکسیل آزاد مولکول سلولز و پیک جذبی در محدوده  $2900-2950 \text{ cm}^{-1}$  مربوط به کشش گروه‌های C-H سلولز، پیک جذبی در ناحیه  $1059 \text{ cm}^{-1}$  مربوط به کشش پیوندهای C-O در پیوندهای گلیکوزیدی C-O-C




شکل ۲- طیف FTIR کاغذ شاهد قبل و بعد از کهنگی حرارتی و حرارتی - رطوبتی




شکل ۳- طیف FTIR کاغذ تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم قبل و بعد از کهنگی حرارتی و حرارتی - رطوبتی

نبود عوامل بافرکننده و ذخیره قلیایی در کاغذ شاهد، مقدار pH این کاغذ بعد از آخرین مرحله کهنگی حرارتی - رطوبتی به کمترین حالت خود رسیده و pH کاغذ در محدوده اسیدی قرار گرفته است [۲ و ۷-۵]. هرچند در اثر کهنگی حرارتی و حرارتی - رطوبتی، pH کاغذهای تیمار شده نیز نسبت به کاغذهای تیمار شده اما کهنه نشده کاهش معناداری دارند، اما نسبت به کاغذ شاهد که عاری از تیمارهای اسیدزدایی و مقاوم‌سازی است همچنان pH بالاتری داشته و اختلاف آن‌ها در سطح ۰/۹۵ معنادار است. علاوه بر وجود کلسیم، کیتوزان و گروه آمین نیز در این تیمار مانع از افت شدید pH کاغذ شده است [۱۵].

pH کاغذ: در شکل ۵ مقدار pH کاغذهای تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم و نیز کاغذ تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم همراه با نانوکیتوزان در مقایسه با کاغذ شاهد (تیمار نشده) مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد که قبل از کهنگی بین pH کاغذهای تیمار شده و کاغذ شاهد در سطح ۰/۹۵ اختلاف معناداری وجود دارد. همان‌طور که در شکل ۵ دیده می‌شود، وجود نانو ذرات کلسیم منجر به افزایش pH کاغذها شده است [۲، ۵-۷ و ۱۱]. استفاده از کیتوزان در ترکیب با هیدروکسید کلسیم، به میزان اندکی بر روی مقدار pH کاغذ تأثیر گذاشته است [۱۶]. همچنین شکل ۵ تأثیر تیمار حرارتی و حرارتی - رطوبتی را نیز بر روی کاغذها نشان می‌دهد. با توجه به



شکل ۴- طیف FTIR کاغذ تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان قبل و بعد از کهنگی حرارتی و حرارتی - رطوبتی



شکل ۵- تأثیر تیمار اسیدزدایی و کهنگی بر pH کاغذهای تیمار شده


قلیایی کاغذ تیمار شده طی کهنگی حرارتی و حرارتی - رطوبتی بود [۷-۹، ۱۱ و ۱۲]. مقاومت به تا شدن: شکل ۶ تأثیر تیمار اسیدزدایی را بر مقاومت به تا شدن کاغذها نشان می‌دهد. با وجود بالا بودن مقدار pH در کاغذ تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم، این کاغذ از نظر مقاومت به تا شدن، در گروه‌بندی مشابهی با کاغذ شاهد قرار گرفت. با توجه به تأثیر نانو ذرات هیدروکسید کلسیم در افزایش pH این کاغذ، کاهش مقاومت به تا شدن در این تیمار می‌تواند ناشی از تخریب قلیایی جزئی، افزایش سفتی الیاف و کاهش نسبی

بعد از کهنگی حرارتی، pH کاغذ تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم اختلاف معناداری با سایر تیمارها داشته و بعد از کهنگی حرارتی - رطوبتی، به علت تأثیر حرارت و رطوبت بر روی زنجیرهای سلولزی [۱، ۴، ۶، ۱۶ و ۱۷] میزان pH کاغذهای تیمار شده نیز به‌طور معناداری در سطح ۰.۹۵٪ کاهش یافته، اما نسبت به pH کاغذ شاهد همچنان از مقدار بالاتری برخوردار است. همچنین با وجود افت pH کاغذهای تیمار شده بعد از کهنگی حرارتی - رطوبتی، pH این کاغذها در محدوده مناسبی بوده که این امر ناشی از ظرفیت بافرکنندگی ذرات کلسیم و ذخیره



هیدرولیز کاغذ، میزان مقاومت به تا شدن نسبت به کاغذ شاهد افت بیشتری پیدا کرده است [۴، ۱۷ و ۱۹]. با توجه به اینکه در کاغذهای تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان، مقاومت به تا شدن بعد از کهنگی حرارتی - رطوبتی تفاوت زیادی نسبت به قبل داشته، می‌توان نتیجه گرفت به خاطر تأثیر حرارت و رطوبت و هیدرولیز اسیدی، کاهش انعطاف‌پذیری و افزایش سفتی الیاف منجر به تندی بیشتر کاغذ و افت مقاومت به تا شدن در این تیمار گردید [۴، ۶ و ۱۸]. در مجموع، با توجه به شکل ۶، بعد از پایان کهنگی حرارتی - رطوبتی، کاغذهای تیمار شده نسبت به کاغذ شاهد با اختلاف معناداری در سطح اطمینان ۹۵٪، همچنان از مقاومت به تا شدن بالاتری برخوردار بودند که تأثیر مثبت تیمار اسیدزدایی را بر کاغذ نشان می‌دهد.

انعطاف‌پذیری الیاف باشد [۱، ۲، ۹ و ۱۸]. باین‌حال، استفاده از نانوکیتوزان در ترکیب با نانو هیدروکسید کلسیم منجر به افزایش مقاومت به تا شدن گردید [۱۵ و ۲۰]. بعد از کهنگی حرارتی، اختلاف معناداری بین مقاومت به تا شدن کاغذ شاهد و کاغذهای تیمار شده مشاهده نمی‌شود. اضافه شدن ترکیبات قلیایی به کاغذ به صورت پوشش‌دهی، کاهش انعطاف‌پذیری الیاف [۱۸] و نیز کمتر بودن پیوندهای هیدروژنه در قیاس با کاغذهای تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم در ترکیب با نانو کیتوزان در کمتر شدن مقدار مقاومت به تا شدن این کاغذ نسبت به تیمار با نانو هیدروکسید - نانوکیتوزان بی‌تأثیر نیست [۱۴]. در شکل ۶ مشاهده می‌شود که بعد از کهنگی حرارتی - رطوبتی، به خاطر تأثیر حرارت و رطوبت و



شکل ۶- تأثیر تیمار اسیدزدایی و کهنگی بر مقاومت به تا شدن کاغذهای تیمار شده

پیدا کرده است [۴، ۷، ۱۷ و ۱۹] کاغذ تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم بعد از کهنگی حرارتی - رطوبتی با اختلاف معناداری در سطح اطمینان ۹۵٪ از درجه روشنی بیشتری از بقیه تیمارها برخوردار است [۴، ۷، ۱۱ و ۱۸]؛ اما در کاغذ تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم به همراه نانوکیتوزان، به خاطر وجود کیتوزان در این تیمار، بعد از کهنگی مقدار درجه روشنی اندکی کاهش پیدا کرده است [۲۰].

درجه روشنی: شکل ۷، تأثیر تیمار اسیدزدایی را بر درجه روشنی کاغذها نشان می‌دهد. با توجه به اینکه در تیمارها از نانو ذرات هیدروکسید کلسیم استفاده شده و کلسیم تأثیر مثبتی بر درجه روشنی داشته [۲، ۵، ۶ و ۱۱] مقدار درجه روشنی کاغذهای تیمار شده با کاغذ شاهد در سطح اطمینان ۹۵٪ اختلاف معناداری دارند. همان‌طور که در شکل ۷ مشاهده می‌شود، بعد از کهنگی حرارتی و حرارتی - رطوبتی درجه روشنی کاغذها کاهش



شکل ۷- تأثیر تیمار اسیدزدایی و کهنگی بر درجه روشنی کاغذهای تیمار شده

مقاومت به تا شدن کاغذ می‌شود اما بعد از کهنگی حرارتی - رطوبتی، نسبت به کاغذ تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم افت بیشتری پیدا می‌کند. نانو هیدروکسید کلسیم تأثیر مثبتی بر درجه روشنی و بهبود خواص بصری کاغذهای تیمار شده داشت و بعد از کهنگی حرارتی و حرارتی - رطوبتی نیز کاغذ تیمار شده با نانو هیدروکسید کلسیم از خواص بصری بهتری در قیاس با سایر نمونه‌ها برخوردار بود.

### نتیجه‌گیری

تیمار اسیدزدایی با استفاده از نانو ذرات هیدروکسید کلسیم و نیز نانو هیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان و مقایسه آن‌ها با کاغذ شاهد (بدون تیمارهای اسیدزدایی و مقاوم‌سازی) نشان داد که استفاده از نانو ذرات هیدروکسید کلسیم منجر به افزایش pH کاغذ در هر دو تیمار در قیاس با کاغذ شاهد شد. همچنین انجام آزمون-های کهنگی نشان داد استفاده از نانوکیتوزان در ترکیب با نانو ذرات هیدروکسید کلسیم اگرچه منجر به افزایش

### منابع

- [1] Strlič, M. and Kolar, J., 2005. Ageing and Stabilization of paper. National and University Library of Ljubljana, 196 p.
- [2] Baty, J.W., Maitland, C.L., Minter, W., Hubbe, M.A. and Jordan-Mowery, S.K., 2010. Deacidification for the conservation and preservation of paper-based works: A Review. Bio Resources, 5(3): 1955-2023.
- [3] Area, M.C. and Cheradame, H., 2011. Paper aging and degradation: recent findings and research methods. Bioresources, 6 (4): 5307-5337.
- [4] Zervos, S., 2010. Natural and accelerated aging of cellulose and paper: A Literature Review. Cellulose: structure and properties, derivatives and industrial uses, New York,, Nova Publishing. Pp 42.
- [5] Zervos, S. and Alexopoulou, I., 2015. Paper Conservation Methods: A Literature Review. Cellulose, 22( 5): 2859-2897.

- [6] Hubbe, M. A., Smith, R. D., Zou, X., Katuscak, S., Potthast, A. and Ahn, K., 2017. Deacidification of Acidic Books and Paper by Means of Non-aqueous Dispersions of Alkaline Particles: A Review Focusing on Completeness of the Reaction. *BioResources*, 12(2), 4410-4477.
- [7] Sequeira, S., Casanova, C. and Cabrita, E.J., 2006. Deacidification of paper using dispersions of  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  nanoparticles in isopropanol. Study of efficiency. *Journal of Cultural Heritage*, (7): 264-272.
- [8] Poggi, G., Giorgi, R., Toccafondi, N., Katur, V. and Baglioni, P., 2010. Hydroxide nanoparticles for deacidification and concomitant inhibition of iron-gall ink corrosion paper. *Langmuir*, 26 (24): 19084-19090.
- [9] Botty, L., Mantovani, O., Orru, M.A. and Ruggeiero, D., 2006. The Effect of sodium and calcium ions in the deacidification of paper: a chemo-physical study using thermal analysis. *Restaurator*, 27 (1), 9-23.
- [10] Konuklar, M. and Sacak, M., 2011. A new method for paper conservation: triple mixture of methyl cellulose, carboxymethyl cellulose and nano-micro calcium hydroxide particles. *Hacettepe journal of biology and chemistry*, 39 (4): 403-411.
- [11] Giorgi, R., Dei, L., Ceccato, M., Schettino, C. and Baglioni, P., 2002. Nanotechnologies for conservation of cultural heritage. paper and canvas deacidification. *Langmuir*, 18:8198-8203.
- [12] Fellers, C., Iversen, T., Lindström, T., Nilsson, T. and Rigdahl, M., 1989. Aging /degradation of papers. FoU-projecet for papers conserving. Report no 1E. ISSN 0284-5636, Stockholm. 139 p.
- [13] Ardelean, A., Nicu, R., Asandei, D. and Bobu, E., 2009. Carboxymethyl-chitosan as consolidation agent for old documents on paper support. *European Journal of Science and Technology*, 5(4): 67-75.
- [14] No, H. K., Park, N. Y. Lee, S. H. and Meyers, S. P., 2002. Antibacterial Activity of Chitosan and Chitosan Oligomers with Different Molecular Weights. *International Journal of Food Microbiology*, 74:65-72.
- [15] Vizárová, K., Kirschnerová, S., Šutý, Š., Tiño, R. and Katusčák, S., 2008. Strengthening and deacidification of acidic Ground wood paper with the Ternary system Chitosan, methyl- hydroxyethyl cellulose - cationic starch in  $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$  aqueous solution. Durability of paper and writing 2, 2nd international symposium and workshops Ljubljana, Slovenia July, 7-9. P: 53-55.
- [16] Ciolacu, F., Nicu, R., Balan, T. and Bobu, E., 2017. Chitosan derivatives as Bio-based materials for paper heritage conservation. *Bioresources*, 12 (1): 735-747.
- [17] Karlovits, M. and Gregor-Svetec, D., 2012. Durability of Cellulose and Synthetic Papers Exposed to Various Methods of Accelerated Ageing. *Acta Polytechnica Hungarica*, 9(6): 81-100.
- [18] Scott, W.E., Abbot, J.C. and Torrest, S., 1995. Properties of paper: An introduction, 2<sup>nd</sup> Ed. TAPPI press, Atlanta, GA.
- [19] Cocca, M., D'Arienzo, L. and L. D'Orazio., 2011. Effects of Different Artificial Agings on Structure and Properties of Whatman Paper Samples. *International Scholarly Research Network ISRN Materials Science Volume 2011*, Article ID 863083, 7 pages.
- [20] Ardelean, E., Bobu E., Niculescu, Gh. and Groza, C., 2011. Effects of different consolidation additives on ageing behaviour of archived document paper. *Cellulose chemistry and technology*, 45 (1-2): 97-103.

## Effect of dry- heat and moist-heat aging on properties of papers treated with nano calcium hydroxide and nano chitosan

### Abstract

Paper due to its structural properties, is gradually degraded by different destructive factors especially acidic hydrolysis. For this reason, deacidification of the old valuable papers in order to stop and neutralize this process and applying consolidation treatments for strengthening of degraded paper is necessary. In this study, for deacidification and consolidation, by using dispersions of Nano Calcium hydroxide and Nano Calcium Hydroxide with companion of Nano Chitosan in Ethanol, a Nano coat was applied on the paper samples. Also, in order to investigate the effect of deacidification and consolidation treatments, the samples were subjected to dry-heat and moist-heat aging. Then, pH, folding endurance, and brightness of the treated aged and unaged papers were studied. The results of studying the chemical, mechanical and physical properties of treated papers before and after aging showed that the use of calcium hydroxide nanoparticles led to an increase in alkalinity improved the brightness, while using Nano chitosan with calcium hydroxide increased the mechanical properties of paper. But after moist-heat aging, the folding endurance of treated papers with Nano calcium hydroxide - Nano chitosan had more decrease. Also, in terms of optical properties, the papers treated with calcium hydroxide nanoparticles had more stability in comparison to control samples and treated papers with combination of Nano calcium hydroxide and Nano chitosan.

**Keywords:** paper deacidification, nano, calcium hydroxide, chitosan, accelerated aging.

M. Sedghi<sup>1</sup>  
A.R. Saraeyan<sup>2\*</sup>  
E. Afra<sup>3</sup>  
H. Aminian<sup>4</sup>  
M. Afsharpour<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ph.D. student, Forestry & wood technology faculty, Gorgan university of natural resources and agricultural sciences, Iran

<sup>2</sup> Associate prof., Forestry and wood technology faculty, Gorgan university of natural resources and agricultural sciences, Iran

<sup>3</sup> Associate prof., Forestry and wood technology faculty, Gorgan university of natural resources and agricultural sciences, Iran

<sup>4</sup> Assistant Prof., agricultural sciences and natural resources faculty, Gonbad university, Iran

<sup>5</sup> Assistant prof., Chemical and chemical engineering research center of Iran, Tehran, Iran

Corresponding author:  
[saraeyan@yahoo.com](mailto:saraeyan@yahoo.com)

Received: 2017/12/03

Accepted: 2018/01/23